ICS 79.040
CCS B 60

中华人民共和国国家标准

GB/T 16734—2026
代替 GB/T 16734—1997

中国主要木材名称

Names of Chinese main woods

2026-08-28 发布　　2027-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 16734—1997《中国主要木材名称》，与GB/T 16734—1997相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了柏科Cupressaceae等33个科别的拉丁名和中文名（见表1、表2，1997年版的表1、表2）；更改了藤黄科1个科别拉丁名（见表2，1997年版的表2）；

b) 增加了南洋杉属等351个属别的拉丁名和中文名（见表1、表2）；

c) 增加了浙江楠*Phoebe chekiangensis*等7个树种的拉丁名和中文名（见表2）；更改了*Calocedrus formosana*等278个树种拉丁名（见表1、表2，1997年版的表1、表2）；更改了干香柏等341个树种中文名（见表1、表2，1997年版的表1、表2）；删除了秃杉*Taiwania flousiana*等21个重复的树种拉丁名和中文名（见1997年版的表1、表2）；

d) 增加了榛木、马鞍树2个木材名称（见表2）；更改了白皮松等61个木材名称（见表1、表2，1997年版的表1、表2）；

e) 增加了南洋杉*Araucaria cunninghamii*等892个树种的“材色及密度等”信息（见表1、表2）；

f) 增加了浙江楠*Phoebe chekiangensis*等7个树种的“主要产地”信息（见表2），更改了南洋杉*Araucaria cunninghamii*等885个树种的“主要产地”信息（见表1、表2，1997年版的表1、表2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国木材标准化技术委员会（SAC/TC 41）提出并归口。

本文件起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、南京林业大学、福建农林大学、西北农林科技大学、云南省林业和草原科学院、广西大学、东北林业大学、西南林业大学、浙江农林大学、中国地质博物馆、安徽农业大学、北京林业大学、北京市产品质量监督检验研究院、华南农业大学、四川农业大学、广西壮族自治区林业科学研究院、中南林业科技大学、四川省林业科学研究院、贵州省林业科学研究院、成都市产品质量监督检验研究院、云南濒科委司法鉴定中心、山东巧夺天工家具有限公司、久盛地板有限公司、广州木科木材检测有限公司。

本文件主要起草人：焦立超、殷亚方、姜笑梅、陆杨、潘彪、林金国、冯德君、郭娟、何拓、冯弦、符韵林、张耀丽、马灵玉、肖泽芳、邱坚、李文珠、程业明、余敏、林剑、翟胜丞、孙书冬、孙瑾、齐锦秋、王军锋、苌姗姗、黄仲华、薛儒鸿、张永刚、姬宁、王杰、黄良华、张爱冬、金文杰、陈鸿、孙子上、詹伟辉、刘守佳、郑昌、刘晓敏、李天笑、王红、李晓涵、林若妍。

本文件于1997年首次发布，本次为第一次修订。

中国主要木材名称

1 范围

本文件规定了中国主要木材的名称，并给出了对应的树种名称、科别、属名等信息。

本文件适用于木材及其制品的生产、贸易、质检、科研及教学等。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 木材名称

4.1 针叶树材

针叶树材木材名称35个，包括针叶树种7科33属117种(见表1)。

4.2 阔叶树材

阔叶树材木材名称312个，包括阔叶树种83科318属775种(见表2)。

表 1　针叶树材

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.1 南洋杉	4.1.1.1 南洋杉	*Araucaria cunninghamii*	猴子杉、肯氏南洋杉、细叶南洋杉	Araucariaceae 南洋杉科	*Araucaria* 南洋杉属	木材浅黄白色或淡黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.57 g/cm³	北京、上海、江苏、浙江、福建、江西、湖北、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、台湾	
4.1.2 粗榧	4.1.2.1 三尖杉	*Cephalotaxus fortunei*	杉枣、山杉木、山尖杉子、藏杉、石榧、山榧、水竹	Cephalotaxaceae 三尖杉科	*Cephalotaxus* 三尖杉属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.63 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	
	4.1.2.2 粗榧	*Cephalotaxus sinensis*	中国粗榧、粗榧杉、中华粗榧杉、鄂西粗榧			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.60 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	
4.1.3 翠柏	4.1.3.1 台湾翠柏	*Calocedrus formosana*	肖楠	Cupressaceae 柏科	*Calocedrus* 翠柏属	心材黄褐色或草黄褐色；与边材区别略明显，边材灰黄褐色或灰红褐色。气干密度约0.60 g/cm³	台湾	
	4.1.3.2 翠柏	*Calocedrus macrolepis*	柏枝树、岩柏木			心材草黄褐色或黄褐色微红，久露空气中材色呈深黄褐色；与边材区别略明显；边材灰黄褐色或灰红褐色。气干密度约0.53 g/cm³	广西、海南、贵州、云南	列入国家植物名录二级
4.1.4 扁柏	4.1.4.1 红桧	*Chamaecyparis formosensis*	薄皮松罗、松梧、台湾扁柏	Cupressaceae 柏科	*Chamaecyparis* 扁柏属	心材褐色带红；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约0.47 g/cm³	台湾	列入国家植物名录二级
	4.1.4.2 福建柏	*Chamaecyparis hodginsii*	滇福建柏、广柏、滇柏、建柏			心材黄褐色或浅红褐色；与边材区别略明显或不明显；边材浅黄褐色或灰黄褐色。气干密度约0.45 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	列入国家植物名录二级、储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.4 扁柏	4.1.4.3 台湾扁柏	*Chamaecyparis obtusa* var. *formosana*	黄桧、厚壳	Cupressaceae 柏科	*Chamaecyparis* 扁柏属	心材淡黄褐色；与边材区别明显；边材淡红褐色。气干密度约 0.43 g/cm^3	台湾	
4.1.5 柳杉	4.1.5.1 柳杉	*Cryptomeria japonica* var. *sinensis*	天杉、孔雀杉、楹杉	Cupressaceae 柏科	*Cryptomeria* 柳杉属	心材红褐色或鲜红褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度 0.34 g/cm^3～0.37 g/cm^3	浙江、福建、江西、四川、云南	列入储备林目录
4.1.6 杉木	4.1.6.1 台湾杉木	*Cunninghamia konishii*	香杉、福州杉、广东杉、峦大杉	Cupressaceae 柏科	*Cunninghamia* 杉木属	心材浅栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或浅灰褐色。气干密度约 0.49 g/cm^3	福建、台湾	
	4.1.6.2 杉木	*Cunninghamia lanceolata*	杉树、江木、杉条			心材浅栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或浅灰褐色微红。气干密度 0.32 g/cm^3～0.42 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入储备林目录
4.1.7 柏木	4.1.7.1 干香柏	*Cupressus duclouxiana*	冲天柏、滇柏、云南柏	Cupressaceae 柏科	*Cupressus* 柏木属	心材黄褐色或微带红色；与边材区别明显或略明显；边材黄白色或浅黄色。气干密度约 0.75 g/cm^3	四川、贵州、云南、西藏	列入储备林目录
	4.1.7.2 柏木	*Cupressus funebris*	桧木、垂柏、柏香树、扫帚柏			心材草黄褐色或微带红色，久露空气中材色转深；与边材区别明显或略明显；边材黄白，浅黄褐色或黄褐色微红。气干密度 0.53 g/cm^3～0.60 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入储备林目录
4.1.8 水松	4.1.8.1 水松	*Glyptostrobus pensilis*	水旁松、水莲、水莲松、水枞	Cupressaceae 柏科	*Glyptostrobus* 水松属	心材浅红褐色带紫或黄褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.58 g/cm^3	浙江、福建、江西、广东、广西、海南、四川、云南	列入国家植物名录一级

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.9 桧柏	4.1.9.1 圆柏	*Juniperus chinensis*	红心柏、紫柏	Cupressaceae 柏科	*Juniperus* 刺柏属	心材紫红褐色，久则转暗；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度约 0.61 g/cm^3	河北、山西、内蒙古、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
	4.1.9.2 刺柏	*Juniperus formosana*	岩柏、香柏			心材黄褐色略红或紫红褐色，久露空气中材色转暗；与边材区别明显；边材黄白色至浅黄褐色。气干密度约 0.75 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、台湾	
4.1.10 水杉	4.1.10.1 水杉	*Metasequoia glyptostroboides*	水松	Cupressaceae 柏科	*Metasequoia* 水杉属	心材红褐色或红褐色带紫；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度 0.29 g/cm^3～0.34 g/cm^3	湖北、湖南、重庆	列入国家植物名录一级、储备林目录
4.1.11 侧柏	4.1.11.1 侧柏	*Platycladus orientalis*	香柯树、香树、扁桧、香柏、黄柏、崖柏	Cupressaceae 柏科	*Platycladus* 侧柏属	心材草黄褐色或暗黄褐色，久露空气中材色转深；与边材区别明显；边材黄白色至浅黄褐色。气干密度约 0.61 g/cm^3	北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入储备林目录
4.1.12 台湾杉	4.1.12.1 台湾杉	*Taiwania cryptomerioides*	台杉	Cupressaceae 柏科	*Taiwania* 台湾杉属	心材紫红色或紫红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度约 0.50 g/cm^3	湖北、四川、贵州、云南、西藏、台湾	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.13 落羽杉	4.1.13.1 落羽杉	*Taxodium distichum*	落羽松	Cupressaceae 柏科	*Taxodium* 落羽杉属	心材材色变化大，自浅黄色或暗褐色、暗红褐色，到几近黑色；与边材区别明显；边材浅黄白色。气干密度约 0.43 g/cm³	北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、台湾、澳门	列入储备林目录
	4.1.13.2 池杉	*Taxodium distichum* var. *imbricarium*	池柏			心材黄褐色或暗褐色；与边材区别略明显或不明显；边材浅黄色或黄褐色。气干密度约 0.40 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、台湾、澳门	列入储备林目录
4.1.14 银杏木	4.1.14.1 银杏	*Ginkgo biloba*	公孙树、白果树、鸭脚树、白果	Ginkgoaceae 银杏科	*Ginkgo* 银杏属	心材黄褐色或红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色至黄褐色。气干密度约 0.53 g/cm³	浙江、湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州	列入国家植物名录一级、珍贵树种名录、储备林目录
4.1.15 冷杉	4.1.15.1 苍山冷杉	*Abies delavayi*	塔杉、白泡树	Pinaceae 松科	*Abies* 冷杉属	木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.38 g/cm³	四川、云南、西藏	
	4.1.15.2 黄果冷杉	*Abies ernestii*	箭炉冷杉、柄果枞			木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.44 g/cm³	湖北、四川、云南、西藏、甘肃	
	4.1.15.3 冷杉	*Abies fabri*	塔杉、泡杉			木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.43 g/cm³	四川	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.15 冷杉	4.1.15.4 巴山冷杉	*Abies fargesii*	红松、糠蒲、蒲木、扁叶子	Pinaceae 松科	*Abies* 冷杉属	木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.39 g/cm³～0.47 g/cm³	河南、湖北、四川、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.1.15.5 岷江冷杉	*Abies fargesii* var. *faxoniana*	柔毛冷杉			木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	四川、甘肃	
	4.1.15.6 中甸冷杉	*Abies ferreana*				木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.46 g/cm³	四川、云南	
	4.1.15.7 川滇冷杉	*Abies forrestii*	云南枞、毛枝冷杉			木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.44 g/cm³	四川、云南、西藏	
	4.1.15.8 长苞冷杉	*Abies georgei*	西康冷杉			木材黄褐色带红色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.51 g/cm³	四川、云南、西藏	
	4.1.15.9 杉松	*Abies holophylla*	辽东冷杉、沙松、白松、沈南木（朝鲜语）			木材淡黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.39 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录
	4.1.15.10 台湾冷杉	*Abies kawakamii*	川上冷杉			木材淡黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.41 g/cm³	台湾	
	4.1.15.11 臭冷杉	*Abies nephrolepis*	臭松、不恩必南木（朝鲜语）			木材黄褐色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.38 g/cm³	北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.15 冷杉	4.1.15.12 新疆冷杉	*Abies sibirica*	西伯利亚冷杉	Pinaceae 松科	*Abies* 冷杉属	木材淡黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.39 g/cm³	新疆	
	4.1.15.13 西藏冷杉	*Abies spectabilis*	喜马拉雅枞、喜马拉雅冷杉			木材淡黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	西藏	
	4.1.15.14 鳞皮冷杉	*Abies squamata*	鳞皮枞			木材淡黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.46 g/cm³	四川、西藏、甘肃、青海	
4.1.16 银杉	4.1.16.1 银杉	*Cathaya argyrophylla*	杉公子	Pinaceae 松科	*Cathaya* 银杉属	心材浅红褐色或红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.71 g/cm³	湖北、湖南、广西、重庆、贵州	列入国家植物名录一级
4.1.17 雪松	4.1.17.1 雪松	*Cedrus deodara*	香柏	Pinaceae 松科	*Cedrus* 雪松属	木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.51 g/cm³	北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、青海、台湾	
4.1.18 油杉	4.1.18.1 铁坚油杉	*Keteleeria davidiana*	天枞膏、罗树、松柏树	Pinaceae 松科	*Keteleeria* 油杉属	木材黄褐色，略带微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.61 g/cm³	湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.18.2 黄枝油杉	*Keteleeria davidiana* var. *calcarea*				木材黄褐色，略带微红，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.60 g/cm³	广西、贵州	列入国家植物名录二级

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.18 油杉	4.1.18.3 台湾油杉	*Keteleeria davidiana* var. *formosana*	牛尾松、油杉	Pinaceae 松科	*Keteleeria* 油杉属	心材黄褐色；与边材区别略明显或不明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.57 g/cm^3	台湾	列入国家植物名录二级
	4.1.18.4 云南油杉	*Keteleeria evelyniana*	杉松、云南杉松			木材黄褐色至淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.48 g/cm^3～0.57 g/cm^3	四川、云南	列入储备林目录
	4.1.18.5 油杉	*Keteleeria fortunei*	杜松、龙松、罗松、福杉、松柏树			木材黄褐色至淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.18.6 江南油杉	*Keteleeria fortunei* var. *cyclolepis*	广西油松、浙江油松			木材黄褐色至淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm^3	浙江、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.1.19 落叶松	4.1.19.1 落叶松	*Larix gmelinii*	兴安落叶松、意气松	Pinaceae 松科	*Larix* 落叶松属	心材黄褐色至红褐色；与边材区别明显；边材黄白色至黄褐色。气干密度约 0.56 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、河南	列入储备林目录
	4.1.19.2 华北落叶松	*Larix gmelinii* var. *principis-rupprechtii*	红杆			心材黄褐色至红褐色；与边材区别明显；边材黄白色至浅黄褐色。气干密度约 0.62 g/cm^3	北京、河北、山西、河南	列入储备林目录
	4.1.19.3 日本落叶松	*Larix kaempferi*				心材黄褐色至红褐色；与边材区别明显；边材黄白色至黄褐色。气干密度约 0.61 g/cm^3	黑龙江、辽宁、河北、山东、河南、江西	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.19 落叶松	4.1.19.4 黄花落叶松	*Larix olgensis*	黄花松、长白落叶松	Pinaceae 松科	*Larix* 落叶松属	心材黄褐色至红褐色；与边材区别明显；边材黄白色至黄褐色。气干密度约 0.58 g/cm^3	辽宁、吉林	列入储备林目录
	4.1.19.5 新疆落叶松	*Larix sibirica*	西伯利亚落叶松			心材黄褐色至红褐色；与边材区别明显；边材黄白色至黄褐色。气干密度约 0.56 g/cm^3	新疆	列入储备林目录
4.1.20 红杉	4.1.20.1 西藏红杉	*Larix griffithii*	西藏落叶松	Pinaceae 松科	*Larix* 落叶松属	心材粉红褐色或红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.46 g/cm^3	西藏	列入储备林目录
	4.1.20.2 四川红杉	*Larix mastersiana*	四川落叶松			心材红褐色或鲜红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.49 g/cm^3	四川	列入储备林目录
	4.1.20.3 红杉	*Larix potaninii*	落叶松			心材红褐色或鲜红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.39 g/cm^3	四川、云南、西藏、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.1.20.4 秦岭红杉	*Larix potaninii* var. *chinensis*	落叶松、太白落叶松、太白红杉			心材红褐色或鲜红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.53 g/cm^3	陕西	列入储备林目录
	4.1.20.5 大果红杉	*Larix potaninii* var. *macrocarpa*				心材红褐色或鲜红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.59 g/cm^3	四川、云南	列入储备林目录
	4.1.20.6 怒江红杉	*Larix speciosa*	怒江落叶松			心材红褐色或鲜红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.48 g/cm^3	云南、西藏	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.21 铁油杉	4.1.21.1 长苞铁杉	*Nothotsuga longibracteata*	铁油杉、铁杉、贵州铁杉	Pinaceae 松科	*Nothotsuga* 长苞铁杉属	木材黄白色至淡黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、贵州	
4.1.22 云杉	4.1.22.1 云杉	*Picea asperata*	脂木、白松、粗云杉	Pinaceae 松科	*Picea* 云杉属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.33 g/cm³～0.49 g/cm³	四川、陕西、甘肃、青海、宁夏	列入储备林目录
	4.1.22.2 麦吊云杉	*Picea brachytyla*	麦吊杉、狗尾松			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm³	河南、湖北、四川、云南、西藏、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.1.22.3 油麦吊云杉	*Picea brachytyla* var. *complanata*	油麦吊杉、米条云杉			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.50 g/cm³～0.52 g/cm³	四川、云南、西藏	
	4.1.22.4 青海云杉	*Picea crassifolia*	泡松			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.30 g/cm³	内蒙古、甘肃、青海、宁夏	列入储备林目录
	4.1.22.5 长白鱼鳞云杉	*Picea jezoensis* var. *komarovii*	白松、鱼鳞松			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.47 g/cm³	吉林	列入储备林目录
	4.1.22.6 兴安鱼鳞云杉	*Picea jezoensis* var. *microsperma*	白松、鱼鳞松、鱼鳞云杉、戈木必南木（朝鲜语）			木材浅黄褐色或带红色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	内蒙古、吉林、黑龙江	列入储备林目录
	4.1.22.7 红皮云杉	*Picea koraiensis*	红皮臭、白松			木材浅黄褐色或带红色，心边材区别不明显。气干密度约 0.42 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录
	4.1.22.8 丽江云杉	*Picea likiangensis*	柃杂（纳西语）			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.44 g/cm³	四川、云南、西藏	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.22 云杉	4.1.22.9 林芝云杉	*Picea likiangensis* var. *linzhiensis*		Pinaceae 松科	*Picea* 云杉属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm³	四川、云南、西藏	
	4.1.22.10 川西云杉	*Picea likiangensis* var. *rubescens*	水平杉、西康云杉			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	四川、西藏、青海	
	4.1.22.11 白杆	*Picea meyeri*	白杆云杉			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、陕西	列入储备林目录
	4.1.22.12 台湾云杉	*Picea morrisonicola*	白松柏、松萝杜			心材黄褐色偏红；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.52 g/cm³	台湾	
	4.1.22.13 大果青杆	*Picea neoveitchii*	巴秦云杉			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm³	山西、河南、湖北、四川、陕西、甘肃	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.22.14 新疆云杉	*Picea obovata*	西伯利亚云杉			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	新疆	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.22.15 紫果云杉	*Picea purpurea*	油松、紫栂、梓松、白松			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	四川、甘肃、青海	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.22.16 鳞皮云杉	*Picea retroflexa*				木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm³	四川、青海	
	4.1.22.17 雪岭云杉	*Picea schrenkiana*	天山云杉、红果雪岭杉			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.39 g/cm³	新疆	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.22 云杉	4.1.22.18 青杆	*Picea wilsonii*	青杆云杉、铁老	Pinaceae 松科	*Picea* 云杉属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.52 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、湖北、四川、陕西、甘肃、青海	列入储备林目录
4.1.23 软木松	4.1.23.1 华山松	*Pinus armandi*	果松、青松、马岱松、柯松	Pinaceae 松科	*Pinus* 松属	心材红褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度0.43 g/cm³～0.51 g/cm³	山西、安徽、河南、湖北、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、台湾	列入储备林目录
	4.1.23.2 台湾果松	*Pinus armandi* var. *mastersiana*				心材红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色或浅红褐色。气干密度约0.52 g/cm³	台湾	
	4.1.23.3 白皮松	*Pinus bungeana*	白骨松、三针松、白果松、虎皮松、蟠龙松、蛇皮松			心材黄褐色或黄褐色带红；与边材区别略明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约0.49 g/cm³	山西、河南、湖北、四川、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.1.23.4 海南五针松	*Pinus fenzeliana*	油松、葵花松			心材红褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约0.42 g/cm³	广西、海南、四川、贵州	列入储备林目录
	4.1.23.5 红松	*Pinus koraiensis*	果松、海松、朝鲜松、东北松、扎南木（朝鲜语）			心材红褐色，间或浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色至黄褐色带红。气干密度约0.44 g/cm³	吉林、黑龙江	列入CITES附录Ⅲ管制（俄罗斯）、国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.23 软木松	4.1.23.6 华南五针松	*Pinus kwangtungensis*	广东松、粤松、水罗松	Pinaceae 松科	*Pinus* 松属	心材红褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色至黄白色。气干密度约 0.51 g/cm^3	湖南、广东、广西、海南、贵州	列入国家植物名录二级、储备林目录
	4.1.23.7 新疆五针松	*Pinus sibirica*	西伯利亚红松、西伯利亚落叶松			心材红褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色至黄褐色带红。气干密度约 0.35 g/cm^3	内蒙古、黑龙江、新疆	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.23.8 乔松	*Pinus wallichiana*				心材红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄白色。气干密度约 0.41 g/cm^3	云南、西藏	
4.1.24 硬木松	4.1.24.1 加勒比松	*Pinus caribaea*	古巴松	Pinaceae 松科	*Pinus* 松属	心材金褐色至红褐色；与边材区别明显；边材淡黄褐色或灰黄褐色。气干密度约 0.77 g/cm^3	江苏、浙江、福建、江西、湖北、广东、广西、海南、四川、云南	列入储备林目录
	4.1.24.2 高山松	*Pinus densata*	通杂（纳西语）			心材浅红褐色或黄褐色；与边材区别明显；边材浅黄白色。气干密度约 0.50 g/cm^3	四川、云南、西藏、青海	列入储备林目录
	4.1.24.3 赤松	*Pinus densiflora*	兴凯赤松、长白赤松、美人松、长果赤松、辽东赤松、短叶赤松、灰果赤松、日本赤松			心材红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄白色。气干密度 0.49 g/cm^3～0.54 g/cm^3	辽宁、吉林、黑龙江、江苏、山东	列入储备林目录
	4.1.24.4 湿地松	*Pinus elliottii*	古巴松			心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄色或黄红褐色。气干密度约 0.45 g/cm^3	北京、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、云南、陕西、台湾、澳门	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.24 硬木松	4.1.24.5 黄山松	*Pinus hwangshanensis*	迎客松	Pinaceae 松科	*Pinus* 松属	心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度约 0.57 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、贵州、云南	
	4.1.24.6 思茅松	*Pinus kesiya* var. *langbianensis*	青松、岛松			心材红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色或浅红褐色。气干密度 0.52 g/cm^3～0.60 g/cm^3	云南	列入储备林目录
	4.1.24.7 南亚松	*Pinus latteri*	枞树、海南松、海南二针松			心材红褐色带紫；与边材区别明显；边材黄褐色至浅红褐色。气干密度约 0.66 g/cm^3	广东、广西、海南	
	4.1.24.8 马尾松	*Pinus massoniana*	丛树、松柏、逗格也（苗语）			心材红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色或浅红褐色。气干密度 0.45 g/cm^3～0.65 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、台湾、澳门	列入储备林目录
	4.1.24.9 刚松	*Pinus rigida*	硬叶松、萌芽松、美国短三叶松			心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄色或黄红褐色。气干密度约 0.65 g/cm^3	北京、辽宁、吉林、江苏、浙江、江西、山东、湖北	
	4.1.24.10 樟子松	*Pinus sylvestris* var. *mongholica*	蒙古松、海拉尔松			心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.47 g/cm^3	内蒙古、黑龙江	列入储备林目录
	4.1.24.11 油松	*Pinus tabuliformis*	红皮松、青松、短叶松、油杉			心材红褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.43 g/cm^3～0.54 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、山东、河南、湖北、湖南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏	列入储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.24 硬木松	4.1.24.12 火炬松	*Pinus taeda*	提达松、大德松	Pinaceae 松科	*Pinus* 松属	心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄色或黄红褐色。气干密度约 0.53 g/cm³	北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、台湾	列入储备林目录
	4.1.24.13 台湾松	*Pinus taiwanensis*	台湾二针松、长穗松、大明松			心材紫红色或紫红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度 0.50 g/cm³～0.56 g/cm³	台湾	列入储备林目录
	4.1.24.14 黑松	*Pinus thunbergii*	日本黑松			心材红褐色；与边材区别略明显；边材黄白色至黄褐色。气干密度约 0.56 g/cm³	北京、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、台湾	列入储备林目录
	4.1.24.15 云南松	*Pinus yunnanensis*	滇松、青松、飞松			心材浅红褐色或黄褐色；与边材区别明显；边材淡黄色或浅黄褐色。气干密度约 0.60 g/cm³	广西、四川、贵州、云南、西藏	列入储备林目录
4.1.25 金钱松	4.1.25.1 金钱松	*Pseudolarix amabilis*	天枞、水松、金松、括树	Pinaceae 松科	*Pseudolarix* 金钱松属	木材黄白色或淡黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.1.26 黄杉	4.1.26.1 黄杉	*Pseudotsuga sinensis*	红杉、刺柏、狗尾松、天松、山松	Pinaceae 松科	*Pseudotsuga* 黄杉属	心材红褐色至橘红色；与边材区别略明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约 0.58 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.27 铁杉	4.1.27.1 铁杉	*Tsuga chinensis*	刺柏	Pinaceae 松科	*Tsuga* 铁杉属	木材黄白色至淡黄褐色或淡黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.27.2 云南铁杉	*Tsuga dumosa*	莎松、落花松、高山铁杉、硬鳞铁杉、高山栂、硬栂、云南栂			木材黄白色至淡黄褐色或淡黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度 0.45 g/cm³～0.49 g/cm³	四川、云南、西藏	列入储备林目录
	4.1.27.3 丽江铁杉	*Tsuga forrestii*	柃杂（纳西语）			木材黄白色至淡黄褐色或淡黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	四川、贵州、云南	
4.1.28 鸡毛松	4.1.28.1 鸡毛松	*Dacrycarpus imbricatus*	流鼻松、白松、黄松、罗汉松	Podocarpaceae 罗汉松科	*Dacrycarpus* 鸡毛松属	木材土黄色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.51 g/cm³	广西、海南、云南	列入国家植物名录二级、储备林目录
4.1.29 陆均松	4.1.29.1 陆均松	*Dacrydium pectinatum*	山松、红松	Podocarpaceae 罗汉松科	*Dacrydium* 陆均松属	心材灰红褐色；与边材区别略明显；边材灰黄褐色微红。气干密度约 0.64 g/cm³	海南	列入国家植物名录二级、储备林目录
4.1.30 竹柏	4.1.30.1 竹柏	*Nageia nagi*	刀板松、宝芳、有桂、鸡软子、罗树	Podocarpaceae 罗汉松科	*Nageia* 竹柏属	木材黄褐色或土黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm³	浙江、福建、湖南、广东、广西、海南、四川、台湾	列入国家植物名录二级、储备林目录
4.1.31 罗汉松	4.1.31.1 罗汉松	*Podocarpus macrophyllus*	罗汉杉、土杉、白楠木	Podocarpaceae 罗汉松科	*Podocarpus* 罗汉松属	木材土黄色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	列入国家植物名录二级

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.31 罗汉松	4.1.31.2 百日青	*Podocarpus neriifolius*	竹叶松、老鼠杉、脉叶罗汉松	Podocarpaceae 罗汉松科	*Podocarpus* 罗汉松属	木材浅黄褐色至黄红褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.65 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、贵州	列入CITES附录Ⅲ管制（尼泊尔）、国家植物名录二级、储备林目录
4.1.32 穗花杉	4.1.32.1 穗花杉	*Amentotaxus argotaenia*	喜杉、杉秃	Taxaceae 红豆杉科	*Amentotaxus* 穗花杉属	木材浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm³	江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、西藏、甘肃、台湾	列入国家植物名录二级
	4.1.32.2 云南穗花杉	*Amentotaxus yunnanensis*	解让辛（门巴族语）			木材浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm³	贵州、云南	列入国家植物名录二级
4.1.33 白豆杉	4.1.33.1 白豆杉	*Pseudotaxus chienii*	短水松	Taxaceae 红豆杉科	*Pseudotaxus* 白豆杉属	心材黄褐色；与边材区别明显；边材浅黄色。气干密度约 0.66 g/cm³	浙江、江西、湖南、广东、广西	列入国家植物名录二级
4.1.34 红豆杉	4.1.34.1 东北红豆杉	*Taxus cuspidata*	赤柏松、紫杉	Taxaceae 红豆杉科	*Taxus* 红豆杉属	心材淡橙褐色；与边材区别甚明显；边材乳白色。气干密度约 0.55 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江、陕西	列入CITES附录Ⅱ管制、国家植物名录一级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.34.2 西藏红豆杉	*Taxus wallichiana*	云南红豆杉、西南红豆杉、喜马拉雅红豆杉、须弥红豆杉			心材黄红褐色至紫红褐色；与边材区别甚明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.86 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、台湾	列入CITES附录Ⅱ管制、国家植物名录一级、珍贵树种名录

表 1　针叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.1.34 红豆杉	4.1.34.3 红豆杉	*Taxus wallichiana* var. *chinensis*	杉柏、榧子木(树)、血柏、血柴	Taxaceae 红豆杉科	*Taxus* 红豆杉属	心材橘黄红色至玫瑰红色；与边材区别甚明显；边材黄白色或浅黄色。气干密度 0.62 g/cm³～0.76 g/cm³	浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入CITES附录Ⅱ管制、国家植物名录一级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.34.4 南方红豆杉	*Taxus wallichiana* var. *mairei*	血柏、白银杉、杉巴公			心材黄红褐色至红褐色；与边材区别明显；边材黄色或浅黄褐色。气干密度约 0.71 g/cm³	浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	列入国家植物名录一级、珍贵树种名录、储备林目录
4.1.35 榧木	4.1.35.1 巴山榧	*Torreya fargesii*	球果榧、蓖子杉、紫柏、铁头枞	Taxaceae 红豆杉科	*Torreya* 榧属	心材嫩黄色或黄褐色；与边材区别明显或略明显；边材黄白色。气干密度约 0.62 g/cm³	安徽、江西、湖北、湖南、四川、陕西	列入国家植物名录二级
	4.1.35.2 榧树	*Torreya grandis*	香榧、榧子树、毛树、木榧、草榧			心材嫩黄色或黄褐色；与边材区别明显或略明显；边材黄白色。气干密度约 0.50 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、贵州	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.1.35.3 云南榧	*Torreya yunnanensis*	杉松果			心材嫩黄色或黄褐色；与边材区别明显或略明显；边材黄白色。气干密度约 0.55 g/cm³	云南	列入国家植物名录二级

注 1：树种名称、材色及密度等、主要产地及备注栏为资料性信息。

注 2：《国家重点保护野生植物名录》(简称国家植物名录)于 2021 年 9 月 7 日起施行，如有变化，以其最新版本为准。

注 3：《濒危野生动植物种国际贸易公约》(简称 CITES)最新版附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ于 2026 年 3 月 5 日起生效，如有变化，以其最新版本为准。

注 4：《中国主要栽培珍贵树种参考名录(2017 年版)》(简称珍贵树种名录)，如有变化，以其最新版本为准。

注 5：《国家储备林树种目录(2025 年版)》(简称储备林目录)，如有变化，以其最新版本为准。

表 2　阔叶树材

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.1 水东哥	4.2.1.1 尼泊尔水东哥	*Saurauia napaulensis*	牛嗓管树、少牢木、密心果、山地水东哥、峨眉水东哥	Actinidiaceae 猕猴桃科	*Saurauia* 水东哥属	木材浅黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.41 g/cm^3	广西、四川、贵州、云南	
	4.2.1.2 水东哥	*Saurauia tristyla*	水枇杷、白饭木、白饭果、鼻涕果、河口水东哥			木材浅黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.40 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
4.2.2 南华木	4.2.2.1 伯乐树	*Bretschneidera sinensis*	钟萼木、冬桃	Akaniaceae 叠珠树科	*Bretschneidera* 伯乐树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.64 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
4.2.3 蕈木	4.2.3.1 蕈树	*Altingia chinensis*	山锂枝、阿丁枫	Altingiaceae 蕈树科	*Altingia* 蕈树属	心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色或黄褐色。气干密度约 0.70 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	列入储备林目录
	4.2.3.2 细柄蕈树	*Altingia gracilipes*	细柄阿丁枫、细齿蕈树			心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色或黄褐色。气干密度 0.68 g/cm^3～0.73 g/cm^3	浙江、福建、广东、海南	列入储备林目录
	4.2.3.3 海南蕈树	*Altingia obovata*	山海棠、山包蜜、岭罗蜜、阿丁枫、倒卵阿丁枫			心材红褐色；与心材区别略明显至不明显；边材浅红褐色或黄褐色。气干密度约 0.78 g/cm^3	海南	
	4.2.3.4 云南蕈树	*Altingia yunnanensis*	桂阳遮			心材红褐色；与边材区别略明显至不明显；边材浅红褐色或黄褐色。气干密度约 0.77 g/cm^3	云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.4 枫香	4.2.4.1 缺萼枫香树	*Liquidambar acalycina*	枫木、枫树	Altingiaceae 蕈树科	*Liquidambar* 枫香树属	木材红褐色，或浅黄色或浅红褐色，容易感染蓝变色菌致灰红褐色至灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.72 g/cm³	江苏、安徽、江西、湖北、广东、广西、四川、贵州	
	4.2.4.2 枫香树	*Liquidambar formosana*	路路通、山枫香树			木材红褐色，或浅黄色或浅红褐色，容易感染蓝变色菌致灰红褐色至灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.56 g/cm³～0.63 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、广东、海南、四川、贵州、台湾	列入储备林目录
	4.2.4.3 半枫荷	*Semiliquidambar cathayensis*	阿丁枫、闽半枫荷、小叶半枫荷		*Semiliquidambar* 半枫荷属	木材浅红褐色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.63 g/cm³	福建、江西、广东、广西、海南、贵州	
4.2.5 梭梭木	4.2.5.1 梭梭	*Haloxylon ammodendron*	盐木	Amaranthaceae 苋科	*Haloxylon* 梭梭属	木材黄褐色或黄褐色偏灰带黑色条纹，心边材区别不明显。气干密度约 1.02 g/cm³	内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆	
4.2.6 山枣	4.2.6.1 南酸枣	*Choerospondias axillaris*	啃不死、棉麻树、醋酸果、花心木、鼻涕果、鼻子果、酸枣、五眼睛果、五眼果、山桉果、枣、山枣子	Anacardiaceae 漆树科	*Choerospondias* 南酸枣属	心材红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色或浅黄褐色，感染蓝变色菌后呈灰褐色。气干密度约 0.56 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、台湾	列入储备林目录
4.2.7 黄栌木	4.2.7.1 欧黄栌	*Cotinus coggygria*	红叶、路木炸、浓茂树	Anacardiaceae 漆树科	*Cotinus* 黄栌属	心材金黄色偏绿或偏红；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度约 0.90 g/cm³	河北、山西、江苏、浙江、山东、河南、湖北、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.8 厚皮木	4.2.8.1 厚皮树	*Lannea coromandelica*	厚皮、万年青、脱皮麻、十八拉文公	Anacardiaceae 漆树科	*Lannea* 厚皮树属	心材红褐色微黄；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度约0.48 g/cm^3	广东、广西、云南	
4.2.9 杧果木	4.2.9.1 杧果	*Mangifera indica*	望果、檬果、槟果、芒果、杜果、番蒜、麻母果	Anacardiaceae 漆树科	*Mangifera* 杧果属	心材金黄色或红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约0.82 g/cm^3	福建、广东、广西、云南、台湾	
	4.2.9.2 天桃木	*Mangifera persiciforma*	扁桃、唛咖、酸果、唛介、桃叶芒果、桃叶杧果、桃叶芒、桃叶杧			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.55 g/cm^3	广西、贵州、云南、西藏	
4.2.10 黄连木	4.2.10.1 黄连木	*Pistacia chinensis*	漆树、铁树、茶树、黄连茶、黄楝树、楷树、黄华、黄鹂头、青竹叶、黄连柴、黄香头、楷木、黄梨木、白刺、崖连、黄儿茶、黄连头、黄林子、木蓼树、田苗树、药树、黄腻芽树、鸡冠木、洋杨、烂心木	Anacardiaceae 漆树科	*Pistacia* 黄连木属	心材深黄褐色，久露空气中材色转深；与边材区别明显；边材浅黄褐色，易感染蓝变色菌呈灰褐色。气干密度0.71 g/cm^3～0.88 g/cm^3	北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.11 紫油木	4.2.11.1 清香木	*Pistacia weinmanniifolia*	清香树、紫叶、香叶树、细叶楷木、昆明乌木、对节皮	Anacardiaceae 漆树科	*Pistacia* 黄连木属	心材暗红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色至浅红褐色。气干密度0.94 g/cm^3～0.99 g/cm^3	广西、四川、贵州、云南、西藏	列入珍贵树种名录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.12 盐麸木	4.2.12.1 盐麸木	*Rhus chinensis*	五倍子树、五倍柴、五倍子、山梧桐、木五倍子、角倍、乌桃叶、乌盐泡、乌烟桃、乌酸桃、红叶桃、盐树根、土椿树、酸酱头、红盐果、倍子柴、肤杨树、盐肤子、盐酸白	Anacardiaceae 漆树科	*Rhus* 盐麸木属	心材黄褐色，间或微带红色；与边材区别明显；边材浅灰黄褐色。气干密度约 0.46 g/cm^3	北京、天津、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、台湾、香港、澳门	
	4.2.12.2 青麸杨	*Rhus potaninii*	乌倍子、漆树、野漆树、五倍子树、五倍子、倍子树、倒皮树			心材黄褐色，间或微带红色；与边材区别明显；边材浅灰黄褐色。气干密度 0.53 g/cm^3～0.58 g/cm^3	山西、河南、四川、云南、陕西、甘肃	
	4.2.12.3 红麸杨	*Rhus punjabensis* var. *sinica*	五倍子、漆树、麸杨、漆倍子、旱倍子树、倍子树			心材黄褐色，间或微带红色；与边材区别明显；边材浅灰黄褐色。气干密度约 0.54 g/cm^3	湖北、湖南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	
4.2.13 槟榔青	4.2.13.1 槟榔青	*Spondias pinnata*	麻谷、曼国、马发、南崧、嚜过、羽叶酸枣	Anacardiaceae 漆树科	*Spondias* 槟榔青属	木材黄白色，心边材区别不明显。气干密度约0.25 g/cm^3	广西、海南、云南	
4.2.14 漆木	4.2.14.1 野漆	*Toxicodendron succedaneum*	木蜡树、痒漆树、山漆树、小叶香椿、洋柿、檫仔漆、山贼子	Anacardiaceae 漆树科	*Toxicodendron* 漆树属	心材深黄色，在空气中久则转深；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色，易感染蓝变色菌呈灰褐色。气干密度约 0.61 g/cm^3	北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.14 漆木	4.2.14.2 木蜡树	*Toxicodendron sylvestre*	野漆树、野毛漆、山漆树、七月倍、野漆疮树	Anacardiaceae 漆树科	*Toxicodendron* 漆树属	心材深黄色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色，易感染蓝变色菌呈灰褐色。气干密度约 0.70 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.14.3 漆树	*Toxicodendron vernicifluum*	大木漆、小木漆、山漆、楂苜、瞎妮子、干漆			心材草绿色带黄或黄绿色；与边材区别明显；边材黄白色或灰褐色。气干密度约 0.49 g/cm³	北京、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	
4.2.15 藤春	4.2.15.1 藤春	*Alphonsea monogyna*	单果阿芳、阿芳、米将子、咪念、咪囤、咪翠岗、唛嫩、金榕、山坝	Annonaceae 番荔枝科	*Alphonsea* 藤春属	木材黄褐色或黄褐色偏绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.78 g/cm³	广西、海南、云南	
4.2.16 暗罗	4.2.16.1 斜脉异萼花	*Disepalum plagioneurum*	厚皮林、九重皮、斜脉暗罗	Annonaceae 番荔枝科	*Disepalum* 异萼花属	木材暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	广西、海南、贵州	
	4.2.16.2 海南单籽暗罗	*Monoon laui*	藤椿、大黑皮藤春、山蕉槁、大叶黄肖、黄肖、海南暗罗		*Monoon* 单籽暗罗属	木材黄色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.61 g/cm³	海南	
4.2.17 鸡骨常山	4.2.17.1 盆架树	*Alstonia rostrata*	灯架、山苦常、鸭脚常、面盆架子、马灯盆、面盆架、盆架子	Apocynaceae 夹竹桃科	*Alstonia* 鸡骨常山属	木材浅黄褐色或浅黄褐色微绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm³	广东、广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.17 鸡骨常山	4.2.17.2 糖胶树	*Alstonia scholaris*	老人膏、鸭脚树、长叶盆架树、面条树、大树矮陀陀、理肺散、灯台树、阿根木、吃力秀、肥猪叶、面架木、金瓜南木皮、英台木、九度叶、象皮木、鹰爪木、黑板树、盆架子	Apocynaceae 夹竹桃科	*Alstonia* 鸡骨常山属	木材浅黄褐色或浅黄褐色微绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.47 g/cm^3	福建、湖南、广东、广西、海南、云南、台湾、香港、澳门	
4.2.18 倒吊笔	4.2.18.1 蓝树	*Wrightia laevis*	羊角汁、野蓝靛树、大蓝木、七星树、岭刀把、蓝木、滞良、山蓝树、板蓝根、米木、木蓝、大青叶、木靛、大蓝靛	Apocynaceae 夹竹桃科	*Wrightia* 倒吊笔属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.44 g/cm^3	广东、广西、海南、贵州、云南、香港	
	4.2.18.2 倒吊笔	*Wrightia pubescens*	广东倒吊笔			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.44 g/cm^3	广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.19 冬青	4.2.19.1 冬青	*Ilex chinensis*	青头公、紫果冬青、红冬青	Aquifoliaceae 冬青科	*Ilex* 冬青属	木材灰白色或至浅黄白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.79 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、台湾	
	4.2.19.2 越南冬青	*Ilex cochinchinensis*	白银、琼台冬青			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.68 g/cm^3	广东、广西、海南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.19 冬青	4.2.19.3 榕叶冬青	*Ilex ficoidea*	仿腊树、白银、苍蝇蓄、野香雪	Aquifoliaceae 冬青科	*Ilex* 冬青属	木材黄白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.81 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.19.4 伞花冬青	*Ilex godajam*	白银、米碎木、青皮香、鸭屎青			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.79 g/cm³	湖南、广西、海南、云南	
	4.2.19.5 大叶冬青	*Ilex latifolia*	苦丁茶			木材灰白色至浅黄白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南	
	4.2.19.6 小果冬青	*Ilex micrococca*	细果冬青、球果冬青			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南	
	4.2.19.7 毛冬青	*Ilex pubescens*	纸浆木、茶叶冬青、绒毛冬青			木材黄褐色偏白，心边材区别不明显。气干密度约 0.69 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
	4.2.19.8 铁冬青	*Ilex rotunda*	救必应、红果冬青			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
	4.2.19.9 华南冬青	*Ilex sterrophylla*	硬叶冬青			木材黄白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.74 g/cm³	广东、广西、海南	
4.2.20 树参	4.2.20.1 树参	*Dendropanax dentiger*	胀果木五加、小荷枫、枫荷梨、木五加、半枫荷、枫荷桂、谢氏杞李侵、胀果树参、圆锥胀果树参、多花胀果树参	Araliaceae 五加科	*Dendropanax* 树参属	木材黄褐色或黄白色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.42 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.20 树参	4.2.20.2 海南树参	*Dendropanax hainanensis*	豆腐木、海南木五加、海南杞李侵	Araliaceae 五加科	*Dendropanax* 树参属	木材黄褐色或黄白色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.78 g/cm³	湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.21 鸭脚木	4.2.21.1 鹅掌柴	*Heptapleurum heptaphyllum*	大叶伞、鸭母树、红花鹅掌柴、鸭母公、江母树、鸭麻骨、山木瓜	Araliaceae 五加科	*Heptapleurum* 鹅掌柴属	木材白色，因感染变色菌常呈灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南、西藏	
4.2.22 刺楸	4.2.22.1 刺楸	*Kalopanax septemlobus*	刺枫木、刺桐、云楸、刺儿楸、茨楸、棘楸、鼓钉树、鸟不宿、老虎棒子	Araliaceae 五加科	*Kalopanax* 刺楸属	心材黄褐色；与边材区别略明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约 0.44 g/cm³	北京、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.23 桤木	4.2.23.1 桤木	*Alnus cremastogyne*	水冬瓜树、水青冈、桦茶、赤杨	Betulaceae 桦木科	*Alnus* 桤木属	木材淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	浙江、四川、贵州、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.23.2 辽东桤木	*Alnus hirsuta*	水冬瓜、毛赤杨、赤杨			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm³	内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东	
	4.2.23.3 日本桤木	*Alnus japonica*	水青冈			木材黄褐色或红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm³	辽宁、吉林、江苏、安徽、山东、河南	
	4.2.23.4 尼泊尔桤木	*Alnus nepalensis*	冬瓜、冬瓜木、水冬瓜、旱冬瓜、东瓜树、蒙自桤木			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.50 g/cm³	广西、四川、贵州、云南、西藏	列入储备林目录
	4.2.23.5 江南桤木	*Alnus trabeculosa*	萝卜柴、东南桤木、水冬瓜			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、贵州	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.24 桦木	4.2.24.1 红桦	*Betula albosinensis*	红皮桦、鳞皮桦、纸皮桦	Betulaceae 桦木科	*Betula* 桦木属	木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.59 g/cm³～0.66 g/cm³	北京、河北、山西、河南、湖北、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.24.2 西桦	*Betula alnoides*	蒙自桦木、化桃木、化桃、滇桦、西南桦、西南桦木、桤叶桦			心材黄褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度约 0.67 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.24.3 华南桦	*Betula austrosinensis*				心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色。气干密度约 0.70 g/cm³	福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.24.4 坚桦	*Betula chinensis*	柞榆桦、黑桦、柞榆、小桦木、垂榆			木材浅黄褐色或浅黄褐色微带红色，心边材区别不明显。气干密度约 0.83 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、山东、河南、陕西、甘肃	
	4.2.24.5 硕桦	*Betula costata*	枫桦、风桦、千层桦、黄桦			木材黄白色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.68 g/cm³	北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.24.6 黑桦	*Betula davurica*				心材红褐色；与边材区别明显；边材浅黄白色。气干密度 0.65 g/cm³～0.70 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西	列入储备林目录
	4.2.24.7 岳桦	*Betula ermanii*				木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.74 g/cm³	内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江	
	4.2.24.8 香桦	*Betula insignis*				心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色。气干密度约 0.70 g/cm³	湖北、四川、贵州	列入珍贵树种名录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.24 桦木	4.2.24.9 亮叶桦	*Betula luminifera*	光皮桦、长穗桦、风桦、化胶树、香桦、铁桦子、桦角、光叶桦、花果树、山桃	Betulaceae 桦木科	*Betula* 桦木属	心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色。气干密度0.58 g/cm³～0.72 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.24.10 小叶桦	*Betula microphylla*				木材黄白色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.61 g/cm³	新疆	
	4.2.24.11 垂枝桦	*Betula pendula*	疣枝桦、疣皮桦、阿尔泰桦			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.74 g/cm³	新疆	列入珍贵树种名录
	4.2.24.12 白桦	*Betula platyphylla*	粉桦、兴安白桦、臭桦、桦皮树、四川白桦、青海白桦			木材黄白色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度0.56 g/cm³～0.66 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、河南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏	列入储备林目录
	4.2.24.13 天山桦	*Betula tianschanica*				木材黄白色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.65 g/cm³	新疆	
	4.2.24.14 糙皮桦	*Betula utilis*	臭桦、臭红桦、牛皮桦、薄皮桦、喜马拉雅银桦、西南糙皮桦			心材色略深至粉红褐色；与边材区别不明显或略明显；边材浅黄褐色。气干密度0.60 g/cm³～0.80 g/cm³	北京、河北、湖北、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏	
4.2.25 千金榆	4.2.25.1 千金榆	*Carpinus cordata*	千金鹅耳枥、半拉子、金丝榆、鹅耳枥、心叶鹅耳枥	Betulaceae 桦木科	*Carpinus* 鹅耳枥属	木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度0.60 g/cm³～0.70 g/cm³	北京、河北、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西、甘肃、宁夏	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.25 千金榆	4.2.25.2 川黔千金榆	*Carpinus fangiana*	方氏鹅耳枥、长穗鹅耳枥、长穗千金榆、长序鹅耳枥、川黔鹅耳枥、川黔鹅耳榆、川黔千斤榆	Betulaceae 桦木科	*Carpinus* 鹅耳枥属	木材浅灰褐色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.63 g/cm³	广西、四川、贵州、云南	
4.2.26 鹅耳枥	4.2.26.1 短尾鹅耳枥	*Carpinus londoniana*	亮叶鹅耳枥、海南鹅耳枥	Betulaceae 桦木科	*Carpinus* 鹅耳枥属	木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	
	4.2.26.2 云贵鹅耳枥	*Carpinus pubescens*				木材黄褐色至黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.59 g/cm³	四川、贵州、云南、陕西	
	4.2.26.3 鹅耳枥	*Carpinus turczaninovii*	千金榆、穗子榆、见风干、土姜树、周氏鹅耳枥、杜氏鹅耳枥、索子树			心材浅红褐色；与边材区别不明显至略明显；边材灰黄色。气干密度约 0.75 g/cm³	北京、河北、辽宁、江苏、山东、河南、陕西、甘肃	
4.2.27 榛木	4.2.27.1 华榛	*Corylus chinensis*	山白果、鸡栗子	Betulaceae 桦木科	*Corylus* 榛属	木材暗红褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.65 g/cm³	湖北、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.27.2 榛	*Corylus heterophylla*	平榛、榛子、毛榛、和尚头			心材暗紫褐色；与边材区别略明显；边材浅紫褐色。气干密度约 0.56 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、贵州、陕西、甘肃、宁夏	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.28 铁木	4.2.28.1 铁木	*Ostrya japonica*	穗子榆、苗榆、倒拐皮	Betulaceae 桦木科	*Ostrya* 铁木属	心材红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色至浅红褐色。气干密度约 0.79 g/cm^3	北京、河北、河南、湖北、四川、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.29 梓木	4.2.29.1 楸树	*Catalpa bungei*	木王、豇豆楸、线楸、梓桐、全丝楸	Bignoniaceae 紫葳科	*Catalpa* 梓属	心材黄褐色至泛黄的浅紫褐色；与边材区别明显；边材浅黄色至浅灰紫色。气干密度 0.52 g/cm^3～0.61 g/cm^3	河北、山西、江苏、浙江、山东、河南、湖南、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.29.2 灰楸	*Catalpa fargesii*	楸木、光叶秋、光灰楸、紫花楸、云南楸树、滇楸、川楸、山楸、紫花楸			心材深灰褐色或深褐色；与边材区别明显或略明显；边材灰黄褐色或浅褐色。气干密度0.46 g/cm^3～0.56 g/cm^3	河北、山西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.29.3 梓树	*Catalpa ovata*	木角豆、水桐楸、黄花楸、臭梧桐、河楸、水桐、花楸、楸、火楸、筷子树、雷电木、山桐、黄金、朝路马盖－扎嘎			心材深灰褐色或深褐色；与边材区别明显；边材灰黄褐色或浅褐色。气干密度约 0.54 g/cm^3	河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、湖北、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	
4.2.30 猫尾木	4.2.30.1 猫尾木	*Markhamia stipulata*	美美木、嚣狸菜、齿叶猫尾木、西南猫尾木	Bignoniaceae 紫葳科	*Markhamia* 猫尾木属	木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	
	4.2.30.2 毛叶猫尾木	*Markhamia stipulata* var. *kerrii*	猫尾			木材黄褐色或栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.31 缅木	4.2.31.1 火烧花	*Mayodendron igneum*	缅木、麦鸟背(傣语)	Bignoniaceae 紫葳科	*Mayodendron* 火烧花属	木材黄褐色或黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约0.71 g/cm³	广东、广西、云南、台湾	
4.2.32 千张纸	4.2.32.1 木蝴蝶	*Oroxylum indicum*	牛脚筒、棵黄价、朝筒、海船、兜铃、土黄柏、千层纸、王蝴蝶、毛鸦船、破故纸	Bignoniaceae 紫葳科	*Oroxylum* 木蝴蝶属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.58 g/cm³	福建、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	
4.2.33 菜豆木	4.2.33.1 海南菜豆树	*Radermachera hainanensis*	大叶牛尾林、牛尾林、大叶牛尾连、绿宝、幸福树	Bignoniaceae 紫葳科	*Radermachera* 菜豆树属	木材黄褐色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.67 g/cm³	广东、海南、云南	
	4.2.33.2 菜豆树	*Radermachera sinica*	跌死猫树、大朝阳、鸡豆木、蛇仔事			木材黄褐色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.73 g/cm³	广东、广西、贵州、云南、台湾	
4.2.34 羽叶楸	4.2.34.1 羽叶楸	*Stereospermum colais*	四角实子树、铁刀木、埋哈后、四角夹子树、钝刀木、咸沙木、四角羽叶楸、广西羽叶楸	Bignoniaceae 紫葳科	*Stereospermum* 羽叶楸属	木材灰黄褐色至暗灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.81 g/cm³	广西、海南、贵州、云南	
4.2.35 破布木	4.2.35.1 破布木	*Cordia dichotoma*	狗母树、树子仔、风筝子、破布子	Boraginaceae 紫草科	*Cordia* 破布木属	木材黄褐色或黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约0.50 g/cm³	福建、广东、广西、贵州、云南、西藏、台湾、香港、澳门	
4.2.36 厚壳树	4.2.36.1 厚壳树	*Ehretia acuminata*	大岗茶、见风乌、猪母皮树、旧刀痕、嚣摆尚	Boraginaceae 紫草科	*Ehretia* 厚壳树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.55 g/cm³	江苏、浙江、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾、香港、澳门	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.36 厚壳树	4.2.36.2 粗糠树	*Ehretia dicksonii*	破布子	Boraginaceae 紫草科	*Ehretia* 厚壳树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm^3	江苏、浙江、福建、江西、河南、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、台湾	
4.2.37 乌榄木	4.2.37.1 乌榄	*Canarium pimela*	黑榄、蜜垄、嚜杯、木威子	Burseraceae 橄榄科	*Canarium* 橄榄属	木材黄褐色、灰黄褐色至灰红褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.75 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
4.2.38 橄榄木	4.2.38.1 毛叶榄	*Canarium subulatum*	忠果、谏果、青子、红榄、白榄、山榄、青果、黄榄	Burseraceae 橄榄科	*Canarium* 橄榄属	木材黄褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.62 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
4.2.39 嘉榄木	4.2.39.1 羽叶白头树	*Garuga pinnata*	外项木	Burseraceae 橄榄科	*Garuga* 白头树属	心材栗褐色或红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.83 g/cm^3	广西、四川、云南	
4.2.40 滇榄木	4.2.40.1 滇马蹄果	*Protium yunnanense*	滇榄	Burseraceae 橄榄科	*Protium* 马蹄果属	心材褐色或褐色微带红；与边材区别略明显；边材浅褐色。气干密度 0.65 g/cm^3～0.75 g/cm^3	云南	列入珍贵树种名录
4.2.41 黄杨木	4.2.41.1 黄杨	*Buxus sinica*	旱黄杨、乌龙木、千年矮、万年青	Buxaceae 黄杨科	*Buxus* 黄杨属	木材鲜黄褐色或黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.70 g/cm^3～0.89 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、台湾	
4.2.42 海棠木	4.2.42.1 红厚壳	*Calophyllum inophyllum*	琼崖海棠、胡桐海棠木	Calophyllaceae 红厚壳科	*Calophyllum* 红厚壳属	心材红褐色；与边材区别明显；边材浅黄色或浅灰褐色。气干密度约 0.65 g/cm^3	海南、台湾	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.43 铁力木	4.2.43.1 铁力木	*Mesua ferrea*	噩满那、三角子、铁栗木、铁棱	Calophyllaceae 红厚壳科	*Mesua* 铁力木属	心材暗红褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度约 1.08 g/cm^3	广东、广西、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.44 糙叶木	4.2.44.1 糙叶树	*Aphananthe aspera*	糙皮树、牛筋树、沙朴、糙叶榆、丝棉树、红叶树	Cannabaceae 大麻科	*Aphananthe* 糙叶树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm^3	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.44.2 滇糙叶树	*Aphananthe cuspidata*	牛筋树、光叶白颜树			木材暗黄褐色或红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.60 g/cm^3～0.65 g/cm^3	广东、海南、云南	
4.2.45 朴木	4.2.45.1 紫弹树	*Celtis biondii*	异叶紫弹树	Cannabaceae 大麻科	*Celtis* 朴属	木材浅黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.61 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
	4.2.45.2 黑弹树	*Celtis bungeana*	小叶朴、香叶树、麻子、棒子树、棒棒木、白麻子、白麻树、朴树、黑果朴、黑弹朴			木材灰黄色至浅黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.69 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏	
	4.2.45.3 珊瑚朴	*Celtis julianae*	棠壳子树			木材灰黄褐色或栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南、陕西	
	4.2.45.4 大叶朴	*Celtis koraiensis*	大青榆			木材黄褐色或灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.60 g/cm^3～0.65 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、江苏、安徽、山东、河南、陕西、甘肃	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.45 朴木	4.2.45.5 朴树	*Celtis sinensis*	黄果朴、小叶朴、紫荆朴、朴子树、朴朴子、被杞、黄桑子树、沙朴、青朴、梭树、千粒树、朴榆、桑仔	Cannabaceae 大麻科	*Celtis* 朴属	木材黄褐色、灰黄褐色或栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.85 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、台湾	列入储备林目录
	4.2.45.6 四蕊朴	*Celtis tetrandra*	石朴、昆明朴、西藏朴			木材黄褐色、灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	广西、海南、四川、云南、西藏、台湾	
	4.2.45.7 西川朴	*Celtis vandervoetiana*				木材黄褐色或灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.60 g/cm³～0.65 g/cm³	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
4.2.46 白颜木	4.2.46.1 白颜树	*Gironniera subaequalis*	大叶白颜树	Cannabaceae 大麻科	*Gironniera* 白颜树属	木材浅黄褐色或浅黄褐微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
4.2.47 青檀	4.2.47.1 青檀	*Pteroceltis tatarinowii*	檀、檀树、翼朴	Cannabaceae 大麻科	*Pteroceltis* 青檀属	木材灰黄色至褐黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.81 g/cm³	北京、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西、甘肃、青海	列入储备林目录
4.2.48 山黄麻	4.2.48.1 狭叶山黄麻	*Trema angustifolium*	山麻柳、麻脚树、麻木、山麻	Cannabaceae 大麻科	*Trema* 山黄麻属	木材红褐色或红褐带紫色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	广东、广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.48 山黄麻	4.2.48.2 光叶山黄麻	*Trema cannabinum*	山麻柳	Cannabaceae 大麻科	*Trema* 山黄麻属	木材黄褐色或红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.38 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.48.3 山油麻	*Trema cannabinum* var. *dielsianum*	山麻			木材红褐色或红褐带紫色，心边材区别不明显。气干密度约 0.38 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.48.4 异色山黄麻	*Trema orientale*	山麻、麻浪、麻材、山王麻			木材红褐色或红褐带紫色，心边材区别不明显。气干密度约 0.39 g/cm³	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、台湾	
4.2.49 琼榄	4.2.49.1 琼榄	*Gonocaryum lobbianum*	黄蒂、金蒂、黄柄木	Cardiopteridaceae 心翼果科	*Gonocaryum* 琼榄属	木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.46 g/cm³～0.68 g/cm³	海南、云南	
4.2.50 木麻黄	4.2.50.1 细枝木麻黄	*Casuarina cunninghamiana*	银线木麻黄	Casuarinaceae 木麻黄科	*Casuarina* 木麻黄属	木材红褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度 0.95 g/cm³～1.04 g/cm³	浙江、福建、广东、广西、海南、台湾	
	4.2.50.2 木麻黄	*Casuarina equisetifolia*	驳骨松、马尾树、短枝木麻黄、驳骨树			木材红褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.86 g/cm³	浙江、福建、广东、广西、云南、台湾	列入储备林目录
4.2.51 卫矛	4.2.51.1 大花卫矛	*Euonymus grandiflorus*	黑杜仲、野杜仲、火鸡果、鸡娃娃果、公鸡果、金丝杜仲、滇桂	Celastraceae 卫矛科	*Euonymus* 卫矛属	木材黄白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.72 g/cm³	湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.51 卫矛	4.2.51.2 西南卫矛	*Euonymus hamiltonianus*	毛脉西南卫矛	Celastraceae 卫矛科	*Euonymus* 卫矛属	木材黄白色，心边材区别不明显。气干密度 0.35 g/cm³～0.45 g/cm³	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	
	4.2.51.3 白杜	*Euonymus maackii*	丝绵木、桃叶卫矛、明开夜合、丝棉木、华北卫矛、桃叶卫矛			木材浅黄白色至灰白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.62 g/cm³	河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖北、四川、云南、陕西、青海、宁夏、新疆	
4.2.52 连香树	4.2.52.1 连香树	*Cercidiphyllum japonicum*	白果、圆、桂、紫荆叶木	Cercidiphyllaceae 连香树科	*Cercidiphyllum* 连香树属	心材红褐色或暗红褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色，常有蓝变色。气干密度约 0.50 g/cm³	山西、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
4.2.53 山竹	4.2.53.1 木竹子	*Garcinia multiflora*	大核果、山桔子、石碌果、竹节果、熟木果、金苹果、酸桐子、大肚脐、竹桔子、多花山竹、黄牙果、味柜、酸果、化皮果、阿必果、白树子	Clusiaceae 藤黄科	*Garcinia* 藤黄属	木材黄褐色或带红色，心边材区别不明显。气干密度约 0.86 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
	4.2.53.2 岭南山竹子	*Garcinia oblongifolia*	竹桔、倒卵山竹子			木材灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.70 g/cm³～0.76 g/cm³	广东、广西、海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.53 山竹	4.2.53.3 大叶藤黄	*Garcinia xanthochymus*	春檬果、香港倒捻子、勿奇、勿茂、藤黄果、岭南倒捻子、胶树、郭满大、大叶山竹子、春芒果、大叶山竹、歪歪果、人面果	Clusiaceae 藤黄科	*Garcinia* 藤黄属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.95 g/cm^3	广东、广西、云南	
4.2.54 金丝李	4.2.54.1 金丝李	*Garcinia paucinervis*	埋贵、米友波、哥非力郎、麦贵(壮语)	Clusiaceae 藤黄科	*Garcinia* 藤黄属	心材深黄褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.97 g/cm^3	广西、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.55 榄仁	4.2.55.1 榄仁	*Terminalia catappa*	山枇杷树、大叶榄仁	Combretaceae 使君子科	*Terminalia* 榄仁属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度0.46 g/cm^3～0.58 g/cm^3	广东、海南、云南、台湾	
	4.2.55.2 海南榄仁	*Terminalia nigrovenulosa*	鸡尖、鸡占、鸡针木、鸡珍、个挺、海南金针木			心材绿黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄色或浅黄褐色。气干密度约0.87 g/cm^3	海南	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.56 单叶豆	4.2.56.1 单叶豆	*Ellipanthus glabrifolius*	蜂蜡树、鬼荔枝、知荆	Connaraceae 牛栓藤科	*Ellipanthus* 单叶豆属	木材浅棕褐色，心边材区别不明显。气干密度0.45 g/cm^3～0.73 g/cm^3	海南	
4.2.57 八角枫	4.2.57.1 八角枫	*Alangium chinense*	枢木、华瓜木、豆腐柴	Cornaceae 山茱萸科	*Alangium* 八角枫属	心材浅褐色或浅红褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色或浅黄褐色。气干密度约 0.47 g/cm^3	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.57 八角枫	4.2.57.2 毛八角枫	*Alangium kurzii*	长毛八角枫、伞形八角枫、疏叶八角枫	Cornaceae 山茱萸科	*Alangium* 八角枫属	木材黄褐色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm^3	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.58 割罗	4.2.58.1 土坛树	*Alangium salviifolium*	割舌罗、割嘴果	Cornaceae 山茱萸科	*Alangium* 八角枫属	木材红褐色或灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.46 g/cm^3～0.50 g/cm^3	广东、广西、海南	
4.2.59 四照花	4.2.59.1 头状四照花	*Cornus capitata*	山荔枝、野荔枝、鸡素果、峨眉四照花、云母树	Cornaceae 山茱萸科	*Cornus* 山茱萸属	木材红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm^3	四川、贵州、云南、西藏	
	4.2.59.2 尖叶四照花	*Cornus elliptica*	武夷四照花、绒毛尖叶四照花			木材红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm^3	福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州	
	4.2.59.3 香港四照花	*Cornus hongkongensis*	山荔枝			木材红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.59.4 褐毛四照花	*Cornus hongkongensis* ubsp. *ferruginea*	江西褐毛四照花、野荔枝			木材红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm^3	江西、湖南、广东、广西、贵州	
	4.2.59.5 黑毛四照花	*Cornus hongkongensis* ubsp. *melanotricha*	光叶四照花、缙云四照花			木材红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm^3	湖南、四川、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.60 山茱萸	4.2.60.1 灯台树	*Cornus controversa*	灯台子树、六角树、乒乓籽树、鸡肫皮、乌牙树、瑞木、五加皮、灯台山茱萸、水木	Cornaceae 山茱萸科	*Cornus* 山茱萸属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.47 g/cm^3	河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、台湾	列入储备林目录
4.2.61 虎皮楠	4.2.61.1 西藏虎皮楠	*Daphniphyllum himalense*	喜马拉雅虎皮楠	Daphniphyllaceae 虎皮楠科	*Daphniphyllum* 虎皮楠属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.68 g/cm^3	云南、西藏	
	4.2.61.2 虎皮楠	*Daphniphyllum oldhamii*	水冬瓜、花木、水杨梅、粉背交让木、长柱虎皮楠、广西虎皮楠、南宁虎皮楠、野枇杷树			木材黄白色或浅灰褐色，常有紫红色斑块，心边材区别不明显。气干密度约 0.59 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、四川、台湾	
	4.2.61.3 脉叶虎皮楠	*Daphniphyllum paxianum*	土柁果、中叶羊屎、峨眉虎皮楠			木材深灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.61 g/cm^3	广西、海南、四川、贵州、云南	
4.2.62 五桠果	4.2.62.1 小花五桠果	*Dillenia pentagyna*	大叶山枇杷、山枇杷、牛彭、牛杷、坡枇杷、叉脉五桠果、海南五桠果、小花第伦桃、五室第伦桃	Dilleniaceae 五桠果科	*Dillenia* 五桠果属	木材红褐色或红褐色带紫色，心边材区别不明显。气干密度约 0.73 g/cm^3	海南、云南	
4.2.63 龙脑香	4.2.63.1 东京龙脑香	*Dipterocarpus retusus*	北越龙脑香、越南龙脑香、越南油树、大叶船板树、大鸡毛毽树	Dipterocarpaceae 龙脑香科	*Dipterocarpus* 龙脑香属	心材红褐色；与边材区别明显或略明显；边材灰褐色。气干密度约 0.67 g/cm^3	云南、西藏	列入国家植物名录一级

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.63 龙脑香	4.2.63.2 羯布罗香	*Dipterocarpus turbinatus*	油树、双翅龙脑香、埋拿曼养、哥麦曼勇	Dipterocarpaceae 龙脑香科	*Dipterocarpus* 龙脑香属	心材暗红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色。气干密度约 0.71 g/cm³	云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.64 坡垒	4.2.64.1 狭叶坡垒	*Hopea chinensis*	龙袍树、窄叶坡垒、河内坡垒、多毛坡垒、毛坡垒	Dipterocarpaceae 龙脑香科	*Hopea* 坡垒属	心材暗红褐色或黄褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.97 g/cm³	广西、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
	4.2.64.2 坡垒	*Hopea hainanensis*	海梅、红英、石梓公、嘿拥			心材深黄褐色；与边材区别略明显至明显；边材黄褐色。气干密度约 1.00 g/cm³	海南	列入国家植物名录一级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.65 望天树	4.2.65.1 望天树	*Parashorea chinensis*	埋甘壮、硬多波、米柴细宗	Dipterocarpaceae 龙脑香科	*Parashorea* 柳安属	心材暗黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色至黄褐色。气干密度约 0.66 g/cm³	广西、云南	列入国家植物名录一级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.66 青皮	4.2.66.1 青梅	*Vatica mangachapoi*	海梅、苦叶、苦香、油楠、青楣	Dipterocarpaceae 龙脑香科	*Vatica* 青梅属	心材暗黄褐色，久露空气中材色转深；与心材区别明显；边材黄褐色或灰褐色。气干密度约 0.86 g/cm³	广东、海南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.67 柿木	4.2.67.1 乌材	*Diospyros eriantha*	乌云、小叶乌椿、乌蛇、乌材仔、毛柿	Ebenaceae 柿科	*Diospyros* 柿属	木材浅红褐色，常夹杂蓝灰色或黑色条纹或斑点，心边材区别不明显。气干密度约 0.82 g/cm³	广东、广西、海南、台湾	
	4.2.67.2 海南柿	*Diospyros hainanensis*	千巴、细脚巴、硬壳果、牛筋树、牛金树			木材黄褐色或黄褐色微红，久则变灰黑色，心边材区别不明显。气干密度 0.78 g/cm³～0.82 g/cm³	海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.67 柿木	4.2.67.3 柿树	*Diospyros kaki*	柿子树、柿枣、篦子树、朱果、猴枣	Ebenaceae 柿科	*Diospyros* 柿属	木材黄褐色或黄褐色微带红，常夹杂蓝灰色或黑色条纹或斑点，或为浅灰黑色、暗栗褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.67 g/cm^3～0.82 g/cm^3	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、甘肃、台湾	
	4.2.67.4 长苞柿	*Diospyros longibracteata*	乌茶、乌木、白春、海驼李、定春			木材黄褐色，常夹杂蓝灰色或黑色条纹或斑点，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm^3	海南	
	4.2.67.5 君迁子	*Diospyros lotus*	黑枣、软枣、油柿子、柿秧、牛奶柿、江蓝枣			心材浅灰黄色至红褐色；与边材区别不明显至略明显；边材浅黄褐色、浅灰红褐色至青灰色，有青灰色斑块。气干密度 0.61 g/cm^3～0.70 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.67.6 琼岛柿	*Diospyros maclurei*	乌椿、大果柿、乌木、岭乌椿、乌蛇、乌云墨			木材黄褐色，常夹杂蓝灰色或黑色条纹或斑点，心边材区别不明显。气干密度约 0.85 g/cm^3	海南	
	4.2.67.7 罗浮柿	*Diospyros morrisiana*	山柿、山红柿、乌蛇木、牛古柿、山稗树			木材褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.78 g/cm^3	浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.67.8 山榄叶柿	*Diospyros siderophylla*	枚辣柿、呀辣、喃咛、咪哑律（壮语）			木材黄褐色，久则变灰黑色，心边材区别不明显。气干密度0.58 g/cm^3～0.67 g/cm^3	广西	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.67 柿木	4.2.67.9 过布柿	*Diospyros susarticulata*	五指山柿、过布子、乌椿、乌蛇	Ebenaceae 柿科	*Diospyros* 柿属	木材黄褐色微红，久则变灰褐色，心边材区别不明显。气干密度0.80 g/cm³～0.85 g/cm³	海南	
4.2.68 沙枣	4.2.68.1 沙枣	*Elaeagnus angustifolia*	香柳、桂香柳、银柳、红豆	Elaeagnaceae 胡颓子科	*Elaeagnus* 胡颓子属	心材褐色，久露空气中材色转深，呈暗褐色；与边材区别明显；边材浅黄色。气干密度约0.53 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	
4.2.69 杜英	4.2.69.1 狭叶杜英	*Elaeocarpus angustifolius*	圆果杜英、狗骨柴	Elaeocarpaceae 杜英科	*Elaeocarpus* 杜英属	木材草黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.51 g/cm³	广西、海南、云南	
	4.2.69.2 中华杜英	*Elaeocarpus chinensis*	圆果杜英、华杜英、狗骨柴			木材草黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度0.53 g/cm³～0.66 g/cm³	浙江、福建、江西、广东、广西、贵州	
	4.2.69.3 水石榕	*Elaeocarpus hainanensis*	海南杜英、海南胆八树、水柳树			木材草黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度0.50 g/cm³～0.57 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
	4.2.69.4 日本杜英	*Elaeocarpus japonicus*	薯豆			木材草黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.54 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.69.5 灰毛杜英	*Elaeocarpus limitaneus*	毛叶杜英、冬桃			木材淡黄褐色或淡红褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.53 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.69 杜英	4.2.69.6 绢毛杜英	*Elaeocarpus nitentifolius*	亮叶杜英	Elaeocarpaceae 杜英科	*Elaeocarpus* 杜英属	木材黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.54 g/cm³～0.67 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南	
	4.2.69.7 山杜英	*Elaeocarpus sylvestris*	荷树、山橄榄、羊仔屎、青果			木材草黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	列入储备林目录
4.2.70 猴欢喜	4.2.70.1 仿栗	*Sloanea hemsleyana*	粗齿猴欢喜、粗果猴欢喜	Elaeocarpaceae 杜英科	*Sloanea* 猴欢喜属	木材浅黄褐色或浅灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.70.2 猴欢喜	*Sloanea sinensis*	狗欢喜、破木、树螺			木材浅黄褐色或浅灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州	列入储备林目录
4.2.71 杜鹃	4.2.71.1 树形杜鹃	*Rhododendron arboreum*	乔木杜鹃	Ericaceae 杜鹃花科	*Rhododendron* 杜鹃花属	木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.62 g/cm³～0.69 g/cm³	西藏	
	4.2.71.2 巨魁杜鹃	*Rhododendron grande*	巨杜鹃			木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.61 g/cm³～0.68 g/cm³	西藏	
	4.2.71.3 大树杜鹃	*Rhododendron protistum* var. *giganteum*	大杜鹃			木材浅黄褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.60 g/cm³～0.66 g/cm³	云南	
4.2.72 杜仲	4.2.72.1 杜仲	*Eucommia ulmoides*	银丝皮、玉丝皮、丝棉树、阴叶榆、棉皮、丝棉木	Eucommiaceae 杜仲科	*Eucommia* 杜仲属	木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm³	浙江、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.73 石栗	4.2.73.1 石栗	*Aleurites moluccanus*	油桃、滑桃、木花生、水火树	Euphorbiaceae 大戟科	*Aleurites* 石栗属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.46 g/cm^3～0.49 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南、台湾	
4.2.74 肥牛木	4.2.74.1 肥牛树	*Cephalomappa sinensis*	咪哽、咪用(壮语)	Euphorbiaceae 大戟科	*Cephalomappa* 肥牛树属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.85 g/cm^3～0.98 g/cm^3	广西、云南	
4.2.75 蝴蝶果	4.2.75.1 蝴蝶果	*Cleidiocarpon cavaleriei*	麦笔(壮语)	Euphorbiaceae 大戟科	*Cleidiocarpon* 蝴蝶果属	木材灰白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm^3	广西、贵州、云南	
4.2.76 棒柄花	4.2.76.1 长棒柄花	*Cleidion spiciflorum*	噻刚、克来当	Euphorbiaceae 大戟科	*Cleidion* 棒柄花属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.58 g/cm^3	云南、西藏	
4.2.77 黄桐	4.2.77.1 黄桐	*Endospermum chinense*	黄虫	Euphorbiaceae 大戟科	*Endospermum* 黄桐属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.46 g/cm^3～0.49 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	
4.2.78 橡胶木	4.2.78.1 橡胶树	*Hevea brasiliensis*	三叶胶树、三叶胶、三叶橡胶树	Euphorbiaceae 大戟科	*Hevea* 橡胶树属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南、台湾	列入储备林目录
4.2.79 白茶木	4.2.79.1 白茶树	*Koilodepas hainanense*	白茶、白螺、密西候(黎语)	Euphorbiaceae 大戟科	*Koilodepas* 白茶树属	木材黄褐色或浅栗褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.61 g/cm^3～0.75 g/cm^3	海南	
4.2.80 血桐	4.2.80.1 中平树	*Macaranga denticulata*	饭包树、中平、像平、嚜当、齿叶血桐	Euphorbiaceae 大戟科	*Macaranga* 血桐属	木材浅灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm^3	广西、海南、贵州、云南、西藏	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.80 血桐	4.2.80.2 鼎湖血桐	*Macaranga sampsonii*	两广血桐、沙氏血桐、齿叶血桐	Euphorbiaceae 大戟科	*Macaranga* 血桐属	木材浅灰褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度0.37 g/cm^3～0.53 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
4.2.81 野桐	4.2.81.1 粗糠柴	*Mallotus philippensis*	香桂树、香楸藤、菲岛桐、红果果	Euphorbiaceae 大戟科	*Mallotus* 野桐属	木材灰褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.70 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、台湾	
4.2.82 乌桕	4.2.82.1 白木乌桕	*Neoshirakia japonica*	三角子、白乳木、白桕木	Euphorbiaceae 大戟科	*Neoshirakia* 白木乌桕属	木材浅黄褐色或浅灰褐色，心边材区别不明显。气干密度0.43 g/cm^3～0.56 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州	
	4.2.82.2 山乌桕	*Triadica cochinchinensis*	红叶乌桕、红心乌桕、山桕、山芹、琼树、琼柴、乌桕子、山桕子		*Triadica* 乌桕属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.48 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.82.3 乌桕	*Triadica sebifera*	柏子树、枧子树、钻子树、木蜡树、乌树果、卷子、木梓、明枪、地乌桕、桐油树、白蜡树、桕树、木子树、乌叶树、皮纸树、乌金树、墨子、乌桕树、乌角树、桕油树、油果树、百子树、构油树、血血树、模子树、圈子、乌桕子、白琼子、桕子柴、蜡子树、腊子树			木材灰白色至浅黄褐色，感染变色菌后呈灰色，心边材区别不明显。气干密度0.53 g/cm^3～0.63 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.83 滑桃木	4.2.83.1 滑桃树	*Trevia nudiflora*	滑桃木、马屎子、苦皮树	Euphorbiaceae 大戟科	*Trevia* 滑桃树属	木材黄褐色或浅灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.44 g/cm³	广西、海南、云南	
4.2.84 油桐	4.2.84.1 油桐	*Vernicia fordii*	桐子树、桐树、光桐、三年桐、百年桐、沙桐、花桐、洋桐、光皮桐、虎子桐、罂子桐、茬桐	Euphorbiaceae 大戟科	*Vernicia* 油桐属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西	
	4.2.84.2 木油桐	*Vernicia montana*	千年桐、广东油桐、皱桐、龟背桐			木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.32 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
4.2.85 领春木	4.2.85.1 领春木	*Euptelea pleiosperma*	云叶树、大果领春木、崖虱子、正心木、水桃、水葫芦、多子云叶、水楂木	Eupteleaceae 领春木科	*Euptelea* 领春木属	木材黄褐色至浅栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm³	河北、山西、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	
4.2.86 相思木	4.2.86.1 台湾相思	*Acacia confusa*	相思仔、台湾柳、番仔松柏、番松柏、番子树	Fabaceae 豆科	*Acacia* 相思树属	心材暗红褐色至黑褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度 0.83 g/cm³～0.88 g/cm³	台湾	
	4.2.86.2 黑荆	*Acacia mearnsii*	澳洲金合欢、黑儿茶			心材红褐色至栗褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度 0.67 g/cm³～0.78 g/cm³	浙江、福建、广东、广西、重庆、四川、云南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.87 孔雀豆	4.2.87.1 光海红豆	*Adenanthera pavonina*	海红豆、相思格、相思树、双栖树、红金豆、落青藤、红球田螺意、银珠、大叶银珠、黄婆格	Fabaceae 豆科	*Adenanthera* 海红豆属	心材红褐色或黄褐色；与边材区别明显；边材灰黄褐色。气干密度约0.66 g/cm^3	福建	
4.2.88 合欢木	4.2.88.1 楹树	*Albizia chinensis*	山施、水相思、水施、铁凌、科礼、牛尾树	Fabaceae 豆科	*Albizia* 合欢属	心材灰黄褐色至栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约0.40 g/cm^3	福建、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、西藏、香港、澳门	
	4.2.88.2 合欢	*Albizia julibrissin*	马缨花、绒花树、夜合合、合昏、鸟绒树、拂绒、拂缨			心材浅灰黄褐色，间或有带红色的深色斑纹；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度约0.79 g/cm^3	河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆、台湾、香港	
	4.2.88.3 山槐	*Albizia kalkora*	马缨花、白夜合、山合欢、滇合欢			心材深褐色或栗褐色，间或杂有暗褐色条纹；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度0.57 g/cm^3～0.62 g/cm^3	北京、河北、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、台湾	
	4.2.88.4 阔荚合欢	*Albizia lebbeck*	大叶合欢			心材灰黄褐色至栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度约0.75 g/cm^3	福建、广东、广西、云南、台湾、香港、澳门	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.88 合欢木	4.2.88.5 光叶合欢	*Albizia lucidior*	嚣达垓、蒙自合欢	Fabaceae 豆科	*Albizia* 合欢属	心材灰黄褐色或至栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.49 g/cm^3	广西、海南、云南、台湾	
	4.2.88.6 毛叶合欢	*Albizia mollis*	大毛毛花、滇合欢			心材灰黄褐色至栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度约 0.49 g/cm^3	四川、贵州、云南、西藏	
	4.2.88.7 香合欢	*Albizia odoratissima*	乌格、相思格、黑格、个细、细格、香茜藤、顶山施、山施、乌相思、香须树、黄豆树、黑心木			心材黑褐色或栗褐色，常杂有暗红褐色条纹；与边材区别明显；边材黄白色至黄褐色。气干密度 0.70 g/cm^3～0.83 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.88.8 黄豆树	*Albizia procera*	白相思、白九鸡、白垢哥、鹿角、黄豆格、陆国、个嫩、嫩格、密门、菲律宾合欢、白其春、白格			心材褐色；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度约 0.68 g/cm^3	广东、广西、海南、云南、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.89 猴耳环	4.2.89.1 猴耳环	*Archidendron clypearia*	鸡心树、围涎树	Fabaceae 豆科	*Archidendron* 猴耳环属	心材红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.63 g/cm^3	浙江、福建、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、西藏、台湾、香港、澳门	
	4.2.89.2 亮叶猴耳环	*Archidendron lucidum*	亮叶围涎树、围涎豆、雷公凿			心材红褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度 0.31 g/cm^3～0.36 g/cm^3	浙江、福建、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、台湾、香港、澳门	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.90 羊蹄甲	4.2.90.1 红花羊蹄甲	*Bauhinia×blakeana*	麦旭(傣语)、羊蹄甲	Fabaceae 豆科	*Bauhinia* 羊蹄甲属	木材淡黄褐色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.57g/m^3	广东、海南、重庆、云南、香港、澳门	
4.2.91 苏木	4.2.91.1 苏木	*Biancaea sappan*	苏方、苏方木、苏枋	Fabaceae 豆科	*Biancaea* 云实属	心材红褐色至黄红褐色；与边材区别略明显；边材白色或浅黄褐色。气干密度约1.03 g/cm^3	福建、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、台湾	列入珍贵树种名录
4.2.92 黄檀属木材	4.2.92.1 秧青	*Dalbergia assamica*	茶丫藤、黄类树、水相思、南岭檀、紫花黄檀、思茅黄檀、南岭黄檀	Fabaceae 豆科	*Dalbergia* 黄檀属	心材褐色；与边材区别明显；边材浅黄色。气干密度约0.58 g/cm^3	浙江、福建、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、香港	列入CITES附录Ⅱ管制
	4.2.92.2 黑黄檀	*Dalbergia cultrata*	埋色啷、沙拉、色纳、欺纳斯、牛角木、版纳黑檀			心材黑褐色；与边材区别甚明显；边材黄色或浅黄褐色至灰黄褐色。气干密度约0.99 g/cm^3	云南	列入CITES附录Ⅱ管制、国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录；符合GB/T 18107—2017者可称黑酸枝木
	4.2.92.3 海南黄檀	*Dalbergia hainanensis*	花梨公、牛筋树、海南檀			木材浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.78 g/cm^3	海南	列入CITES附录Ⅱ管制、国家植物名录二级

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.92 黄檀属木材	4.2.92.4 黄檀	*Dalbergia hupeana*	檀树、檀花、黄檀头、空心槐树、望水檀、桐树、不知春、硬檀柴、担杆树、白檀树、檀、白檀、水檀	Fabaceae 豆科	*Dalbergia* 黄檀属	木材黄色、浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.87 g/cm³～0.92 g/cm³	上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南	列入 CITES 附录Ⅱ管制、珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.92.5 降香黄檀	*Dalbergia odorifera*	花梨母、降香、海南黄花梨			心材红褐色至深红褐色或紫红褐色，深浅不均匀，常杂有黑色条纹；与边材区别明显；边材灰黄褐色或浅黄褐色。气干密度约 0.94 g/cm³	浙江、福建、海南	列入 CITES 附录Ⅱ管制、国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录；符合 GB/T 18107—2017 者可称香枝木
4.2.93 凤凰木	4.2.93.1 凤凰木	*Delonix regia*	红花楹、金凤树、洋楹、凤凰花、火凤凰、金凤花、红楹、火树	Fabaceae 豆科	*Delonix* 凤凰木属	木材黄白色，心边材区别不明显。气干密度约0.52 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南、台湾、香港、澳门	
4.2.94 象耳豆	4.2.94.1 象耳豆	*Enterolobium cyclocarpum*	墨西哥核桃木、中美核桃木	Fabaceae 豆科	*Enterolobium* 象耳豆属	心材栗褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色，感染变色菌后呈浅灰褐色。气干密度约 0.38 g/cm³	浙江、福建、江西、广东、广西	
4.2.95 刺桐	4.2.95.1 鹦哥花	*Erythrina arborescens*	红嘴绿鹦哥、五桐子草、刺木通、乔木刺桐	Fabaceae 豆科	*Erythrina* 刺桐属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.32 g/cm³	海南、四川、贵州、云南、西藏	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.95 刺桐	4.2.95.2 刺桐	*Erythrina variegata*	鹦哥花、五桐子草、刺木通、乔木刺桐、鸡公树、海桐皮	Fabaceae 豆科	*Erythrina* 刺桐属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.22 g/cm^3	福建、广东、广西、重庆、贵州、云南、台湾、香港、澳门	
4.2.96 格木	4.2.96.1 格木	*Erythrophleum fordii*	铁木、山桩、斗登风、乌鸡骨、赤叶木、赤叶柴	Fabaceae 豆科	*Erythrophleum* 格木属	心材红褐色或深褐色微黄；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度0.86 g/cm^3～0.89 g/cm^3	浙江、福建、广东、广西、云南、台湾、澳门	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.97 楹木	4.2.97.1 南洋楹	*Falcataria falcata*	仁仁树、仁人木、摩鹿加合欢	Fabaceae 豆科	*Falcataria* 南洋楹属	心材灰黄褐色至栗褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度0.35 g/cm^3～0.40 g/cm^3	福建、广东、广西、台湾、香港、澳门	
4.2.98 皂荚木	4.2.98.1 皂荚	*Gleditsia sinensis*	刀皂、牙皂、猪牙皂、皂角、三刺皂角	Fabaceae 豆科	*Gleditsia* 皂荚属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度0.73 g/cm^3～0.83 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	
4.2.99 肥皂荚木	4.2.99.1 肥皂荚	*Gymnocladus chinensis*	肥皂角、肥猪皂、肥皂树、肉皂荚、油皂	Fabaceae 豆科	*Gymnocladus* 肥皂荚属	心材深红褐色或红褐色带紫；与边材区别明显；边材浅黄褐色或黄褐色。气干密度0.73 g/cm^3～0.77 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.100 马鞍树	4.2.100.1 朝鲜槐	*Maackia amurensis*	高丽槐、山槐	Fabaceae 豆科	*Maackia* 马鞍树属	心材浅栗褐色微黄；与边材区别明显；边材黄白色微绿或浅黄褐色。气干密度 0.49 g/cm³～0.53 g/cm³	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、北京、山东、中国中部和西北部	列入珍贵树种名录
	4.2.100.2 马鞍树	*Maackia hupehensis*	山槐、臭槐			心材棕褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约 0.79 g/cm³	江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、陕西	
4.2.101 万年青	4.2.101.1 长脐红豆	*Ormosia balansae*	山青、鸭雄青、鸭公青、大叶食蛀、大叶打蛀、山马母、打蛀母、马母红豆、鸭红青	Fabaceae 豆科	*Ormosia* 红豆属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	江西、广西、海南、云南	列入国家植物名录二级
	4.2.101.2 海南红豆	*Ormosia pinnata*	鸭公青、指经鸭公青、食虫树、万年青、大萼红豆、羽叶红豆			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.97 g/cm³	广东、广西、海南、云南、香港、澳门	列入国家植物名录二级
4.2.102 红豆木	4.2.102.1 花榈木	*Ormosia henryi*	臭桶柴、毛叶红豆树、猫树、亨氏红豆、马桶树、烂锅柴、硬皮黄檀	Fabaceae 豆科	*Ormosia* 红豆属	心材紫红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.58 g/cm³	浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.102.2 红豆树	*Ormosia hosiei*	黑樟、红豆柴、胶丝、樟丝、江阴红豆、鄂西红豆、何氏红豆			心材栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.71 g/cm³	江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.102 红豆木	4.2.102.3 缘毛红豆	*Ormosia howii*	侯氏红豆	Fabaceae 豆科	*Ormosia* 红豆属	心材栗褐色或紫红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度 0.65 g/cm³～0.76 g/cm³	广东、海南	列入国家植物名录二级
	4.2.102.4 小叶红豆	*Ormosia microphylla*	黄姜丝、红心红豆			心材深红色至深紫红色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.83 g/cm³	福建、广东、广西、贵州	列入国家植物名录一级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.102.5 软荚红豆	*Ormosia semicastrata*	黄姜树、相思子、红子子树、鸡弹木、相思豆、假龙眼			心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.77 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、香港、澳门	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
	4.2.102.6 木荚红豆	*Ormosia xylocarpa*	姜黄树、亚公青、山鸭公青、山鸭公、琼州红豆、欢五柴、牛角木、羊胆木			心材紫红色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.60 g/cm³～0.63 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.103 香槐	4.2.103.1 翅荚香槐	*Platyosprion platycarpum*	望木	Fabaceae 豆科	*Platyosprion* 翅荚香槐属	木材黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm³	浙江、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	
4.2.104 刺槐	4.2.104.1 刺槐	*Robinia pseudoacacia*	洋槐、槐花、伞形洋槐、塔形洋槐	Fabaceae 豆科	*Robinia* 刺槐属	心材暗黄褐色或金黄褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约 0.79 g/cm³	北京、辽宁、山东	列入储备林目录
4.2.105 铁刀木	4.2.105.1 铁刀木	*Senna siamea*	黑心木、黑心树、挨刀树	Fabaceae 豆科	*Senna* 决明属	心材栗褐色或黑褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.75 g/cm³	云南	列入珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.106 油楠	4.2.106.1 油楠	*Sindora glabra*	曲脚楠、科楠、坡楠、蚌壳树	Fabaceae 豆科	*Sindora* 油楠属	心材深栗褐色微绿；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度约 0.68 g/cm^3	广东、海南、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
4.2.107 槐木	4.2.107.1 槐树	*Styphnolobium japonicum* var. *japonicum*	国槐、金药树、豆槐、槐花树、槐花木、守宫槐、早开槐	Fabaceae 豆科	*Styphnolobium* 槐属	心材浅栗褐色或深红褐色；与边材区别明显；边材黄色或浅灰褐色。气干密度 0.70 g/cm^3～0.78 g/cm^3	全国各地普遍栽培	
4.2.108 酸豆木	4.2.108.1 酸豆	*Tamarindus indica*	酸角、曼姆、嘍不喊、酸梅、酸梅树、罗望子、罗晃子、乌梅、油楠、酸树、九层皮果	Fabaceae 豆科	*Tamarindus* 酸豆属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.82 g/cm^3	福建、广东、广西、重庆、四川、云南、台湾、香港、澳门	
4.2.109 任豆木	4.2.109.1 任豆	*Zenia insignis*	任木、翅荚木、翅荚豆、科尚	Fabaceae 豆科	*Zenia* 任豆属	心材淡红色至栗褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.37 g/cm^3～0.44 g/cm^3	湖南、广东、广西、贵州、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.110 栗木	4.2.110.1 锥栗	*Castanea henryi*	尖栗、箭栗、旋栗、毛栗、榛栗、大栗、榛子、甜栗、珠栗、珍珠栗、甜槠、甜锥、小叶栎、小栗子树	Fagaceae 壳斗科	*Castanea* 栗属	心材浅栗褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材浅褐色或浅灰褐色。气干密度 0.50 g/cm^3～0.60 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	列入珍贵树种名录
	4.2.110.2 板栗	*Castanea mollissima*	栗子、魁栗、毛栗、毛板栗、瓦栗子树、凤栗、油栗			心材浅栗褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材浅褐色或浅灰褐色。气干密度约 0.63 g/cm^3	河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.110 栗木	4.2.110.3 茅栗	*Castanea seguinii*	毛栗子、锥栗、野栗子、毛凹栗子、瓦栗子树、毛板栗、毛栗、水青冈、果子栗	Fagaceae 壳斗科	*Castanea* 栗属	心材浅红褐色或浅栗褐色；与边材区别明显；边材浅灰褐色。气干密度 0.56 g/cm³～0.73 g/cm³	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	
4.2.111 锥木	4.2.111.1 银叶锥	*Castanopsis argyrophylla*	银叶栲、满登（云南西双版纳傣族语）、慢登	Fagaceae 壳斗科	*Castanopsis* 锥属	木材灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.85 g/cm³	云南	
	4.2.111.2 米槠	*Castanopsis carlesii*	米锥、白柯、锥仔、白锥、石槠、白栲、白栲树、锥、锥柴、圆子树、美子圆、细珠栎、小叶栲、甜槠、长尾栲、锯叶长尾栲、小红栲、小叶槠、米子柴、细米圆			木材浅红褐色或栗褐色微红，心边材区别不明显。气干密度 0.45 g/cm³～0.67 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	列入储备林目录、珍贵树种名录
	4.2.111.3 锥	*Castanopsis chinensis*	中华锥、桂林栲、桂林锥、红锥木、栲栗、米锥、小板栗			心材黄褐色或浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或灰白色。气干密度 0.65 g/cm³～0.75 g/cm³	湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
	4.2.111.4 华南锥	*Castanopsis concinna*	红柯、红锥、大叶红槠			心材红褐色至深红褐色；与边材区别明显；边材浅黄白色。气干密度 0.68 g/cm³～0.82 g/cm³	广东、广西	列入国家植物名录二级
	4.2.111.5 高山锥	*Castanopsis delavayi*	白珠栎、栗子、锥栗、滇锥栗、德式锥栗、高山栲、白栗、滇栲			木材黄褐色或浅栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.83 g/cm³	广东、四川、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.111 锥木	4.2.111.6 短刺栲	*Castanopsis echinocarpa*	短刺锥、锥栗、红锏栗、红河栲	Fagaceae 壳斗科	*Castanopsis* 锥属	木材浅黄褐色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.70 g/cm^3	云南、西藏	
	4.2.111.7 甜槠	*Castanopsis eyrei*	甜锥、酸圆槠、圆槠、锏、曹槠、槠柴、黄皮锥、小黄椽、锥子、乌栎、青栎树、甜木薪、糠槠、笋壳槠、黄柄柴、槠树、青藤、小叶槠、马袍树、米锥栲、圆子树、锥仔、西栎柯、水栗、槌木、茅丝栗、丝栗、反刺槠、甜槠栲、石栗子			木材浅栗褐色或浅褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.52 g/cm^3～0.65 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、西藏、青海、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.111.8 罗浮锥	*Castanopsis faberi*	离柴子、冇柯、白柯、柯木、白锥、罗浮栲、罗浮、三检锥、狗牙锥、白椽			木材浅红褐色或栗褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.59 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	列入储备林目录
	4.2.111.9 栲树	*Castanopsis fargesii*	丝栗栲、红栲、红叶栲、红背槠、灰圆槠、米槠树、硬壳锏、红柯、红锥、赤锥、锥柴、刺锥、乌栲、栲木、栲栗、柯木、元子树、赤栲、锥树			木材浅红褐色或栗褐色微红，心边材区别不明显。气干密度 0.50 g/cm^3～0.65 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.111 锥木	4.2.111.10 黧蒴锥	*Castanopsis fissa*	闽粤栲、裂斗锥、长面椆、藜蒴、黧蒴栲、五叶储、麦席栲、乌钩、大叶柯、大叶栲、大叶栎	Fagaceae 壳斗科	*Castanopsis* 锥属	木材浅栗褐色或浅褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm^3	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
	4.2.111.11 毛锥	*Castanopsis fordii*	南岭栲、南岭锥、银栎、大叶红柯、厚皮栲、大红栗栲、山栗子、绒毛栗、毛槠			心材红褐色；与边材区别明显；边材暗红褐色。气干密度约 0.53 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.111.12 海南锥	*Castanopsis hainanensis*	刺槌、铁针眉、海南栲			心材暗黄褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色或浅栗褐色。气干密度约 0.83 g/cm^3	海南	
	4.2.111.13 红锥	*Castanopsis hystrix*	檬木、红柯、红栲、赤櫻、红橡、吊罗锥、刺栲、红木黎、锥栗、刺锥栗			心材红褐色；与边材区别明显；边材暗红褐色。气干密度 0.61 g/cm^3～0.73 g/cm^3	福建、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、西藏	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.111.14 印度锥	*Castanopsis indica*	丝丝锥、印度栲、山针椆、坡槌、坡锥、黄椆、丝丝栗			木材浅栗褐色或浅褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.60 g/cm^3～0.65 g/cm^3	广东、广西、海南、云南、西藏、台湾	
	4.2.111.15 吊皮锥	*Castanopsis kawakamii*	格氏栲、川上氏槠、赤栲、格林锥、青钩栲			心材红褐色、鲜红褐色或砖红色；与边材区别明显；边材暗红褐色。气干密度 0.71 g/cm^3～0.79 g/cm^3	福建、江西、广东、广西、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.111 锥木	4.2.111.16 鹿角锥	*Castanopsis lamontii*	拉氏栲、狗牙锥、铁椎、长柄栲、槁栗锥、槁锥、包衣椎、山沙栗、蓑衣黎、臭栲、箐板栗	Fagaceae 壳斗科	*Castanopsis* 锥属	木材黄褐色至深黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.65 g/cm³～0.72 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	
	4.2.111.17 湄公锥	*Castanopsis mekongensis*	湄公栲、毛栎、扁栎、大锥栎、曼登、埋格龙、属喜阿楼			心材浅栗褐色；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度约 0.95 g/cm³	云南	
	4.2.111.18 元江锥	*Castanopsis orthacantha*	元江栲、锥栗、猪栗子、直刺栲、毛果栲			木材浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.68 g/cm³	四川、贵州、云南	
	4.2.111.19 扁刺锥	*Castanopsis platyacantha*	石栗、猴栗、丝栗、白丝栗、黑铲栗、扁刺栲、白石栗、白石栎、扁刺锥栗、峨眉栲、峨眉栲树			木材浅栗褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm³	四川、贵州、云南	
	4.2.111.20 苦槠	*Castanopsis sclerophylla*	苦槠木、苦槠锥、五叶柯、槠栗、槠树、铁栗木、苦槠子、苦栗、槠栎			木材灰红褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度 0.51 g/cm³～0.60 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.111.21 钩锥	*Castanopsis tibetana*	槠栗、大叶钩栗、大叶锥栗、大叶槠、巴栗、钩栗、假板栗、野板栗、猴栗、钩栲			心材红褐色；与边材区别明显；边材暗红褐色。气干密度约 0.57 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.111 锥木	4.2.111.22 蒺藜锥	*Castanopsis tribuloides*	蒺藜栲、白锥、南锥栎	Fagaceae 壳斗科	*Castanopsis* 锥属	木材浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约 0.68 g/cm³	云南、西藏	
	4.2.111.23 淋漓锥	*Castanopsis uraiana*	乌来柯、鳞苞锥、乌来栲			心材浅红褐色至粉褐色；与边材区别略明显；边材灰白色。气干密度 0.65 g/cm³～0.80 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、台湾	
4.2.112 水青冈	4.2.112.1 米心水青冈	*Fagus engleriana*	恩氏山毛榉、米心树、米心槠、英国山毛榉、一窝四、梭子树、云叶青冈	Fagaceae 壳斗科	*Fagus* 水青冈属	木材浅红褐色至浅褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.74 g/cm³	浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.112.2 台湾水青冈	*Fagus hayatae*				木材浅黄褐色至浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.55 g/cm³～0.65 g/cm³	浙江、湖北、湖南、四川、陕西、台湾	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
	4.2.112.3 水青冈	*Fagus longipetiolata*	麻栎青冈、石灰木、毛洼栗子、毛洼栎子、白米树、杂子树、矮栗树、长柄山毛榉、山毛榉			木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.79 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.112.4 光叶水青冈	*Fagus lucida*	亮叶水青冈、亮叶山毛榉			木材浅栗褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.79 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.113 柯木	4.2.113.1 杏叶柯	*Lithocarpus amygdalifolius*	桃叶槠、红槠、岭眉、红楮、油椎、铁椤、校栗、桃叶石柯、扁桃叶石栎、杏叶石栎	Fagaceae 壳斗科	*Lithocarpus* 柯属	心材红褐色或红褐色带紫；与边材区别明显；边材灰红褐色或浅红褐色。气干密度约 0.88 g/cm³	福建、广东、广西、海南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.113 柯木	4.2.113.2 美叶柯	*Lithocarpus calophyllus*	红叶椆、黄椆、黄背栎、美叶石栎、硬叶椆	Fagaceae 壳斗科	*Lithocarpus* 柯属	心材浅黄褐色至深黄褐色；与边材区别略明显；边材灰白色。气干密度 0.75 g/cm³～0.90 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、贵州	
	4.2.113.3 金毛柯	*Lithocarpus chrysocomus*	金毛椆、毛红椆、金毛石栎、黄叶肚、黄椆			心材红褐色或红褐色带紫；与边材区别明显；边材灰红褐色或浅红褐色。气干密度约 0.76 g/cm³	湖南、广东、广西	
	4.2.113.4 包果柯	*Lithocarpus cleistocarpus*	椆木树、槠栲栎、包栎树、铁青冈、包槲柯、槠栲树、铁青刚、全苞石栎			心材灰棕褐色；与边材区别明显；边材淡黄白色。气干密度约 0.66 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西	
	4.2.113.5 白柯	*Lithocarpus dealbatus*	茸毛椆、猪栎、猪石栎、椆栎、青冈栎			心材红褐色或红褐色带紫；与边材区别明显；边材灰红褐色或浅红褐色。气干密度约 0.91 g/cm³	四川、贵州、云南、西藏	
	4.2.113.6 泥柯	*Lithocarpus fenestratus*	华南石栎、短穗泥柯、灰栎、铁青冈			心材紫红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.75 g/cm³	广东、广西、海南、云南、西藏	
	4.2.113.7 红柯	*Lithocarpus fenzelianus*	琼崖、赤杯、红铁楣、洽楣			心材紫红褐色；与边材区别明显；边材灰红褐色或浅红褐色。气干密度约 0.66 g/cm³	海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.113 柯木	4.2.113.8 密脉柯	*Lithocarpus fordianus*	密脉椆、黔粤、黔粤石栎、密腺石栎、黔粤椆	Fagaceae 壳斗科	*Lithocarpus* 柯属	木材黄褐色偏白，心边材区别不明显。气干密度约 1.05 g/cm³	贵州、云南	
	4.2.113.9 柯	*Lithocarpus glaber*	石栎、红槠、白槠子、白栎、大叶槠、臭栎树、白栎柴、木栗子、椆木、珠子栎、白楣树			心材红褐色或红褐色带紫；与边材区别明显；边材灰红褐色或浅红褐色。气干密度约 0.65 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、台湾	列入储备林目录
	4.2.113.10 瘤果柯	*Lithocarpus handelianus*	大叶椽、大脚板、大叶石栎、脚板椆			木材栗褐色或棕褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.97 g/cm³	海南	
	4.2.113.11 柄果柯	*Lithocarpus longipedicellatus*	黑椆、五指山椆、山椆、姜椆、旦仔椆、罗汉柯、柄果石栎、姜磨、长柄石柯、长柄椆			木材浅灰红褐色或暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.79 g/cm³	广西、海南、云南	
	4.2.113.12 多穗柯	*Lithocarpus polystachyus*	甜茶、多穗石栎			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.84 g/cm³	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.113.13 南川柯	*Lithocarpus rosthornii*	皱叶石栎			心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄色或灰白色。气干密度 0.70 g/cm³～0.90 g/cm³	湖南、广东、广西、四川、贵州	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.114 栎木	4.2.114.1 麻栎	*Quercus acutissima*	万树、万木、石母、大橡碗子树、黄栎树、橡树子、耳栗树、白栎树、橡栗树、马桑、栎树、青冈栎、刺栎树、白皮桑、枚厚朴、青刚、皂斗、铁栎柴	Fagaceae 壳斗科	*Quercus* 栎属	心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材暗黄褐色或灰黄褐色。气干密度约 0.93 g/cm^3	北京、河北、辽宁、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、陕西	列入珍贵树种名录
	4.2.114.2 槲栎	*Quercus aliena*	大叶栎树、白栎树、虎朴、板栎树、白皮栎、孛孛栎、白栎、细皮青冈、大叶青冈、波罗树、槲树、大叶栃柴、白反栎			心材浅栗褐色至深栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色至浅栗褐色。气干密度 0.78 g/cm^3～0.88 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.114.3 小叶栎	*Quercus chenii*	细叶栎、苍落			心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材暗黄褐色或灰黄褐色。气干密度 0.87 g/cm^3～0.89 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川	
	4.2.114.4 槲树	*Quercus dentata*	波罗栎、柞栎、波罗叶、波罗树、青冈、槲实、朴嫩、槲嫩			心材栗褐色至暗红褐色；与边材区别明显；边材泛黄浅红褐色。气干密度约 0.84 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.114 栎木	4.2.114.5 白栎	*Quercus fabri*	小白栎、白皮栎、青冈栎、斗栎毛	Fagaceae 壳斗科	*Quercus* 栎属	心材浅栗褐色；与边材区别明显；边材黄白色至浅黄褐色。气干密度约 0.81 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	列入珍贵树种名录
	4.2.114.6 蒙古栎	*Quercus mongolica*	小白栎			心材黄褐色或浅栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.66 g/cm^3～0.85 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏	列入 CITES 附录Ⅲ管制（俄罗斯）、珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.114.7 枹栎	*Quercus serrata*	绒毛枹栎、短柄枹栎			心材浅栗褐色或栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.72 g/cm^3～0.87 g/cm^3	山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	列入储备林目录
	4.2.114.8 栓皮栎	*Quercus variabilis*	塔形栓皮栎			心材红褐色；与边材区别明显；边材为浅灰红褐色至浅黄褐色。气干密度约 0.91 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.115 青冈	4.2.115.1 川滇高山栎	*Quercus aquifolioides*	高山栎、巴郎栎、巴郎山栎	Fagaceae 壳斗科	*Quercus* 栎属	心材暗黄褐色至暗红褐色；与边材区别不明显或略明显；边材灰褐色或浅黄褐色。气干密度约 0.90 g/cm^3	四川、贵州、云南、西藏	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.115 青冈	4.2.115.2 栎子青冈	*Quercus blakei*	栎子椆	Fagaceae 壳斗科	*Quercus* 栎属	心材红褐色至深红褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度 0.75 g/cm³～0.90 g/cm³	广东、广西、海南、贵州	
	4.2.115.3 福建青冈	*Quercus chungii*	黄椎、黄土、黄丝椎、钟氏栎			心材红褐色或砖红色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.98 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西	列入珍贵树种名录
	4.2.115.4 黄毛青冈	*Quercus delavayi*	黄栎、德氏栎			心材暗红褐色或紫红褐色；与边材区别略明显；边材红褐色或浅红褐色。气干密度约 0.96 g/cm³	湖北、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.115.5 巴东栎	*Quercus engleriana*	小青冈、小叶青刚、橡实、贡山栎、青树栎、四川栎			心材浅红褐色；与边材区别不明显至略明显；边材灰黄色或浅黄褐色。气干密度约 1.00 g/cm³	浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西	
	4.2.115.6 饭甑青冈	*Quercus fleuryi*	大果栎、长果栎、猪仔栗、金钟饭甑子、红材大叶楣、雷公栎、饭甑树、九冈栎			心材暗红褐色或紫红褐色；与边材区别略明显；边材红褐色或浅红褐色。气干密度约 0.77 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
	4.2.115.7 赤皮青冈	*Quercus gilva*	赤皮椆			心材暗红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度 0.85 g/cm³～0.91 g/cm³	浙江、福建、湖南、广东、贵州、台湾	列入珍贵树种名录
	4.2.115.8 青冈	*Quercus glauca*	九棕、青冈栎			木材灰黄色、灰褐色带红或浅红褐色带灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.89 g/cm³	海南	列入珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.115 青冈	4.2.115.9 蓝灰栎	*Quercus glaucoides*	青冈栎、灰绿叶槠	Fagaceae 壳斗科	*Quercus* 栎属	木材灰黄色、灰褐色带红或浅红褐色带灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.99 g/cm^3	四川、贵州、云南、青海	列入珍贵树种名录
	4.2.115.10 多脉青冈	*Quercus multinervis*	多脉青冈栎、粉背青冈			心材浅红褐色或灰褐色；与边材区别明显；边材浅黄色或灰白色。气干密度 0.70 g/cm^3～0.85 g/cm^3	安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、四川、陕西	
	4.2.115.11 小叶青冈	*Quercus myrsinifolia*	青栲、黄栗树、莽栗、柳条杉、青钩、苦槠、面槠、竹叶槠、小叶槠、铁槠树、赤皮、细叶青冈栎、青椆、细叶青栎			心材灰褐色微红；与边材区别略明显；边材浅褐色至浅灰褐色。气干密度约 0.89 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.115.12 竹叶青冈	*Quercus neglecta*	竹叶槠、红油松、谷椆、谷机椆			心材暗红褐色或紫红褐色；与边材区别略明显；边材红褐色或浅红褐色。气干密度 0.46 g/cm^3～0.49 g/cm^3	广东、广西、海南	
	4.2.115.13 托盘青冈	*Quercus patelliformis*	盘壳青冈、列兰椆、谷机椆、列鳞椆、赤槠、赤椆、大果铁眉、铁眉、扁果青冈、扁栎			心材暗红褐色或紫红褐色；与边材区别略明显；边材红褐色或浅红褐色。气干密度约 1.08 g/cm^3	江西、广东、广西、海南	
	4.2.115.14 乌冈栎	*Quercus phillyraeoides*	石滴柴、九拔毛、乌刚、小叶岩栎			木材灰黄色，灰褐色带红或浅红褐色带灰，心边材区别不明显。气干密度约 1.03 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.115 青冈	4.2.115.15 高山栎	*Quercus semecarpifolia*	西藏高山栎	Fagaceae 壳斗科	*Quercus* 栎属	心材红褐色至深红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色或浅灰褐色。气干密度 0.85 g/cm³～1.05 g/cm³	西藏	
	4.2.115.16 云山青冈	*Quercus sessilifolia*	云山椆			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.98 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、台湾	
	4.2.115.17 细叶青冈	*Quercus shennongii*	长叶粉背青冈、神农青冈、小叶青冈栎			木材浅灰褐色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.90 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西、甘肃	
4.2.116 马蹄荷	4.2.116.1 山铜材	*Chunia bucklandioides*	假马蹄荷、陈氏木	Hamamelidaceae 金缕梅科	*Chunia* 山铜材属	木材浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.50 g/cm³～0.65 g/cm³	海南	列入国家植物名录二级
	4.2.116.2 马蹄荷	*Exbucklandia populnea*	小刀树、鹅掌叶树、盖阳树、马蹄樟、合掌木、白克木		*Exbucklandia* 马蹄荷属	木材浅红褐色或浅黄褐色至暗红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.68 g/cm³	广西、贵州、云南、西藏	
	4.2.116.3 大果马蹄荷	*Exbucklandia tonkinensis*	小刀树、越南马蹄荷			木材浅红褐色或浅黄褐色至暗红褐色，心边材区别常不明显。气干密度 0.65 g/cm³～0.68 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、云南	
4.2.117 蚊母树	4.2.117.1 杨梅叶蚊母树	*Distylium myricoides*	亮叶蚊母树、瓢柴、挺香、夹心、萍柴、野茶	Hamamelidaceae 金缕梅科	*Distylium* 蚊母树属	木材粉红色或红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.76 g/cm³～0.88 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.117 蚊母树	4.2.117.2 蚊母树	*Distylium racemosum*	米心树、蚊子树	Hamamelidaceae 金缕梅科	*Distylium* 蚊母树属	木材粉红色或红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.77 g/cm³～0.89 g/cm³	浙江、福建、海南、台湾	
	4.2.117.3 水丝梨	*Sycopsis sinensis*	假蚊母、水私梨		*Sycopsis* 水丝梨属	木材浅灰褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.93 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、台湾	
4.2.118 檫木	4.2.118.1 檫木	*Loropetalum chinense*	继花树、鱼骨柴、牛角柴、白花檫木、白彩木、大叶檫木	Hamamelidaceae 金缕梅科	*Loropetalum* 檫木属	心材粉红色或浅红褐色；与边材区别不明显或略明显；边材黄白色或黄褐色。气干密度约 1.04 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南	
4.2.119 米老排	4.2.119.1 壳菜果	*Mytilaria laosensis*	米老排、三油桐、三角枫	Hamamelidaceae 金缕梅科	*Mytilaria* 壳菜果属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.57 g/cm³	广东、广西、云南	列入储备林目录
4.2.120 红苞木	4.2.120.1 绒毛红花荷	*Rhodoleia forrestii*	滇西红花荷	Hamamelidaceae 金缕梅科	*Rhodoleia* 红花荷属	木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.45 g/cm³～0.55 g/cm³	云南	
	4.2.120.2 小花红花荷	*Rhodoleia parvipetala*	红花楠、红花荷			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.76 g/cm³	广西、贵州、云南	
4.2.121 黄牛木	4.2.121.1 黄牛木	*Cratoxylum cochinchinense*	黄皮(木)、黄尝、黄胶、雀笼木、墨端、黄牛藤	Hypericaceae 金丝桃科	*Cratoxylum* 黄牛木属	心材浅红褐色；与边材区别略明显或不明显；边材黄褐色。气干密度约 0.84 g/cm³	广东、广西、云南	
4.2.122 柴龙	4.2.122.1 柴龙树	*Apodytes dimidiata*	白梨柴龙树	Icacinaceae 茶茱萸科	*Apodytes* 柴龙树属	木材暗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.84 g/cm³	广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.123 假柴龙	4.2.123.1 假柴龙树	*Nothapodytes obtusifolia*	假柴龙	Icacinaceae 茶茱萸科	*Nothapodytes* 假柴龙树属	木材黄褐色至灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.52 g/cm³～0.68 g/cm³	海南	
4.2.124 肖榄	4.2.124.1 阔叶肖榄	*Platea latifolia*	蒜头树、木棍树、海南肖榄	Icacinaceae 茶茱萸科	*Platea* 肖榄属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.47 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
	4.2.124.2 东方肖榄	*Platea parvifolia*	小叶肖榄、毡树、坡气、木胆			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	海南	
4.2.125 黏木	4.2.125.1 黏木	*Ixonanthes reticulata*	山子纡、华粘木、云南粘木、粘木	Ixonanthaceae 黏木科	*Ixonanthes* 黏木属	木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度 0.68 g/cm³～0.73 g/cm³	福建、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.126 山核桃	4.2.126.1 山核桃	*Carya cathayensis*	山蟹、小核桃、核桃	Juglandaceae 胡桃科	*Carya* 山核桃属	心材暗红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色或红褐色。气干密度约 0.74 g/cm³	浙江、安徽、江西、贵州	列入储备林目录
4.2.127 喙核桃	4.2.127.1 喙核桃	*Carya sinensis*	嘴核桃、山核桃	Juglandaceae 胡桃科	*Carya* 山核桃属	心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.55 g/cm³～0.75 g/cm³	广西、贵州、云南	列入国家植物名录二级
4.2.128 青钱柳	4.2.128.1 青钱柳	*Cyclocarya paliurus*	摇钱树、山沟树、麻柳、青钱李、山麻柳、山化树、马甲子、山溪螺	Juglandaceae 胡桃科	*Cyclocarya* 青钱柳属	木材浅灰棕色至暗棕色，心边材区别不明显。气干密度 0.40 g/cm³～0.50 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.129 黄杞	4.2.129.1 黄杞	*Engelhardia roxburghiana*	黄榉、少叶黄杞	Juglandaceae 胡桃科	*Engelhardia* 黄杞属	木材浅灰褐色或浅灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	列入珍贵树种名录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.129 黄杞	4.2.129.2 云南黄杞	*Engelhardia spicata*	烟包树、摇钱树	Juglandaceae 胡桃科	*Engelhardia* 黄杞属	木材浅灰褐色或浅灰红褐色，心边材区别不明显，常带蓝变色杂斑。气干密度约 0.56 g/cm^3	广东、广西、海南、贵州、云南、西藏	
4.2.130 核桃木	4.2.130.1 胡桃楸	*Juglans mandshurica*	楸子、山核桃、核桃楸、毛核桃、杭州小核桃、野核桃、华东野核桃、华核桃	Juglandaceae 胡桃科	*Juglans* 胡桃属	心材浅褐色至栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.51 g/cm^3～0.56 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.130.2 胡桃	*Juglans regia*	核桃树、纸核桃、岁子、羌挑、播多斯			心材红褐色或栗褐色，有时带紫色，间有深色条纹；与边材区别明显；边材浅黄褐色或浅栗褐色。气干密度约 0.67 g/cm^3	河北、山西、内蒙古、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、台湾	
4.2.131 化香	4.2.131.1 化香树	*Platycarya strobilacea*	换香、还香树、皮杆条、还香、凤阳头、花果儿树、放香树、栲香、栲蒲、花香、鱼化车、花笼树、返香、花木香、饭香树、山麻柳、换香树、野麻柳、坏树、坏皮树、花香果、麻柳树、化果树、板香树、化树、花榔果、花龙树	Juglandaceae 胡桃科	*Platycarya* 化香树属	心材浅栗褐色至栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色至黄褐色。气干密度 0.61 g/cm^3～0.77 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.132 枫杨	4.2.132.1 湖北枫杨	*Pterocarya hupehensis*	山柳树	Juglandaceae 胡桃科	*Pterocarya* 枫杨属	木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.46 g/cm³	湖北、四川、贵州、陕西	
	4.2.132.2 云南枫杨	*Pterocarya macroptera* var. *delavayi*	水核桃			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm³	湖北、四川、云南、西藏	
	4.2.132.3 华西枫杨	*Pterocarya macroptera* var. *insignis*	瓦山水胡桃、瓦山杞柳、山麻柳、野椿、柳木			木材浅黄褐色或淡灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.31 g/cm³	浙江、湖北、四川、云南、陕西	
	4.2.132.4 枫杨	*Pterocarya stenoptera*	麻柳、马尿骚、蜈蚣柳			木材浅黄褐色或灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.36 g/cm³～0.46 g/cm³	河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
4.2.133 马尾树	4.2.133.1 马尾树	*Rhoiptelea chiliantha*	穗果木	Juglandaceae 胡桃科	*Rhoiptelea* 马尾树属	木材浅褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	广西、贵州、云南	
4.2.134 紫珠	4.2.134.1 木紫珠	*Callicarpa arborea*	马踏皮、白叶子树、南洋紫珠	Lamiaceae 唇形科	*Callicarpa* 紫珠属	木材灰白色至浅灰褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.55 g/cm³～0.70 g/cm³	广西、云南、西藏	
4.2.135 石梓	4.2.135.1 云南石梓	*Gmelina arborea*	嚣骚、大叶石梓、酸树、滇石梓	Lamiaceae 唇形科	*Gmelina* 石梓属	木材浅黄褐色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm³	云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.135.2 苦梓	*Gmelina hainanensis*	海南石梓、石积、个片公			木材黄褐色或浅褐色，微带绿色，心边材区别不明显。气干密度约 0.68 g/cm³	江西、广东、广西、海南	列入国家植物名录二级

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.136 柚木	4.2.136.1 柚木	*Tectona grandis*	嚣尚、嚣沙、麻栗、脂树、紫柚木、紫油木	Lamiaceae 唇形科	*Tectona* 柚木属	心材浅褐色或褐色，久露空气中材色转暗褐色；与边材区别明显；边材黄褐色微红。气干密度约 0.60 g/cm^3	福建、广东、广西、云南、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.137 莺哥木	4.2.137.1 莺哥木	*Vitex pierreana*	大叶莺哥、三叶莺哥	Lamiaceae 唇形科	*Vitex* 牡荆属	木材褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.94 g/cm^3	海南	
4.2.138 山牡荆	4.2.138.1 山牡荆	*Vitex quinata*	薄姜木、山薄姜、乌鞭公、乌蒂、莺哥公、猪母楠、山埔姜、乌甜、布荆、五叶牡荆、大叶莺哥、莺歌	Lamiaceae 唇形科	*Vitex* 牡荆属	木材黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南、西藏、台湾	
4.2.139 黄肉楠	4.2.139.1 毛黄肉楠	*Actinodaphne pilosa*	茶胶树、刨花、胶木、香胶、毛樟、老人木	Lauraceae 樟科	*Actinodaphne* 黄肉楠属	木材浅黄褐色至浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.50 g/cm^3～0.65 g/cm^3	广东、广西、海南	
4.2.140 油丹	4.2.140.1 北油丹	*Alseodaphnopsis hainanensis*	硬壳果、黄丹、黄丹公、三次香、海南峨眉楠、海南蜀楠、油丹	Lauraceae 樟科	*Alseodaphnopsis* 北油丹属	心材暗红褐色微带黄或栗褐色；与边材区别明显；边材黄褐色微带绿或草黄褐色。气干密度约 0.69 g/cm^3	海南	列入珍贵树种名录
	4.2.140.2 皱皮北油丹	*Alseodaphnopsis rugosa*	黄丹、皱皮油丹、枇杷丹			心材暗红褐色微带黄或栗褐色；与边材区别明显；边材黄褐色微带绿或草黄褐色。气干密度约 0.63 g/cm^3	海南	列入国家植物名录二级

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.141 琼楠	4.2.141.1 琼楠	*Beilschmiedia intermedia*	粟米槁、小叶槁、得洼槁、二色琼楠、荔枝公	Lauraceae 樟科	*Beilschmiedia* 琼楠属	木材浅红褐色或浅灰褐色，心边材区别不明显。气干密度0.58 g/cm³～0.62 g/cm³	广西、海南	列入储备林目录
	4.2.141.2 粗壮琼楠	*Beilschmiedia robusta*	狗吃果、滇琼楠			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.69 g/cm³	广西、贵州、云南、西藏	
4.2.142 樟木	4.2.142.1 猴樟	*Camphora bodinieri*	大胡椒树、猴挟木、香树、光叶猴樟	Lauraceae 樟科	*Camphora* 樟属	木材紫灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.55 g/cm³	湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.142.2 云南樟	*Camphora glandulifera*	臭樟、果东樟、樟脑树、樟叶树、红樟、青皮树、大黑叶樟、冰片树、白樟、香叶树			心材浅红褐色；与边材区别明显或略明显；边材灰褐色至浅黄褐色。气干密度约0.62 g/cm³	四川、贵州、云南、西藏	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.142.3 油樟	*Camphora longepaniculata*	香叶子树、黄葛树			心材红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色至灰褐色。气干密度约0.44 g/cm³	四川	列入国家植物名录二级
	4.2.142.4 樟	*Camphora officinarum*	小叶樟、红心樟、香蕊、樟柴、樟柴树、黄蜡樟、乌樟			心材红褐色或红褐色微带紫；与边材区别明显；边材黄褐色至灰褐色或浅黄灰褐色微红。气干密度0.47 g/cm³～0.60 g/cm³	上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、台湾、香港、澳门	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.142 樟木	4.2.142.5 黄樟	*Camphora parthenoxylon*	香叶子树、大叶樟、南安、山椒、油樟、假樟、瑶人柴、泡樟	Lauraceae 樟科	*Camphora* 樟属	心材红褐色或红褐色微带紫；与边材区别明显；边材黄褐色至灰褐色或浅黄褐色微红。气干密度约 0.49 g/cm^3	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	
	4.2.142.6 华南桂	*Cinnamomum austrosinense*	华南樟、肉桂树、浮朴、野桂皮、大叶樟、大叶辣樟树		*Cinnamomum* 桂属	木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.50 g/cm^3	浙江、福建、江西、广东、广西、贵州	
	4.2.142.7 钝叶桂	*Cinnamomum bejolghota*	石桂、山肉桂、钝叶楠、山玉桂、奉楠、山桂、山桂楠、香桂楠、老母楠、鸭母楠、鸭母桂、大叶山桂、梅宗英龙、泡木、青樟木、老母猪桂皮、土桂皮、假桂皮、抱木、钝叶樟			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.40 g/cm^3	广东、海南、云南	
	4.2.142.8 阴香	*Cinnamomum burmanni*	小桂皮、桂秧、大叶樟、香桂、山桂、野樟树、假桂树、山玉桂、香胶叶、山肉桂			心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.61 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	
	4.2.142.9 肉桂	*Cinnamomum cassia*	桂皮树、桂皮、玉桂、阴香、梫、连桂、筒桂、牡桂、桂枝			心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.71 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.142 樟木	4.2.142.10 天竺桂	*Cinnamomum japonicum*	大叶天竺桂、竺香、山肉桂、土肉桂、土桂、山玉桂	Lauraceae 樟科	*Cinnamomum* 桂属	木材浅灰绿褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.63 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、台湾	列入国家植物名录二级
	4.2.142.11 银叶桂	*Cinnamomum mairei*	桂皮树、樟桂、银叶樟、川桂皮、银叶樟、关桂、桂皮树			木材浅黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm^3	四川、云南	
	4.2.142.12 辣汁树	*Cinnamomum tsangii*	海南樟、怀德樟			木材淡黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.57 g/cm^3	福建、江西、广东、海南	
	4.2.142.13 川桂	*Cinnamomum wilsonii*	官桂、三条筋、臭樟、柴桂、桂皮树、大叶叶子树			木材浅灰褐色至灰褐色或浅黄灰褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.51 g/cm^3	江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西	
4.2.143 厚壳桂	4.2.143.1 厚壳桂	*Cryptocarya chinensis*	香果、硬壳槁、香花桂、铜锣桂、山饼斗、华厚壳桂	Lauraceae 樟科	*Cryptocarya* 厚壳桂属	木材黄褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.60 g/cm^3～0.75 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、四川、台湾	
	4.2.143.2 硬壳桂	*Cryptocarya chingii*	白背厚壳桂、白叶厚壳桂、仁昌桂、平阳厚壳桂、仁昌厚壳桂、硬壳槁、流涎槁、流鼻槁			木材灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm^3	浙江、福建、江西、广东、广西、海南	
	4.2.143.3 黄果厚壳桂	*Cryptocarya concinna*	生虫树、香港厚壳桂、黄果桂、海南厚壳桂、长果厚壳桂			心材红褐色至深黄褐色；与边材区别略明显；边材浅灰褐色。气干密度 0.65 g/cm^3～0.78 g/cm^3	江西、广东、广西、海南、贵州、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.143 厚壳桂	4.2.143.4 丛花厚壳桂	*Cryptocarya densiflora*	白面槁、硬壳槁、大叶樟、梅仁、大果铜锣桂、丛花桂、大叶白面槁	Lauraceae 樟科	*Cryptocarya* 厚壳桂属	木材黄褐色带红，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	
	4.2.143.5 钝叶厚壳桂	*Cryptocarya impressinervia*	那果、大叶乌面槁、钝叶桂			木材浅红褐色至深红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.58 g/cm^3～0.72 g/cm^3	海南	
4.2.144 土楠	4.2.144.1 土楠	*Endiandra hainanensis*		Lauraceae 樟科	*Endiandra* 土楠属	木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.70 g/cm^3	海南	
4.2.145 钓樟	4.2.145.1 香叶树	*Lindera communis*	大香叶、香叶子、野木姜子、千金树、千斤香、细叶假樟、香果树、香油果	Lauraceae 樟科	*Lindera* 山胡椒属	心材草绿色或草褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色微红或灰红褐色。气干密度约 0.60 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
	4.2.145.2 广东山胡椒	*Lindera kwangtungensis*	青线、柳槁、青绒槁、勒墨鱼、猪母楠、高山望、广东钓樟			心材草绿色或草褐色；与边材区别略明显或不明显；边材黄褐色微红或灰红褐色。气干密度 0.64 g/cm^3～0.66 g/cm^3	福建、江西、广东、广西、海南、四川、贵州	
	4.2.145.3 黑壳楠	*Lindera megaphylla*	枇杷楠、大楠木、鸡屎楠、猪屎楠、花兰、八角香、毛黑壳楠			木材浅灰绿色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm^3	安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	
	4.2.145.4 滇粤山胡椒	*Lindera metcalfiana*	山钓樟、薄皮钓樟			木材浅黄褐色至黄红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.48 g/cm^3～0.58 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.145 钓樟	4.2.145.5 峨眉钓樟	*Lindera prattii*	宝兴钓樟、香叶子树、甜桂	Lauraceae 樟科	*Lindera* 山胡椒属	木材浅红褐色至灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度0.50 g/cm³～0.62 g/cm³	四川、贵州	
	4.2.145.6 假桂钓樟	*Lindera tonkinensis*	假桂、河内钓樟、越南钓樟			木材浅黄褐色至深黄褐色，心边材区别不明显。气干密度0.55 g/cm³～0.68 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
4.2.146 木姜子	4.2.146.1 尖脉木姜子	*Litsea acutivena*	毛叉树、黄桂、长果木姜子、锐脉木姜子	Lauraceae 樟科	*Litsea* 木姜子属	心材暗灰黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄白色至灰黄褐色。气干密度0.45 g/cm³～0.55 g/cm³	福建、江西、广东、广西、海南、贵州、台湾	
	4.2.146.2 大萼木姜子	*Litsea baviensis*	山苍树、番椒槁、白面槁、狗浪子、白肚槁、红肝、黄槁、托壳果、香椒槁、红干、毛丹			木材黄绿色、草绿色或绿褐色，心边材区别不明显。气干密度0.47 g/cm³～0.49 g/cm³	广西、海南、云南	
	4.2.146.3 黄丹木姜子	*Litsea elongata*	长叶木姜子、黄壳兰、打色眼树、野枇杷木、毛丹公、红由、毛丹			心材黄绿色微红；与边材区别明显；边材黄白色微红。气干密度约0.50 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏	
	4.2.146.4 潺槁木姜子	*Litsea glutinosa*	油槁树、胶樟、青野槁、山狗羊、清心、花虫树、嚜咪、潺胶树、潺槁树、潺槁木姜、潺槁			木材黄绿色、草绿色或绿褐色，心边材区别不明显或略明显。气干密度约0.69 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.146 木姜子	4.2.146.5 大果木姜子	*Litsea lancilimba*	假檬果、八角带、青吐八角、青吐木、毛丹母	Lauraceae 樟科	*Litsea* 木姜子属	木材黄褐色或黄褐色偏灰绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.63 g/cm³	福建、湖南、广东、广西、海南、云南	
	4.2.146.6 假柿木姜子	*Litsea monopetala*	假柿树、假沙梨、纳槁、猪母槁、毛腊树、毛蜡树、毛黄木、水冬瓜、木浆子、山菠萝树、山口羊			心材深褐色；与边材区别略明显；边材浅灰色。气干密度约 0.51 g/cm³	广东、广西、海南、贵州、云南	
	4.2.146.7 香果新木姜子	*Neolitsea ellipsoidea*	假奉楠、奉楠、乌身香槁、香果、椭圆叶新木姜、香果新木姜		*Neolitsea* 新木姜子属	心材暗灰黄褐色；与边材区别略明显；边材灰黄褐色。气干密度约 0.56 g/cm³	广东	
	4.2.146.8 长圆叶新木姜子	*Neolitsea oblongifolia*	柳槁、番椒槁、红玉李、黑心、卵槁、鸡卵槁、香桂			心材暗灰黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.50 g/cm³～0.60 g/cm³	广西、海南	
	4.2.146.9 钝叶新木姜子	*Neolitsea obtusifolia*	黄果、芳槁			心材暗灰黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.48 g/cm³～0.62 g/cm³	海南	
4.2.147 润楠	4.2.147.1 短序润楠	*Machilus breviflora*	白皮槁、较树、短序桢楠	Lauraceae 樟科	*Machilus* 润楠属	心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色至黄褐色。气干密度 0.50 g/cm³～0.70 g/cm³	广东、广西、海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.147 润楠	4.2.147.2 华润楠	*Machilus chinensis*	荔枝槁、乌皮黄槁、方槁子、方槁树、山椒果、八角楠、黄槁、香港楠木、黄香果、黄心槁、桢楠	Lauraceae 樟科	*Machilus* 润楠属	心材深灰褐色；与边材区别略明显；边材红褐色。气干密度约 0.57 g/cm^3	广东、广西、海南	
	4.2.147.3 黄绒润楠	*Machilus grijsii*	黄桢楠、黄楠			心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色至黄褐色。气干密度 0.55 g/cm^3～0.75 g/cm^3	浙江、福建、江西、广东、海南	
	4.2.147.4 宜昌润楠	*Machilus ichangensis*	竹叶楠、宜昌楠、大叶楠			心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.65 g/cm^3～0.78 g/cm^3	湖北、湖南、广西、四川、贵州、陕西、甘肃	
	4.2.147.5 广东润楠	*Machilus kwangtungensis*	猪脚楠			心材红褐色；与边材区别明显；边材灰褐色或灰黄褐色。气干密度约 0.84 g/cm^3	湖南、广东、广西、贵州	
	4.2.147.6 薄叶润楠	*Machilus leptophylla*	大叶楠、华东楠			心材灰红色微黄；与边材区别明显；边材灰黄色带褐。气干密度约 0.50 g/cm^3	江苏、浙江、福建、湖南、广东、广西、贵州	
	4.2.147.7 小果润楠	*Machilus microcarpa*	小香樟、小果樟、白香樟			心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.58 g/cm^3～0.72 g/cm^3	湖北、四川、贵州	
	4.2.147.8 尖峰润楠	*Machilus monticola*	尖峰楠			心材红褐色；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度 0.52 g/cm^3～0.75 g/cm^3	海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.147 润楠	4.2.147.9 润楠	*Machilus nanmu*	滇楠	Lauraceae 樟科	*Machilus* 润楠属	心材红褐色；与边材区别明显；边材灰褐色或黄灰褐色。气干密度 0.44 g/cm³～0.59 g/cm³	四川、云南	列入国家植物名录二级、储备林目录
	4.2.147.10 刨花润楠	*Machilus pauhoi*	刨花楠、美人柴、粘柴、白楠木、花皮、鼻涕楠、罗楠柴、橡皮树、粘楠			心材红褐色；与边材区别明显；边材灰褐色或灰黄褐色。气干密度约 0.51 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、香港	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.147.11 粗壮润楠	*Machilus robusta*	狗吃果、赛乃卡、滇琼楠			木材浅灰褐色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm³	广东、广西、海南、贵州、云南、西藏	
	4.2.147.12 红楠	*Machilus thunbergii*	公楠香、小楠木、猪脚楠、楠仔木、楠柴、沙浆			心材红褐色；与边材区别明显；边材灰褐色或灰黄褐色。气干密度约 0.55 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖南、广东、广西、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.147.13 绒毛润楠	*Machilus velutina*	野枇杷、绒毛桢楠、香胶木、猴高铁、绒楠			心材红褐色；与边材区别明显；边材灰黄褐色。气干密度约 0.55 g/cm³	浙江、福建、江西、广东、广西、海南、贵州	
4.2.148 楠木	4.2.148.1 闽楠	*Phoebe bournei*	竹叶楠、兴安楠木	Lauraceae 樟科	*Phoebe* 楠属	木材黄褐色带绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm³	福建、江西、湖北、广东、广西、海南、贵州	列入国家植物名录二级
	4.2.148.2 浙江楠	*Phoebe chekiangensis*	浙江紫楠			心材黄褐色带绿；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度约 0.68 g/cm³～0.75 g/cm³	浙江、福建、江西	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.148 楠木	4.2.148.3 细叶楠	*Phoebe hui*	小叶桢楠	Lauraceae 樟科	*Phoebe* 楠属	心材黄褐色带绿；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度 0.55 g/cm³～0.72 g/cm³	四川、云南、陕西	列入国家植物名录二级
	4.2.148.4 红毛山楠	*Phoebe hungmoensis*	毛丹、红丹			心材黄褐色带绿；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度 0.42 g/cm³～0.55 g/cm³	广西、海南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.148.5 白楠	*Phoebe neurantha*	山楠、石楠			木材黄褐色带绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.46 g/cm³	江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、甘肃	列入珍贵树种名录
	4.2.148.6 紫楠	*Phoebe sheareri*	黄心楠、金丝楠、紫金楠			木材浅黄褐色带绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	列入储备林目录
	4.2.148.7 乌心楠	*Phoebe tavoyana*	尖尾槁、白椰槁			心材深黄褐色至红褐色；与边材区别明显；边材灰褐色。气干密度 0.65 g/cm³～0.78 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
	4.2.148.8 楠木	*Phoebe zhennan*	雅楠、桢楠			木材黄褐色带绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm³	湖北、四川、贵州	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.149 樟木	4.2.149.1 樟木	*Sassafras tzumu*	大叶樟、飞机木、榔沙、浪沙、鸭掌、铁柴、假杉木、鸭掌柴、猪栏底、獭柴、獭枣、梨火烘、桐样树、花楸树、功劳树、长毛叶枝桐、青檫、黄楸树、山檫、南树、枫荷桂、紫木、落叶樟、高山樟	Lauraceae 樟科	*Sassafras* 檫木属	心材栗褐色或暗褐色；与边材区别明显；边材浅褐色，或浅褐色带红或黄。气干密度0.49 g/cm^3～0.62 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.150 八宝树	4.2.150.1 八宝树	*Duabanga grandiflora*	杜滨木	Lythraceae 千屈菜科	*Duabanga* 八宝树属	木材灰褐色或灰褐色微红，心边材区别不明显。气干密度0.46 g/cm^3～0.49 g/cm^3	云南	
4.2.151 紫薇	4.2.151.1 毛萼紫薇	*Lagerstroemia balansae*	大紫薇	Lythraceae 千屈菜科	*Lagerstroemia* 紫薇属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.72 g/cm^3	海南	
	4.2.151.2 紫薇	*Lagerstroemia indica*	千日红、无皮树、百日红、西洋水杨梅、蚊子花、紫兰花、紫金花、痒痒树、痒痒花			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.643 g/cm^3	河北、辽宁、吉林、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、台湾	
	4.2.151.3 云南紫薇	*Lagerstroemia intermedia*	西南紫薇、居间紫薇			心材暗红褐色；与边材区别明显；边材灰黄褐色微绿。气干密度约0.63 g/cm^3	云南	
	4.2.151.4 南紫薇	*Lagerstroemia subcostata*	苞饭花、九芎、九荆			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.81 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、青海、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.151 紫薇	4.2.151.5 绒毛紫薇	*Lagerstroemia tomentosa*	毛叶紫薇	Lythraceae 千屈菜科	*Lagerstroemia* 紫薇属	木材浅黄褐色或肉黄色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.59 g/cm³	云南	
4.2.152 木兰	4.2.152.1 厚朴	*Houpoea officinalis*	油朴、重皮、赤朴、烈朴、淡伯、凹叶厚朴、紫油厚朴	Magnoliaceae 木兰科	*Houpoea* 厚朴属	木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西、甘肃	列入国家植物名录二级
	4.2.152.2 香港木兰	*Lirianthe championii*	长叶玉兰、水铁罗木、香港玉兰、长叶木兰		*Lirianthe* 长喙木兰属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.83g/cm³	广东、广西、海南、贵州	
	4.2.152.3 山木兰	*Lirianthe delavayi*	红花山玉兰、山波萝、优昙花、山玉兰			木材灰褐色或黄绿褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	四川、贵州、云南	
	4.2.152.4 乐东拟单性木兰	*Parakmeria lotungensis*	隆楠、隆兰		*Parakmeria* 拟单性木兰属	心材暗绿黄褐色或咖啡色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.71 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州	列入储备林目录
	4.2.152.5 光叶拟单性木兰	*Parakmeria nitida*	光叶木兰			心材暗绿黄褐色或咖啡色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.463 g/cm³	云南、西藏	
	4.2.152.6 玉兰	*Yulania denudata*	玉堂春、迎春花、望春花、白玉兰、应春花		*Yulania* 玉兰属	木材黄白色、灰白色至浅灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm³	浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、重庆、贵州、云南、陕西	
	4.2.152.7 紫玉兰	*Yulania liliiflora*	辛夷、木笔、望春			心材暗绿黄褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.65 g/cm³	福建、湖北、重庆、四川、云南、陕西	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.153 鹅掌楸	4.2.153.1 鹅掌楸	*Liriodendron chinense*	马褂木、遮阳树、鹅脚板、风荷树、马褂树	Magnoliaceae 木兰科	*Liriodendron* 鹅掌楸属	心材灰黄褐色或微带绿色；与边材区别略明显；边材黄白色或浅红褐色。气干密度约 0.55 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.154 木莲	4.2.154.1 香木莲	*Manglietia aromatica*	拟木莲、山桂花、山缅桂	Magnoliaceae 木兰科	*Manglietia* 木莲属	木材灰绿色或浅黄绿色，心边材区别不明显。气干密度约 0.70 g/cm^3	广西、贵州、云南	列入国家植物名录二级
	4.2.154.2 桂南木莲	*Manglietia conifera*	球果木莲			心材黄绿色；与边材区别略明显至明显；边材浅灰褐色至浅黄褐色。气干密度 0.40 g/cm^3～0.55 g/cm^3	湖南、广东、广西、贵州、云南	列入储备林目录
	4.2.154.3 木莲	*Manglietia fordiana*	绿楠、龙兰、黑杞木			心材黄绿色；与边材区别略明显至明显；边材浅灰褐色至浅黄褐色。气干密度约 0.40 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南、香港	列入储备林目录
	4.2.154.4 海南木莲	*Manglietia fordiana* var. *hainanensis*	绿兰、绿楠、龙楠树			心材黄色或暗褐色微绿；生材时鲜绿带色，久露空气中转呈暗褐色微绿；与边材区别明显；边材浅栗褐色或灰黄褐色，生材时黄绿色或灰绿色。气干密度约 0.46 g/cm^3	海南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.154.5 广东木莲	*Manglietia kwangtungensis*	毛桃木莲			心材浅栗褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.53 g/cm^3	湖南、广东、广西	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.154 木莲	4.2.154.6 四川木莲	*Manglietia szechuanica*	瓢儿花	Magnoliaceae 木兰科	*Manglietia* 木莲属	木材黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.70 g/cm³	四川、云南	
4.2.155 白兰	4.2.155.1 白兰	*Michelia×alba*	黄桷兰、缅桂、白缅花、白缅桂	Magnoliaceae 木兰科	*Michelia* 含笑属	心材绿黄色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.60 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南	
	4.2.155.2 合果木	*Michelia baillonii*	嚣樟、拟含笑、大果白兰、山缅桂、山桂花、合果含笑、山白兰			心材浅绿黄褐色；与边材区别明显；边材灰黄褐色。气干密度约 0.67 g/cm³	云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.155.3 苦梓含笑	*Michelia balansae*	苦梓、八角、大叶乌皮苦梓、巴围含笑、春花苦梓、八角苦梓、绿楠、苦梓、细毛含笑			心材浅绿黄色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.63 g/cm³	福建、广东、广西、海南、贵州、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.155.4 阔瓣含笑	*Michelia cavaleriei* var. *platypetala*	广东香子、云山白兰花、阔瓣白兰花			木材黄褐色或浅棕褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.61 g/cm³	湖北、湖南、广东、广西、贵州	
	4.2.155.5 黄缅桂	*Michelia champaca*	黄桷兰、黄玉兰、瞻波伽、占波、黄葛兰、黄兰含笑			木材暗黄褐色或黄褐色偏绿，心边材区别不明显。气干密度约 0.61 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南、西藏、台湾	
	4.2.155.6 金叶含笑	*Michelia foveolata*	金叶白兰、亮叶含笑、长柱含笑、灰毛含笑、野木兰			心材浅绿黄色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.60 g/cm³	福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.155 白兰	4.2.155.7 醉香含笑	*Michelia macclurei*	火力楠、棉毛含笑、展毛含笑	Magnoliaceae 木兰科	*Michelia* 含笑属	心材浅绿黄色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度0.57 g/cm³～0.65 g/cm³	广东、广西、海南、云南	列入储备林目录
	4.2.155.8 深山含笑	*Michelia maudiae*	莫夫人含笑花、光叶白兰花			心材浅黄绿色；与边材区别明显；边材浅黄色。气干密度约0.62 g/cm³	浙江、福建、湖南、广东、广西、贵州	
	4.2.155.9 白花含笑	*Michelia mediocris*	苦梓、苦子			心材绿黄褐色；与边材区别明显；边材灰黄褐色。气干密度约0.52 g/cm³	湖南、广东、广西、海南	
	4.2.155.10 观光木	*Michelia odora*	香花木、观光木兰			心材绿黄褐色；与边材区别明显；边材灰黄褐色。气干密度约0.46 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.155.11 峨眉含笑	*Michelia wilsonii*	威氏黄心树、峨眉白兰、黄木兰			木材灰黄白色，心边材区别不明显。气干密度0.44 g/cm³～0.60 g/cm³	江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南	列入国家植物名录二级
4.2.156 木棉	4.2.156.1 木棉	*Bombax ceiba*	攀枝花、攀枝、红棉、英雄树、班芝树、班芝棉、狗猴	Malvaceae 锦葵科	*Bombax* 木棉属	木材浅灰黄褐色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.30 g/cm³	福建、江西、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	列入储备林目录
4.2.157 蚬木	4.2.157.1 柄翅果	*Burretiodendron esquirolii*	心叶蚬木、长柄翅果	Malvaceae 锦葵科	*Burretiodendron* 柄翅果属	心材浅红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度0.87 g/cm³～0.94 g/cm³	广西、贵州、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
	4.2.157.2 蚬木	*Excentrodendron tonkinense*	节花蚬木、菱叶蚬木、白蚬、囔隐		*Excentrodendron* 蚬木属	心材红褐色至深红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色微红或浅红褐色。气干密度约1.13 g/cm³	广西、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.158 大泡火绳	4.2.158.1 一担柴	*Colona floribunda*	大泡火绳、大叶子树、大毛叶子火绳、即剥蒲、柯榔木	Malvaceae 锦葵科	*Colona* 一担柴属	木材浅灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.46 g/cm^3	云南	
4.2.159 火绳木	4.2.159.1 火绳树	*Eriolaena spectabilis*	炮火绳、埋摸肥	Malvaceae 锦葵科	*Eriolaena* 火绳树属	心材红褐色或砖红色，具暗色条纹；与边材区别明显；边材灰红褐色。气干密度约 0.84 g/cm^3	广西、贵州、云南	
4.2.160 梧桐	4.2.160.1 梧桐	*Firmiana simplex*	青皮梧桐、麻桐、九层皮、青皮树、桐麻、青桐皮、青桐、耳桐、翠果子、瓢儿树、青皮桐	Malvaceae 锦葵科	*Firmiana* 梧桐属	木材浅黄褐色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm^3	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、台湾	
4.2.161 海南椴	4.2.161.1 海南椴	*Hainania trichosperma*		Malvaceae 锦葵科	*Hainania* 海南椴属	木材灰红褐色带黄，心边材区别不明显。气干密度 0.46 g/cm^3～0.62 g/cm^3	广西、海南	列入国家植物名录二级
4.2.162 银叶树	4.2.162.1 长柄银叶树	*Heritiera angustata*	大叶银叶树、白符公、白楠	Malvaceae 锦葵科	*Heritiera* 银叶树属	心材灰褐色；与边材区别略明显；边材浅灰褐色。气干密度 0.80 g/cm^3～1.00 g/cm^3	海南、云南	
	4.2.162.2 银叶树	*Heritiera littoralis*				心材红褐色至紫红褐色；与边材区别略明显；边材色浅粉红褐色。气干密度 0.79 g/cm^3～1.10 g/cm^3	广东、广西、海南、台湾	
	4.2.162.3 蝴蝶树	*Heritiera parvifolia*	加卜、加墨			心材红褐色或暗红褐色；与边材区别明显；边材浅灰褐色。气干密度约 0.87 g/cm^3	海南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.163 布渣木	4.2.163.1 破布叶	*Microcos paniculata*	布渣叶、打统、坡底、火布麻、爪布子、刮布果、爪布木、剥果木	Malvaceae 锦葵科	*Microcos* 破布叶属	木材灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
4.2.164 轻木	4.2.164.1 轻木	*Ochroma lagopus*	百色木、巴塞木、巴沙木、西印度轻木	Malvaceae 锦葵科	*Ochroma* 轻木属	心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约 0.23 g/cm^3	云南、台湾	列入储备林目录
4.2.165 翻白叶	4.2.165.1 翻白叶树	*Pterospermum heterophyllum*	异叶翼子木、米新、仙黄麻、米纸、线木、半枫荷、红蒲、大叶白蒲、定东、加卜母、加墨母、定中、白布麻、具晒、对浩、大种白甫、白叶、支繁、异叶翅子树、赤凡	Malvaceae 锦葵科	*Pterospermum* 翅子树属	心材浅红褐色；与边材区别不明显或略明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.51 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	
	4.2.165.2 窄叶半枫荷	*Pterospermum lanceifolium*	窄叶翅子树、翅子树、假木棉			心材暗红褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度 0.46 g/cm^3～0.52 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
	4.2.165.3 截裂翅子树	*Pterospermum truncatolobatum*	新木、大叶翻白叶			木材浅红褐色或黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm^3	广西、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.166 苹婆	4.2.166.1 翅苹婆	*Pterygota alata*	海南苹婆、海南翅苹婆	Malvaceae 锦葵科	*Pterygota* 翅苹婆属	木材黄褐色偏白，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	海南、云南	
	4.2.166.2 假苹婆	*Sterculia lanceolata*	鸡冠木、赛苹婆、红郎伞		*Sterculia* 苹婆属	木材黄褐色或黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	广东、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.166.3 苹婆	*Sterculia monosperma*	枇杷果、七姐果、凤眼果			木材黄褐色或黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南、台湾	
	4.2.166.4 家麻树	*Sterculia pexa*	臭苹婆、掌叶苹婆、九层皮、棉毛苹婆			木材灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.58 g/cm³	广东、广西、云南	
4.2.167 梭罗木	4.2.167.1 梭罗树	*Reevesia pubescens*	毛叶梭罗	Malvaceae 锦葵科	*Reevesia* 梭罗树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.62 g/cm³	湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	
	4.2.167.2 两广梭罗树	*Reevesia thyrsoidea*	油在麻、复序利未花			木材灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.62 g/cm³	广东、广西、海南	
4.2.168 黄槿	4.2.168.1 黄槿	*Talipariti tiliaceum*	盐水面头果、万年春、海麻、桐花、右纳	Malvaceae 锦葵科	*Talipariti* 黄槿属	木材灰褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	福建、广东、海南、台湾	
4.2.169 椴木	4.2.169.1 紫椴	*Tilia amurensis*	籽椴、小叶椴、椴树、打拉皮南木、阿穆尔椴、裂叶紫椴	Malvaceae 锦葵科	*Tilia* 椴属	木材黄褐色或黄红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.47 g/cm³	北京、辽宁、吉林、黑龙江	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.169 椴木	4.2.169.2 白毛椴	*Tilia endochrysea*	火索树皮、火索树、浆果椴	Malvaceae 锦葵科	*Tilia* 椴属	木材黄白色或灰红褐色带黄，心边材区别不明显。气干密度约 0.62 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西	
	4.2.169.3 辽椴	*Tilia mandshurica*	大叶椴、糠椴、查拉皮南木			木材黄褐色或黄红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.41 g/cm³	北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、山东	列入储备林目录
	4.2.169.4 南京椴	*Tilia miqueliana*	山桑皮、白椴			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.37 g/cm³	江苏、浙江、安徽、江西、广东	
	4.2.169.5 粉椴	*Tilia oliveri*	白背椴			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.44 g/cm³	湖北、湖南、四川、陕西、甘肃	
	4.2.169.6 椴树	*Tilia tuan*	云山椴、矩圆叶椴、淡灰椴、全缘椴、峨眉椴、湖北毛椴、帽峰椴、滇南椴			木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南	列入储备林目录
4.2.170 谷木	4.2.170.1 谷木	*Memecylon ligustrifolium*	山梨子、子楝树、鱼木、角木	Melastomataceae 野牡丹科	*Memecylon* 谷木属	心材淡栗褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.94 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南	
	4.2.170.2 细叶谷木	*Memecylon scutellatum*	小叶谷木、小叶壳木、螺丝木、羊角扭、羊角、盘状谷木			心材黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度约 1.16 g/cm³	广东、广西、海南	
4.2.171 米仔兰	4.2.171.1 山楝	*Aglaia elaeagnoidea*	山麻、麻材、洛罗、海南树兰、洛氏米仔兰	Meliaceae 楝科	*Aglaia* 米仔兰属	心材深红褐色；与边材区别明显；边材灰红褐色。气干密度约 0.77 g/cm³	广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.171 米仔兰	4.2.171.2 望谟崖摩	*Aglaia lawii*	四瓣崖摩、沙罗子、红罗、四瓣米仔兰、四瓣椤、曾氏米仔兰、石山崖摩、铁椤、云南崖摩、大叶四瓣崖摩、嚜刚、黄罗	Meliaceae 楝科	*Aglaia* 米仔兰属	心材深红褐色；与边材区别明显；边材灰红褐色。气干密度约 0.87 g/cm^3	广东、广西、海南、贵州、云南、西藏、台湾	列入国家植物名录二级
	4.2.171.3 曲梗崖摩	*Aglaia spectabilis*	红罗、粗枝米仔兰、暗管、粗纸崖摩、红椤			心材深红褐色；与边材区别明显；边材灰红褐色。气干密度约 0.85 g/cm^3	海南、云南	
4.2.172 山楝	4.2.172.1 山楝	*Aphanamixis polystachya*	穗花树兰、油桐、红果树、假油桐、山罗、红罗、沙罗、苦柏木、红萝木、大叶沙罗、大叶山楝、华山楝、台湾山楝、山罗姑、狸沛、假桐油、沙椤子、格罗木、红果	Meliaceae 楝科	*Aphanamixis* 山楝属	心材浅红褐色；与边材区别略明显或明显；边材灰红褐色微黄。气干密度 0.65 g/cm^3～0.73 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南、台湾	
4.2.173 麻楝	4.2.173.1 麻楝	*Chukrasia tabularis*	白椿	Meliaceae 楝科	*Chukrasia* 麻楝属	心材栗黄褐色；与边材区别略明显；边材灰红褐色。气干密度约 0.59 g/cm^3	浙江、福建、广东、广西、海南、贵州、云南、西藏	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.174 樫木	4.2.174.1 红果樫木	*Dysoxylum gotadhora*	杯萼葱臭木、山罗、红罗、杯萼樫木	Meliaceae 楝科	*Dysoxylum* 樫木属	心材红褐色；与边材区别明显或略明显；边材淡黄褐色或黄褐色。气干密度约 0.81 g/cm^3	海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.174 楹木	4.2.174.2 香港楹木	*Dysoxylum hongkongense*	香港葱臭木	Meliaceae 楝科	*Dysoxylum* 楹木属	木材淡黄白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm³	广东、广西、海南、云南、台湾	
	4.2.174.3 海南楹木	*Dysoxylum mollissimum*	大蒜果树、光叶大蒜果树、光叶海南楹木			心材红褐色；与边材区别明显或略明显；边材黄褐色或黄褐色偏红。气干密度约 0.86 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
4.2.175 南楝	4.2.175.1 鹧鸪花	*Heynea trijuga*	假黄皮、小黄伞、老虎楝、海木、小果海木、小果鹧鸪花	Meliaceae 楝科	*Heynea* 鹧鸪花属	木材黄褐色或黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.43 g/cm³	广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.176 卡雅楝	4.2.176.1 塞内加尔卡雅楝	*Khaya senegalensis*	非洲楝	Meliaceae 楝科	*Khaya* 非洲楝属	木材深红褐色略带紫红，心边材区分不明显。气干密度 0.73 g/cm³～0.90 g/cm³	福建、广东、广西、海南、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.177 楝木	4.2.177.1 楝	*Melia azedarach*	楝枣子、苦楝根、楝果子、翠树、紫花树、森树、楝子树、楝孔、楝枣、花生木、苦利、森木	Meliaceae 楝科	*Melia* 楝属	心材浅红褐色或红褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度 0.41 g/cm³～0.60 g/cm³	河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、台湾	列入储备林目录
	4.2.177.2 岭南楝树	*Melia dubia*	南岭楝、大楝树			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、陕西	
4.2.178 桃花心木	4.2.178.1 大叶桃花心木	*Swietenia macrophylla*	卡奥巴、阿卡朱、蒙格罗、阿甘罗	Meliaceae 楝科	*Swietenia* 桃花心木属	心材暗红褐色；与边材区别明显，边材浅黄褐色至黄白色。气干密度约 0.60 g/cm³	福建、广东、海南	列入 CITES 附录Ⅱ管制、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.178 桃花心木	4.2.178.2 桃花心木	*Swietenia mahagoni*		Meliaceae 楝科	*Swietenia* 桃花心木属	木材暗红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南、台湾	列入 CITES 附录Ⅱ管制、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.179 红椿木	4.2.179.1 红椿	*Toona ciliata*	森木、榄姑笋、赤昨工、香椿、红楝子、桃花森、香椿芽、双翼香椿、双翅香椿	Meliaceae 楝科	*Toona* 香椿属	心材深红褐色；与边材区别明显；边材淡红褐色。气干密度 0.37 g/cm³～0.51 g/cm³	江西、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.179.2 紫椿	*Toona sureni*	麻森木、花心木、白楝子、香椿			心材深红褐色；与边材区别明显；边材淡红褐色。气干密度约 0.50 g/cm³	海南、四川、贵州、云南	
4.2.180 香椿木	4.2.180.1 香椿	*Toona sinensis*	春芽树、椿、红椿、春花、香椿头、香椿芽、茶椿树、椿甜树、通枣、枣、通木、椿花、椿树、椿芽、春阳树、毛椿	Meliaceae 楝科	*Toona* 香椿属	心材深红褐色；与边材区别明显；边材红褐色或灰红褐色。气干密度约 0.58 g/cm³	河北、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.181 割舌木	4.2.181.1 越南割舌树	*Walsura pinnata*	云南割舌树	Meliaceae 楝科	*Walsura* 割舌树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.73 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
	4.2.181.2 割舌树	*Walsura robusta*	刮舌树、咪芳（壮语）、千层罗			木材灰褐色或灰褐色带棕，心边材区别不明显。气干密度约 1.03 g/cm³	广西、海南、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.182 箭毒木	4.2.182.1 见血封喉	*Antiaris toxicaria*	麦先、药树、加独、大毒木、弩箭王、鬼树、剪刀树、加布、箭毒木	Moraceae 桑科	*Antiaris* 见血封喉属	木材浅黄色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.44 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
4.2.183 波罗蜜	4.2.183.1 波罗蜜	*Artocarpus heterophyllus*	菠萝蜜、牛肚子果、树波罗、木波罗、树波罗、包蜜、嘿咪、嘿满那、优珠昙、天波罗、曩伽结、婆那娑	Moraceae 桑科	*Artocarpus* 波罗蜜属	心材金黄褐色或黄褐色，久则转深呈栗褐色带黄；与边材区别明显；边材浅黄褐色，常具蓝变色杂斑。气干密度约 0.53 g/cm^3	广东、广西、海南、云南、台湾	
	4.2.183.2 二色波罗蜜	*Artocarpus styracifolius*	沙蕾木、假波罗、红颈桐、山荔枝、将军木、胭脂、英社、胭脂木、二色胭脂、红山梅			心材金黄褐色或黄褐色，久则转深呈栗褐色带黄；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.59 g/cm^3	湖南、广东、广西、海南、云南	
	4.2.183.3 胭脂	*Artocarpus tonkinensis*	狗肉胭脂、狗浪、黑皮、越南胭脂、鸡脖子果、鸡嗦果			心材深黄褐色，久置后颜色变深，深栗色或栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.56 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.184 构木	4.2.184.1 构树	*Broussonetia papyrifera*	楮桃树、葛树、壳树、谷树、楮皮、谷皮、楮皮柴、大谷皮绳、野杨梅、含浆树、老鸦皮、野毛桑、纸皮、山桃子、花桑子、皮桑、土桃子、构皮、当当树、楮桃子、楮树、毛桃、楮、毛构树、家构、大构、哥沙、地沙皮、鸟仔麻	Moraceae 桑科	*Broussonetia* 构属	木材黄白色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm^3	北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、台湾、香港、澳门	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.185 榕树	4.2.185.1 高山榕	*Ficus altissima*	嘿龙、鸡榕、大叶常、高榕、万年青、大青树、大叶榕	Moraceae 桑科	*Ficus* 榕属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
	4.2.185.2 榕树	*Ficus microcarpa*	细叶榕树、小叶榕、笔栗、赤榕、红榕、万年青、厚叶榕树			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.59 g/cm³	浙江、福建、广西、海南、台湾、香港	
	4.2.185.3 九丁榕	*Ficus nervosa*	大叶九重树			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.34 g/cm³	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.185.4 苹果榕	*Ficus oligodon*	老威蜡、木瓜果、地瓜、海南榕、马屎树			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm³	广西、海南、贵州、云南、西藏	
	4.2.185.5 菩提树	*Ficus religiosa*	破提、思维树、毕钵罗树、觉树、菩提榕、沙罗双树、印度菩提树			木材浅褐色或栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	广东、广西、云南	
	4.2.185.6 白肉榕	*Ficus vasculosa*	常树、鸡仔常、鸡念榕、细叶青树、黄果榕、突脉榕、黄水榕			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm³	广东、广西、海南、贵州、云南	
	4.2.185.7 黄葛树	*Ficus virens*	黄葛榕、大叶榕、黄桷树、绿黄葛树			木材浅褐色或栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.55 g/cm³	浙江、福建、广东、广西、海南、云南、陕西、台湾	
4.2.186 柘木	4.2.186.1 构棘	*Maclura cochinchinensis*	葨芝、黄桑木、柘根、拉牛入石、穿破石	Moraceae 桑科	*Maclura* 橙桑属	心材金黄褐色或深黄褐色；与边材区别明显；边材黄褐色有蓝变色。气干密度约 0.96 g/cm³	安徽、福建、广东、广西、海南、贵州	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.186 柘木	4.2.186.2 毛柘藤	*Maclura pubescens*	黄桑	Moraceae 桑科	*Maclura* 橙桑属	心材棕褐色或浅棕褐色；与边材区别明显；边材深黄褐色或黄褐色。气干密度约 0.97 g/cm^3	广东、广西、贵州、云南	
	4.2.186.3 柘树	*Maclura tricuspidata*	棉柘、黄桑、灰桑			心材金黄褐色或深黄褐色；与边材区别明显；边材黄褐色有蓝变色。气干密度约 0.71 g/cm^3	北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	
4.2.187 桑木	4.2.187.1 桑树	*Morus alba*	家桑、桑椹、白桑、荆桑、山桑树、岩桑、黄桑、桑白树、葫芦桑、纸皮、打桑叶皮、山桑条、谷皮树、大皮树	Moraceae 桑科	*Morus* 桑属	心材橘黄色至金黄色，久露空气中材色转深呈暗褐色；与边材区别明显；边材黄白色或黄褐色。气干密度 0.58 g/cm^3～0.69 g/cm^3	北京、天津、河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北、重庆、四川、陕西、甘肃、宁夏	
	4.2.187.2 华桑	*Morus cathayana*	花桑、葫芦桑			心材棕褐色或浅棕褐色；与边材区别明显；边材深黄褐色或黄褐色。气干密度约 0.64 g/cm^3	河北、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、云南、陕西	
4.2.188 鹊肾树	4.2.188.1 假鹊肾树	*Pseudostreblus indicus*	狭萼荷苞果	Moraceae 桑科	*Pseudostreblus* 假鹊肾树属	木材黄褐色或黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
	4.2.188.2 鹊肾树	*Streblus asper*	嚼怀、鸡啄、加毒、加底、鸡仔、鸡子、莺哥果、万里国、百日晒		*Streblus* 鹊肾树属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.63 g/cm^3	湖南、广东、广西、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.189 条隆胶	4.2.189.1 米扬噎	*Streblus tonkinensis*	条隆胶树、霜降胶木	Moraceae 桑科	*Streblus* 鹊肾树属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.70 g/cm³	广西、海南、云南	
4.2.190 刺毒木	4.2.190.1 双果桑	*Taxotrophis macrophylla*		Moraceae 桑科	*Taxotrophis* 刺桑属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.68 g/cm³	广西、云南	
4.2.191 杨梅木	4.2.191.1 毛杨梅	*Morella esculenta*	食用香杨梅	Myricaceae 杨梅科	*Morella* 杨梅属	木材灰褐色偏红，心边材区别不明显。气干密度约0.89 g/cm³	广东、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.191.2 杨梅	*Morella rubra*	朱红、珠蓉、杨梅子、山杨梅、火梅木、水杨梅、树梅、火实、山梅子			木材暗红褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.81 g/cm³	江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
4.2.192 风吹楠	4.2.192.1 云南内毛楠	*Endocomia macrocoma* subsp. *prainii*	多勒啪迷、播穴、埋张补、提琴叶贺得木、琴叶风吹楠	Myristicaceae 肉豆蔻科	*Endocomia* 内毛楠属	木材浅棕褐色或黄褐色偏棕，心边材区别不明显。气干密度约0.37 g/cm³	云南	
	4.2.192.2 风吹楠	*Horsfieldia amygdalina*	桃叶贺得木、荷斯菲木、霍而飞、丝迷啰、枯牛、埋央孃		*Horsfieldia* 风吹楠属	木材浅棕褐色或黄褐色偏红，心边材区别不明显。气干密度约0.51 g/cm³	广东、广西、海南、云南	列入国家植物名录二级
	4.2.192.3 海南风吹楠	*Horsfieldia hainanensis*	海南荷斯菲木、海南霍而飞、水枇杷、咪桉、假玉果			木材浅棕褐色或黄褐色偏红，心边材区别不明显。气干密度约0.53 g/cm³	海南	列入国家植物名录二级
4.2.193 肉豆蔻	4.2.193.1 红光树	*Knema tenuinervia*	梭勒帕莫、叭佳、埋好迈	Myristicaceae 肉豆蔻科	*Knema* 红光树属	木材灰红褐色或浅栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.56 g/cm³	云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.193 肉豆蔻	4.2.193.2 台湾肉豆蔻	*Myristica cagayanensis*	肉蔻、肉果、玉果	Myristicaceae 肉豆蔻科	*Myristica* 肉豆蔻属	心材红褐色至深红褐色或黑褐色；与边材区别明显；边材浅褐色。气干密度 0.40 g/cm³～0.72 g/cm³	台湾	
	4.2.193.3 云南肉豆蔻	*Myristica yunnanensis*				心材红褐色至深红褐色或黑褐色；与边材区别明显；边材浅褐色。气干密度约 0.56 g/cm³	云南	列入国家植物名录二级
4.2.194 桉木	4.2.194.1 柠檬桉	*Corymbia citriodora*	靓仔桉、白树、油桉、留久香	Myrtaceae 桃金娘科	*Corymbia* 伞房桉属	心材暗黄褐色；与边材区别略明显；边材灰黄褐色至灰褐色。气干密度约 0.95 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.194.2 赤桉	*Eucalyptus camaldulensis*	小叶桉、雀嘴桉		*Eucalyptus* 桉属	心材红褐色或暗红褐色；与边材区别略明显；边材灰红褐色。气干密度 0.58 g/cm³～0.87 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	列入储备林目录
	4.2.194.3 白皮桉	*Eucalyptus dealbata*				心材红褐色或暗红褐色；与边材区别略明显；边材灰红褐色。气干密度 0.49 g/cm³～0.60 g/cm³	湖南、广东	列入储备林目录
	4.2.194.4 窿缘桉	*Eucalyptus exserta*				心材暗黄褐色；与边材区别略明显；边材灰黄褐色至灰褐色。气干密度约 0.75 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.194 桉木	4.2.194.5 蓝桉	*Eucalyptus globulus*	有加利、桉树、玉树、金鸡纳树、洋草果、灰杨柳	Myrtaceae 桃金娘科	*Eucalyptus* 桉属	木材浅黄褐色至深红褐色，心边材区别不明显至略明显。气干密度0.70 g/cm³～0.80 g/cm³	浙江、福建、江西、广西、四川、贵州、云南、台湾	列入储备林目录
	4.2.194.6 桉	*Eucalyptus robusta*	大叶有加利、大叶桉			心材深红褐色；与边材区别明显；边材灰褐色、灰红褐色或暗红褐色。气干密度0.55 g/cm³～0.77 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	列入储备林目录
	4.2.194.7 野桉	*Eucalyptus rudis*				心材红褐色；与边材区别略明显；边材灰黄褐色至灰褐色。气干密度约0.63 g/cm³	浙江、福建、江西、广东、广西	列入储备林目录
	4.2.194.8 尾巨桉	*Eucalyptus urophylla*×*grandis*				心材红色或红褐色；与边材区别明显；边材黄色。气干密度0.48 g/cm³～0.54 g/cm³	福建、广东、广西、云南	列入储备林目录
4.2.195 子楝木	4.2.195.1 海南子楝树	*Decaspermum hainanense*	多核果、山大尼公、长叶山齐、山大乳、三模、海南米花木、海南米花木	Myrtaceae 桃金娘科	*Decaspermum* 子楝树属	木材深红褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.70 g/cm³	海南	
	4.2.195.2 柬埔寨子楝树	*Decaspermum montanum*	米花木、山齐			木材暗红色或紫红褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.87 g/cm³	海南	
4.2.196 白千层	4.2.196.1 白千层	*Melaleuca cajuputi* subsp. *cumingiana*	千层皮、千层纸	Myrtaceae 桃金娘科	*Melaleuca* 白千层属	心材灰红褐色；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度约0.63 g/cm³	福建、广东、广西、四川、云南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.197 玫瑰木	4.2.197.1 玫瑰木	*Rhodamnia dumetorum*	三脉木、海南三脉木、山大尼、小叶山齐、银稔	Myrtaceae 桃金娘科	*Rhodamnia* 玫瑰木属	木材紫红褐色或暗红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 1.02 g/cm³	海南	
4.2.198 蒲桃	4.2.198.1 肖蒲桃	*Syzygium acuminatissimum*	荔枝母、火炭木	Myrtaceae 桃金娘科	*Syzygium* 蒲桃属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm³	广东、广西、海南、台湾	
	4.2.198.2 线枝蒲桃	*Syzygium araiocladum*	小叶红营、红三门、上思蒲桃			木材紫红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.91 g/cm³	广西、海南	
	4.2.198.3 密脉蒲桃	*Syzygium chunianum*	大叶白车			木材黄褐色或黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm³	广西、海南	
	4.2.198.4 乌墨	*Syzygium cumini*	海南蒲桃、乌楣、石棉果、十年果、羊屎果			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.76 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南	列入珍贵树种名录
	4.2.198.5 短药蒲桃	*Syzygium globiflorum*	白营			木材紫红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.91 g/cm³	广西、海南、云南	
	4.2.198.6 红鳞蒲桃	*Syzygium hancei*	红车、韩氏蒲桃			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.90 g/cm³	福建、广东、广西、海南	
	4.2.198.7 山蒲桃	*Syzygium levinei*	白车			木材紫红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.91 g/cm³	广东、广西、海南	
	4.2.198.8 皱萼蒲桃	*Syzygium rysopodum*	红营、赤枝蒲桃			木材灰褐色或灰褐色偏红，心边材区别不明显。气干密度约 0.90 g/cm³	海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.198 蒲桃	4.2.198.9 思茅蒲桃	*Syzygium szemaoense*		Myrtaceae 桃金娘科	*Syzygium* 蒲桃属	木材紫红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.92 g/cm³	广西、云南	
	4.2.198.10 方枝蒲桃	*Syzygium tephrodes*	扫把营、扫多营			木材灰褐色或灰褐色偏红，心边材区别不明显。气干密度约 0.72 g/cm³	海南	
	4.2.198.11 四角蒲桃	*Syzygium tetragonum*	棱翅蒲桃、念钩蒲桃			木材灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm³	广西、海南、云南、西藏	
4.2.199 水翁	4.2.199.1 水翁蒲桃	*Syzygium nervosum*	水榕	Myrtaceae 桃金娘科	*Syzygium* 蒲桃属	木材灰褐色或黄褐色偏红，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	广东、广西、海南、云南、西藏	
4.2.200 喜树	4.2.200.1 喜树	*Camptotheca acuminata*	旱莲、水桐树、千丈、千张树、水冬瓜、水栗子、水汀木、嘉树、水漠子、天梓树、洪雅石栎	Nyssaceae 蓝果树科	*Camptotheca* 喜树属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.51 g/cm³	江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	列入储备林目录
4.2.201 珙桐	4.2.201.1 珙桐	*Davidia involucrata*	水梨子、水冬瓜、空桐、土白果、山白果、鸽子树	Nyssaceae 蓝果树科	*Davidia* 珙桐属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.48 g/cm³～0.56 g/cm³	湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西	列入国家植物名录一级
4.2.202 蓝果木	4.2.202.1 蓝果树	*Nyssa sinensis*	假嫌梨、乌梨、水鳖梨、水结梨、紫树	Nyssaceae 蓝果树科	*Nyssa* 蓝果树属	木材黄白色、浅黄褐色或浅黄褐带灰色，心边材区别不明显。气干密度约 0.73 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	列入珍贵树种名录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.203 李榄	4.2.203.1 枝花李榄	*Chionanthus ramiflorus*	枝花流苏树、黑皮插柚柴、乌骨、乌骨银税、假节骨木	Oleaceae 木犀科	*Chionanthus* 流苏树属	木材黄褐色或浅栗褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.86 g/cm³～0.88 g/cm³	广西、海南、贵州、云南、台湾、香港	
	4.2.203.2 小叶木犀榄	*Olea parvilimba*	麦皮树、小叶李榄		*Olea* 木犀榄属	心材棕褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 1.00 g/cm³	海南	
4.2.204 白蜡木	4.2.204.1 白蜡树	*Fraxinus chinensis*	蜡条、白荆树、青榔木、白蜡条、水楸、象蜡、水白蜡、小叶楼、楼皮、白榻	Oleaceae 木犀科	*Fraxinus* 梣属	木材黄褐色或浅褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.71 g/cm³	北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、陕西、甘肃、香港	列入储备林目录
4.2.205 水曲柳	4.2.205.1 水曲柳	*Fraxinus mandshurica*	东北梣	Oleaceae 木犀科	*Fraxinus* 梣属	心材灰褐色或浅栗褐色；与边材区别明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度 0.64 g/cm³～0.68 g/cm³	河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、湖北、陕西、甘肃	列入 CITES 附录Ⅲ管制（俄罗斯）、国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.206 女贞	4.2.206.1 女贞	*Ligustrum lucidum*	大叶女贞、冬青、落叶女贞、蜡树、白蜡树、虫树、爆格蚤、将军树、冻青、水蜡树	Oleaceae 木犀科	*Ligustrum* 女贞属	木材浅黄褐色至黄褐色，或黄褐带浅灰色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm³	天津、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、香港	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.207 木犀榄	4.2.207.1 滨木犀榄	*Olea brachiata*		Oleaceae 木犀科	*Olea* 木犀榄属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 1.00 g/cm³	广东、海南	
	4.2.207.2 异株木犀榄	*Olea dioica*				木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.77 g/cm³	广东、广西、贵州、云南	
	4.2.207.3 木犀榄	*Olea europaea*	油橄榄			木材黄褐色带黑色条纹，心边材区别不明显。气干密度约 0.99 g/cm³	江苏、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、台湾	
4.2.208 木犀	4.2.208.1 木犀	*Osmanthus fragrans*	桂花、举木、九里香、野桂花、丹桂	Oleaceae 木犀科	*Osmanthus* 木犀属	木材黄褐色或栗褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.97 g/cm³	全国各地普遍栽培	
4.2.209 丁香	4.2.209.1 暴马丁香	*Syringa reticulata* subsp. *amurensis*	暴马子、荷花丁香	Oleaceae 木犀科	*Syringa* 丁香属	心材为泛黄的红褐色；与边材区别明显；边材浅黄白色至灰褐色。气干密度 0.56 g/cm³～0.66 g/cm³	天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南	
4.2.210 阳桃木	4.2.210.1 阳桃	*Averrhoa carambola*	洋桃、五稔、五棱果、五敛子、杨桃、三敛、嚣风	Oxalidaceae 酢浆草科	*Averrhoa* 阳桃属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
4.2.211 泡桐	4.2.211.1 楸叶泡桐	*Paulownia catalpifolia*	山东泡桐、无籽泡桐、小叶泡桐	Paulowniaceae 泡桐科	*Paulownia* 泡桐属	木材灰红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.32 g/cm³	山东	
	4.2.211.2 兰考泡桐	*Paulownia elongata*	兰桐			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.28 g/cm³	河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北、陕西	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.211 泡桐	4.2.211.3 川泡桐	*Paulownia fargesii*	川桐、四川泡桐	Paulowniaceae 泡桐科	*Paulownia* 泡桐属	木材灰红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.26 g/cm^3	湖北、湖南、四川、贵州、云南	
	4.2.211.4 白花泡桐	*Paulownia fortunei*	台泡、牛桐台、华桐、火筒木、田螺木、沙桐彭、笛螺木、通心木、白桐、梧桐、聋桐树、机筒木、蒙桐树、水桐树、大杠树、荣桐、桐、白花桐、大果泡桐、饭桐子、通心条、桐木、平桐、毛桐			木材灰红褐色或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.24 g/cm^3～0.31 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.211.5 台湾泡桐	*Paulownia kawakamii*	黄毛泡桐、木桐木			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.22 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、台湾	
	4.2.211.6 毛泡桐	*Paulownia tomentosa*	桐、桐木、水桐树、紫花泡桐、青京泡桐、日本泡桐、南京泡桐、泡树			木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.27 g/cm^3～0.31 g/cm^3	河北、山西、辽宁、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、陕西、甘肃	列入储备林目录
4.2.212 杨桐	4.2.212.1 海南杨桐	*Adinandra hainanensis*	海南黄瑞木、赤点红淡	Pentaphylacaceae 五列木科	*Adinandra* 杨桐属	木材黄褐色或淡黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.58 g/cm^3	广东、广西、海南	
	4.2.212.2 杨桐	*Adinandra millettii*	黄瑞木、毛药红淡			木材黄褐色或淡黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.213 红榄	4.2.213.1 茶梨	*Anneslea fragrans*	海南红榄、海南红榄、高山茶梨、披针叶茶梨、海南茶梨、厚皮、野石榴树、安纳士树	Pentaphylacaceae 五列木科	*Anneslea* 茶梨属	木材黄褐色或深黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.80 g/cm^3	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
4.2.214 红淡比	4.2.214.1 凹脉红淡比	*Cleyera incornuta*	肖柃	Pentaphylacaceae 五列木科	*Cleyera* 红淡比属	心材黄褐色偏棕色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.95 g/cm^3	江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	
	4.2.214.2 厚叶红淡比	*Cleyera pachyphylla*	厚叶杨桐			心材黄褐色偏棕色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.83 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西	
4.2.215 猪血木	4.2.215.1 猪血木	*Euryodendron excelsum*		Pentaphylacaceae 五列木科	*Euryodendron* 猪血木属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.76 g/cm^3	广东、广西	列入国家植物名录一级
4.2.216 五列木	4.2.216.1 五列木	*Pentaphylax euryoides*	毛生木、红李	Pentaphylacaceae 五列木科	*Pentaphylax* 五列木属	木材暗红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm^3	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.217 厚皮香	4.2.217.1 厚皮香	*Ternstroemia gymnanthera*	细红香、水红树、秤杆木、秤杆红、红淀、气血藤、猪血柴、珠木树、红粗、梅木	Pentaphylacaceae 五列木科	*Ternstroemia* 厚皮香属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.72 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.217.2 厚叶厚皮香	*Ternstroemia kwangtungensis*	广东厚皮香、华南厚皮香			木材红褐色，心边材区别不明显至略明显。气干密度约 0.72 g/cm^3	福建、江西、广东、广西	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.218 银柴	4.2.218.1 毛银柴	*Aporosa villosa*	毛大沙叶	Phyllanthaceae 叶下珠科	*Aporosa* 银柴属	木材黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.78 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
	4.2.218.2 云南银柴	*Aporosa yunnanensis*	嚣曼、云南大沙叶、黄豆树、橄树			木材黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm³	江西、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.219 木奶果	4.2.219.1 木奶果	*Baccaurea ramiflora*	火果、嚣飞	Phyllanthaceae 叶下珠科	*Baccaurea* 木奶果属	木材黄褐色或灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.76 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
4.2.220 秋枫	4.2.220.1 秋枫	*Bischofia javanica*	茄冬、赤木、万年青树、水架、碰风、水胶、水加、水枕	Phyllanthaceae 叶下珠科	*Bischofia* 秋枫属	心材紫红褐色；与边材区别略明显；边材灰红褐色。气干密度约 0.69 g/cm³	安徽、福建	
	4.2.220.2 重阳木	*Bischofia polycarpa*	茄冬、乌杨、红桐			心材暗红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或灰褐色。气干密度约 0.58 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南、陕西	列入储备林目录
4.2.221 土蜜树	4.2.221.1 禾串树	*Bridelia balansae*	鸡踢木、土材、鸡眼木、嚣冬	Phyllanthaceae 叶下珠科	*Bridelia* 土蜜树属	心材灰黄褐色或浅栗褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.46 g/cm³	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.221.2 大叶土蜜树	*Bridelia retusa*	密脉土蜜树、贵州土蜜树			木材黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.78 g/cm³	湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.222 悬铃木	4.2.222.1 二球悬铃木	*Platanus acerifolia*	英国梧桐、二球悬铃木、法国梧桐、法松、叶悬铃木	Platanaceae 悬铃木科	*Platanus* 悬铃木属	木材黄白色至浅灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm^3	辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、青海、台湾	
	4.2.222.2 三球悬铃木	*Platanus orientalis*	法国梧桐、槭叶悬铃木、祛汗树、净土树、鸠摩罗什树			木材浅黄色或浅黄色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.68 g/cm^3	全国各地普遍栽培	
4.2.223 黄叶木	4.2.223.1 黄叶树	*Xanthophyllum hainanense*	青蓝树、深蓝、岭乌蛇、黄肖、青蓝、海南黄叶树、黄枝木、青栏木	Polygalaceae 远志科	*Xanthophyllum* 黄叶树属	木材黄褐色或黄色，常夹杂灰蓝色斑纹，心边材区别不明显。气干密度约 0.84 g/cm^3	广东、广西、海南	
4.2.224 紫金牛	4.2.224.1 密鳞紫金牛	*Ardisia densilepidotula*	山龟、嘿堵、仙人血、山姑、旧树、龟树、山麻皮、罗芒树、山马皮、黑度、仙人血树大叶紫金牛、小罗伞	Primulaceae 报春花科	*Ardisia* 紫金牛属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.67 g/cm^3～0.72 g/cm^3	海南	
4.2.225 密花木	4.2.225.1 密花树	*Myrsine seguinii*	大明橘、打铁树、合雷、狗骨头	Primulaceae 报春花科	*Myrsine* 铁仔属	木材暗红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、台湾	
4.2.226 银桦	4.2.226.1 银桦	*Grevillea robusta*	绢柏、樱槐、银橡树、丝树	Proteaceae 山龙眼科	*Grevillea* 银桦属	心材红褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.53 g/cm^3	浙江、福建、江西、广东、广西、四川、云南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.227 山龙眼	4.2.227.1 小果山龙眼	*Helicia cochinchinensis*	黑灰树、越南山龙眼、红叶树、羊屎果、小叶山龙眼	Proteaceae 山龙眼科	*Helicia* 山龙眼属	木材灰褐色或灰褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.63 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
	4.2.227.2 深绿山龙眼	*Helicia nilagirica*	萝卜树、大果山龙眼			木材灰褐色或灰褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.76 g/cm^3	云南	
	4.2.227.3 倒卵叶山龙眼	*Helicia obovatifolia*	红心割			木材灰褐色或灰褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.74 g/cm^3	广东、广西、海南	
	4.2.227.4 网脉山龙眼	*Helicia reticulata*	萝卜树			心材浅红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.59 g/cm^3	福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	
	4.2.227.5 假山龙眼	*Heliciopsis henryi*			*Heliciopsis* 假山龙眼属	心材浅红褐色或黄褐色偏红；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.59 g/cm^3	云南	
	4.2.227.6 调羹树	*Heliciopsis lobata*	那托、定朗、裂叶假山龙眼			心材浅红褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.53 g/cm^3	海南	
	4.2.227.7 痄腮树	*Heliciopsis terminalis*	硬壳果、鹅掌枫、老鼠核桃			心材红褐色或鲜红褐色，久则变暗；与边材区别明显；边材黄白色至浅黄褐色。气干密度约 0.55g/cm^3	广东、广西、海南、云南	
4.2.228 核果木	4.2.228.1 海南核果木	*Drypetes hainanensis*	娇巴公、海南核实	Putranjivaceae 核果木科	*Drypetes* 核果木属	木材黄色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.83 g/cm^3	海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.229 蒙蒙木	4.2.229.1 麦珠子	*Alphitonia incana*	山木棉、山油麻	Rhamnaceae 鼠李科	*Alphitonia* 麦珠子属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	海南	
4.2.230 拐枣	4.2.230.1 枳椇	*Hovenia acerba*	金钩子、鸡爪树、桔扭、鸡爪爬、鸡爪梨、万寿果、南枳椇、金果梨	Rhamnaceae 鼠李科	*Hovenia* 枳椇属	心材红褐色或暗红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或浅红褐色微黄。气干密度约 0.63 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.230.2 北枳椇	*Hovenia dulcis*	枳椇、金钩子、鸡爪树、龙爪、结酒子、格罗木、碧久子、万字果、桔扭、甜半夜、鸡爪爬、鸡爪子、鸡爪梨、枳椇子、檵、万寿果			心材红褐色或暗红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或浅红褐色微黄。气干密度 0.59 g/cm³～0.65 g/cm³	北京、河北、山西、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、四川、陕西、甘肃	
	4.2.230.3 毛果枳椇	*Hovenia trichocarpa*	黄毛枳椇、毛枳椇、枳椇			心材栗褐色至红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.62 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州	
4.2.231 鼠李	4.2.231.1 鼠李	*Rhamnus davurica*	牛李子、女儿茶、老鹳眼、大绿、臭李子	Rhamnaceae 鼠李科	*Rhamnus* 鼠李属	心材栗褐色或红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色或灰黄白色。气干密度约 0.63 g/cm³	北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江	
4.2.232 枣木	4.2.232.1 印度枣	*Ziziphus incurva*	滇枣	Rhamnaceae 鼠李科	*Ziziphus* 枣属	木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	广西、贵州、云南、西藏	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.232 枣木	4.2.232.2 枣树	*Ziziphus jujuba*	枣子、贯枣、大枣、红枣树、刺枣	Rhamnaceae 鼠李科	*Ziziphus* 枣属	心材红褐色；与边材区别明显；边材浅黄色。气干密度约 0.90 g/cm^3	河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆	
4.2.233 竹节树	4.2.233.1 竹节树	*Carallia brachiata*	山竹犁、山竹公、气管木、竹球、鹅唇木、鹅肾木、鹅山木	Rhizophoraceae 红树科	*Carallia* 竹节树属	心材深黄褐色或黄红褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度 0.46 g/cm^3～0.49 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	
4.2.234 秋茄	4.2.234.1 秋茄树	*Kandelia obovata*	水笔仔、茄藤树、红茄丁、红浪、浪柴、香剪定、红榄、硬材	Rhizophoraceae 红树科	*Kandelia* 秋茄树属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.59 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、台湾	
4.2.235 红树	4.2.235.1 红树	*Rhizophora apiculata*	鸡笼答、五足驴	Rhizophoraceae 红树科	*Rhizophora* 红树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.93 g/cm^3	广西、海南	
	4.2.235.2 红茄苳	*Rhizophora mucronata*	茄藤			心材暗红色；与边材区别略明显；边材淡红色。气干密度约 0.78 g/cm^3	台湾	
	4.2.235.3 红海兰	*Rhizophora stylosa*	鸡爪榄、厚皮			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.71 g/cm^3	广东、广西、海南	
4.2.236 枇杷木	4.2.236.1 台湾枇杷	*Eriobotrya deflexa*	武藏山台湾枇杷	Rosaceae 蔷薇科	*Eriobotrya* 枇杷属	木材浅红褐色或灰红褐色微黄，心边材区别不明显。气干密度约 0.94 g/cm^3	广东、海南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.236 枇杷木	4.2.236.2 枇杷	*Eriobotrya japonica*	卢桔、卢橘、金丸	Rosaceae 蔷薇科	*Eriobotrya* 枇杷属	木材浅红褐色或灰红褐色微黄，心边材区别不明显。气干密度约 0.85 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
4.2.237 山丁子	4.2.237.1 山荆子	*Malus baccata*	山定子、林荆子	Rosaceae 蔷薇科	*Malus* 苹果属	心材灰红褐色或暗红褐色；与边材区别明显；边材黄红褐色。气干密度约 0.64 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、西藏、陕西、甘肃、新疆	
	4.2.237.2 毛山荆子	*Malus baccata* var. *mandshurica*	棠梨木、辽山荆子			心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.60 g/cm³	河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃	
	4.2.237.3 台湾林檎	*Malus doumeri*	锐齿亚洲海棠、麦氏海棠、台湾海棠、尖嘴林檎			木材黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.94 g/cm³	浙江、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南、台湾	
4.2.238 石斑木	4.2.238.1 闽粤石楠	*Photinia benthamiana*	边沁石斑木	Rosaceae 蔷薇科	*Photinia* 石楠属	心材浅红褐色至深红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄色。气干密度约 0.73 g/cm³	浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、海南、云南	
	4.2.238.2 贵州石楠	*Photinia bodinieri* var. *bodinieri*				心材浅红褐色；与边材区别略明显或不明显；边材黄褐色微红或浅红褐色。气干密度约 0.93 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	
	4.2.238.3 光叶石楠	*Photinia glabra*	山官木、石斑木、红檬子、光凿树、扇骨木			心材浅栗褐色至暗红褐色；与边材区别略明显至明显；边材浅红褐色微带灰色。气干密度约 0.88 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.238 石斑木	4.2.238.4 桃叶石楠	*Photinia prunifolia*	石斑木、石枫、椤木、石斑、山瓜木、三光木	Rosaceae 蔷薇科	*Photinia* 石楠属	心材浅红褐色至深红褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 1.00 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	
	4.2.238.5 石楠	*Photinia serratifolia* var. *serratifolia*				心材浅红褐色；与边材区别略明显或不明显；边材黄褐色微红或浅红褐色。气干密度约为 1.09 g/cm³	河北、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
	4.2.238.6 石斑木	*Rhaphiolepis indica*	车轮梅、春花、凿角		*Rhaphiolepis* 石斑木属	心材浅红色至深红或红褐色，部分心材带有紫褐色；与边材区别略明显；边材多为浅黄褐色或浅红褐色。气干密度约 0.98 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
4.2.239 杏木	4.2.239.1 杏	*Prunus armeniaca*	杏花、归勒斯	Rosaceae 蔷薇科	*Prunus* 李属	心材红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色，有浅蓝色斑块。气干密度约 0.79 g/cm³	河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	新疆野杏列入国家植物名录二级
	4.2.239.2 东北杏	*Prunus mandshurica*	辽杏、山杏			心材紫褐色；与边材区别明显；边材浅驼色。气干密度约 0.75 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江	
4.2.240 稠李	4.2.240.1 斑叶稠李	*Prunus maackii*	山桃、山桃稠李、披针形斑叶稠李	Rosaceae 蔷薇科	*Prunus* 李属	心材黄褐色；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度约 0.38 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.240 稠李	4.2.240.2 稠李	*Prunus padus*	稠梨、臭李子、臭耳子	Rosaceae 蔷薇科	*Prunus* 李属	心材暗黄褐色；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度 0.52 g/cm³～0.53 g/cm³	河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、新疆	
4.2.241 樱桃木	4.2.241.1 腺叶桂樱	*Prunus phaeosticta*	腺叶野樱、腺叶稠李	Rosaceae 蔷薇科	*Prunus* 李属	心材浅红褐色；与边材区别明显；边材白色、灰色或浅红色。气干密度约 0.91 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、台湾、香港	
	4.2.241.2 山樱花	*Prunus serrulata*	樱花、野生福岛樱、山樱桃			木材暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm³	北京、河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、贵州、陕西	
	4.2.241.3 大叶桂樱	*Prunus zippeliana*	大叶稠李、大叶樱、黄土树、黑茶树、驳骨木、大驳骨、大叶野樱			木材红褐色至浅紫红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
4.2.242 臀果木	4.2.242.1 云南臀果木	*Pygeum henryi*		Rosaceae 蔷薇科	*Pygeum* 臀果木属	心材红褐色；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度约 0.67 g/cm³	云南	
	4.2.242.2 臀果木	*Pygeum topengii*	臀形果、木虱罗、木虱槁、鹿角、荷包李			心材红褐色；与边材区别略明显；边材灰褐色。气干密度约 0.52 g/cm³	福建、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.243 梨木	4.2.243.1 杜梨	*Pyrus betulifolia*	土梨、棠梨子树、棠梨、海棠梨、野梨子、灰梨、棠梨木	Rosaceae 蔷薇科	*Pyrus* 梨属	木材浅黄褐色至深褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.75 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、贵州、西藏、陕西、甘肃	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.243 梨木	4.2.243.2 豆梨	*Pyrus calleryana*	梨丁子、杜梨、糖梨、赤梨、阳椤、鹿梨	Rosaceae 蔷薇科	*Pyrus* 梨属	木材灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.35 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、台湾	
	4.2.243.3 川梨	*Pyrus pashia*	棠梨刺			心材深红褐色至紫褐色；与边材区别明显；边材黄白色至浅黄褐色。气干密度 0.70 g/cm^3～0.75 g/cm^3	四川、贵州、云南、西藏	
	4.2.243.4 麻梨	*Pyrus serrulata*	黄皮梨、麻梨子			心材栗褐色至红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.87 g/cm^3	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州	
	4.2.243.5 秋子梨	*Pyrus ussuriensis*	酸梨、沙果梨、野梨、青梨、山梨、花盖梨、青皮梨			心材暗紫红色；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度约 0.70 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、甘肃	
	4.2.243.6 木梨	*Pyrus xerophila*	野梨、酸梨、棠梨			心材深粉红褐色；与边材区别不明显至略明显；边材泛粉红的紫褐色至灰粉红黄色。气干密度约 0.69 g/cm^3	山西、河南、西藏、陕西、甘肃、新疆	
4.2.244 花楸	4.2.244.1 水榆花楸	*Sorbus alnifolia*	水榆、黄山榆、枫榆、千筋树、粘枣子、皂角、苗榆、女儿木	Rosaceae 蔷薇科	*Sorbus* 花楸属	心材浅褐色至红褐色；与边材区别略明显至明显；边材黄白色至浅红褐色。气干密度 0.63 g/cm^3～0.70 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、四川、陕西、甘肃、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.244 花楸	4.2.244.2 石灰花楸	*Sorbus folgneri*	华盖木、傅氏花楸、反白树、粉背叶、石灰条子、毛枸子、白绵子树、石灰树	Rosaceae 蔷薇科	*Sorbus* 花楸属	木材灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.80 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	
	4.2.244.3 花楸树	*Sorbus pohuashanensis*	百华花楸、红果臭山槐、绒花树、马加木、山槐子、泰山花楸			心材黄褐色至灰红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色或浅灰褐色。气干密度 0.59 g/cm^3～0.60 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录
4.2.245 黄棉木	4.2.245.1 水团花	*Adina pilulifera*	水黄棉、水杨梅	Rubiaceae 茜草科	*Adina* 水团花属	心材黄色或黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色或灰黄褐色。气干密度约 1.01 g/cm^3	江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、香港、澳门	
	4.2.245.2 黄棉木	*Metadina trichotoma*	多头水团花、黄木、埋戛、埋扎方、黄凿		*Metadina* 黄棉木属	木材灰黄褐色至暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.77 g/cm^3	湖南、广东、广西、贵州、云南	列入珍贵树种名录
	4.2.245.3 鸡仔木	*Sinoadina racemosa*	水冬瓜		*Sinoadina* 鸡仔木属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.51 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
4.2.246 山黄皮	4.2.246.1 香楠	*Aidia canthioides*	台北茜草树、水棉木	Rubiaceae 茜草科	*Aidia* 茜树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.83 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南、台湾、香港	
	4.2.246.2 多毛茜草树	*Aidia pycnantha*	极尖茜草树、黄棉木、毛山黄皮			木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.91 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南、香港	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.246 山黄皮	4.2.246.3 岭罗麦	*Tarennoidea wallichii*	鹅肾树、解油、插抽柴、节骨木、未定木、蒿香、解游	Rubiaceae 茜草科	*Tarennoidea* 岭罗麦属	木材深灰黄褐色或暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.77 g/cm^3～0.81 g/cm^3	广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.247 香果木	4.2.247.1 香果树	*Emmenopterys henryi*	茄子树、水冬瓜、大叶水桐子、丁木	Rubiaceae 茜草科	*Emmenopterys* 香果树属	木材黄白色至黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录
4.2.248 帽柱木	4.2.248.1 帽蕊木	*Mitragyna rotundifolia*	帽柱木	Rubiaceae 茜草科	*Mitragyna* 帽蕊木属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.80 g/cm^3	云南	
4.2.249 黄胆	4.2.249.1 乌檀	*Nauclea officinalis*	熊胆树	Rubiaceae 茜草科	*Nauclea* 乌檀属	木材鲜黄色，久则转呈深黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.51 g/cm^3	广东、广西、海南、香港	
4.2.250 黄梁木	4.2.250.1 团花	*Neolamarckia cadamba*	大叶黄梁木、大毛老鹰树	Rubiaceae 茜草科	*Neolamarckia* 团花属	木材浅黄褐色，久则转呈深黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.37 g/cm^3～0.49 g/cm^3	广东、广西、云南	
4.2.251 九节木	4.2.251.1 九节	*Psychotria asiatica*	青龙吐雾、牛屎乌、刀伤木、吹筒管、山大颜、暗山香、暗山公、大丹叶、山打大刀、毛叶九节	Rubiaceae 茜草科	*Psychotria* 九节属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.91 g/cm^3	浙江、福建、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾、香港、澳门	
4.2.252 鱼骨木	4.2.252.1 鱼骨木	*Psydrax dicocca*	铁屎米、步散、假鱼骨木	Rubiaceae 茜草科	*Psydrax* 鱼骨木属	木材褐色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.81 g/cm^3	广东、广西、海南、云南、西藏、香港	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.253 水锦木	4.2.253.1 水锦树	*Wendlandia uvariifolia*	牛伴木、双耳蛇、饭汤木、猪血木	Rubiaceae 茜草科	*Wendlandia* 水锦树属	心材浅红褐色；与边材区别略明显；边材黄褐色或黄褐色微红。气干密度约 0.66 g/cm^3	广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
4.2.254 吴茱萸	4.2.254.1 三桠苦	*Melicope pteleifolia*	小黄散、三孖苦、三丫虎、三叉苦、三枝枪、斑鸠花、三叉虎、郎晚、消黄散、三岔叶、石蛤骨、白芸香、三支枪、三脚鳖	Rutaceae 芸香科	*Melicope* 蜜茱萸属	木材黄白色或者浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm^3	浙江、福建、江西、广东、广西、海南、云南、西藏、台湾	
	4.2.254.2 楝叶吴萸	*Tetradium glabrifolium*	假装辣、鹤木、贼仔树、檫树、山苦楝、山漆、野茶辣、臭桐子树、野吴萸、臭吴萸、臭辣树、楝叶吴茱萸、云南吴萸		*Tetradium* 吴茱萸属	心材深黄褐色或栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色，常感染蓝变色菌呈灰褐色或蓝褐色。气干密度约 0.45 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、台湾	
	4.2.254.3 吴茱萸	*Tetradium ruticarpum*	野茶辣、野吴萸			心材深黄褐色或栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.30 g/cm^3	河北、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
4.2.255 黄波罗	4.2.255.1 黄檗	*Phellodendron amurense*	黄柏、檗木、黄波椤树、黄伯栗、元柏、关黄柏	Rutaceae 芸香科	*Phellodendron* 黄檗属	心材栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.44 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、山东、河南、台湾	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.255 黄波罗	4.2.255.2 川黄檗	*Phellodendron chinense*	黄柏、黄皮、黄檗皮	Rutaceae 芸香科	*Phellodendron* 黄檗属	心材棕褐色；与边材区别明显；边材白色至浅黄色。气干密度约 0.55 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.256 泡花树	4.2.256.1 珂楠树	*Kingsboroughia alba*		Sabiaceae 清风藤科	*Kingsboroughia* 珂楠树属	木材黄褐色或黄褐色偏灰白，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.256.2 狭叶泡花树	*Meliosma angustifolia*	鹧鸪木、鸡腿树、鸡胆		*Meliosma* 泡花树属	木材浅灰褐色偏黄，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	广东、广西、海南、云南	
	4.2.256.3 泡花树	*Meliosma cuneifolia*	黑黑木、黑果木、山漆槁、龙须木、楔叶泡吹			木材浅黄褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.56 g/cm³～0.59 g/cm³	山西、安徽、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	
	4.2.256.4 笔罗子	*Meliosma rigida*	野枇杷			木材灰红褐色至浅栗褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.72 g/cm³	浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、台湾	
	4.2.256.5 樟叶泡花树	*Meliosma squamulata*	绿樟、圆叶樟、泥槁、野木棉			木材灰褐色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.64 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、台湾	
4.2.257 山桂花	4.2.257.1 山桂花	*Bennettiodendron leprosipes*	本勒木、大叶山桂花、披针叶山桂花	Salicaceae 杨柳科	*Bennettiodendron* 山桂花属	心材浅黄褐色至稻草黄褐色；与边材区别略明显；边材浅黄色或白色。气干密度 0.58 g/cm³～0.69 g/cm³	江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.258 山羊角	4.2.258.1 山羊角树	*Carrierea calycina*	嘉丽树、山丁木、山羊果	Salicaceae 杨柳科	*Carrierea* 山羊角树属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.68 g/cm³	湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.259 脚骨脆	4.2.259.1 球花脚骨脆	*Casearia glomerata*	嘉赐树、毛脉脚骨脆	Salicaceae 杨柳科	*Casearia* 脚骨脆属	木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm³	福建、广东、广西、海南、云南、西藏、台湾	列入储备林目录
	4.2.259.2 膜叶脚骨脆	*Casearia membranacea*	薄叶嘉赐树、台湾嘉赐树、膜叶嘉赐树、海南嘉赐树、中越脚骨脆、海南脚骨脆			木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.76 g/cm³	广东、广西、海南、云南、台湾	
	4.2.259.3 爪哇脚骨脆	*Casearia velutina*	毛叶脚骨脆、毛叶嘉赐树、爪哇嘉赐树			木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.65 g/cm³～0.75 g/cm³	福建、广东、广西、海南、贵州、云南	列入储备林目录
4.2.260 刺篱木	4.2.260.1 大果刺篱木	*Flacourtia ramontchi*	棠梨、木关果、山李子、野李子、挪挪果	Salicaceae 杨柳科	*Flacourtia* 刺篱木属	心材浅灰褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色偏黄。气干密度约 0.77 g/cm³	广西、贵州、云南	
4.2.261 天料木	4.2.261.1 斯里兰卡天料木	*Homalium ceylanicum*	龙角、天料、麻生、嚣天料、红花母生、高根、山红罗、母生、光叶天料木、老挝天料木、红花天料木、海南天料木	Salicaceae 杨柳科	*Homalium* 天料木属	心材红褐色至暗红褐色；与边材区别略明显至不明显；边材灰黄褐色。气干密度约 0.82 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、云南、西藏	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.261.2 天料木	*Homalium cochinchinense*	台湾天料木、秤铊木、红皮			心材红褐色或暗棕色；与边材区别明显；边材浅黄白色。气干密度 0.74 g/cm³～0.84 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、海南、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.261 天料木	4.2.261.3 狭叶天料木	*Homalium stenophyllum*	海南天料木	Salicaceae 杨柳科	*Homalium* 天料木属	木材灰黄褐色，心边材区别不明显至略明显。气干密度约 0.82 g/cm^3	海南	列入储备林目录
4.2.262 山桐子	4.2.262.1 山桐子	*Idesia polycarpa*	水冬瓜、水冬桐	Salicaceae 杨柳科	*Idesia* 山桐子属	心材泛黄灰褐色至浅栗褐色；与边材区别略明显至不明显；边材黄白色。气干密度约 0.44 g/cm^3	山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	列入储备林目录
4.2.263 栀子皮	4.2.263.1 栀子皮	*Itoa orientalis*	伊桐、盐巴菜、牛眼果	Salicaceae 杨柳科	*Itoa* 栀子皮属	木材黄褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm^3	广西、海南、四川、贵州、云南	
4.2.264 山拐枣	4.2.264.1 山拐枣	*Poliothyrsis sinensis*	南方山拐枣	Salicaceae 杨柳科	*Poliothyrsis* 山拐枣属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.72 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、陕西、甘肃	
4.2.265 杨木	4.2.265.1 中东杨	*Populus×berolinensis*		Salicaceae 杨柳科	*Populus* 杨属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.43 g/cm^3～0.57 g/cm^3	河北、辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录
	4.2.265.2 加杨	*Populus×canadensis*	加拿大杨			心材灰褐色或浅红褐色；与边材区别略明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约 0.45 g/cm^3	河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、四川、云南、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.265.3 河北杨	*Populus×hopeiensis*	椵杨、串杨			木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.40 g/cm^3～0.57 g/cm^3	河北、内蒙古、陕西、甘肃	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.265 杨木	4.2.265.4 小钻杨	*Populus*×*xiaohei* var. *xiaozhuanica*		Salicaceae 杨柳科	*Populus* 杨属	木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.40 g/cm³～0.57 g/cm³	内蒙古、辽宁、吉林、江苏、山东、河南	列入储备林目录
	4.2.265.5 响叶杨	*Populus adenopoda*	绵杨、山白杨、风响杨			心材黄褐色微红；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.59 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西	列入储备林目录
	4.2.265.6 银白杨	*Populus alba*	罗圈杨			木材浅黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.50 g/cm³～0.54 g/cm³	河北、山西、辽宁、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	列入储备林目录
	4.2.265.7 新疆杨	*Populus alba* var. *pyramidalis*	新疆铁拉克（维语）			木材黄白色或浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.35 g/cm³～0.45 g/cm³	河北、山西、内蒙古、辽宁、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆	列入储备林目录
	4.2.265.8 青杨	*Populus cathayana*	大叶白杨、家白杨、小叶杨、河杨、冬瓜杨			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.35 g/cm³～0.52 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、四川、陕西	列入储备林目录
	4.2.265.9 山杨	*Populus davidiana*	明杨、响杨、杨树、黄心山杨			木材浅黄色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.36 g/cm³～0.49 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏	列入储备林目录
	4.2.265.10 胡杨	*Populus euphratica*	异叶杨、异叶胡杨、胡桐、陶来杨			木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.46 g/cm³	内蒙古、甘肃、青海、新疆	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.265 杨木	4.2.265.11 香杨	*Populus koreana*	大青杨	Salicaceae 杨柳科	*Populus* 杨属	木材奶黄白色至浅驼色带淡褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.41 g/cm^3	北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录
	4.2.265.12 大叶杨	*Populus lasiocarpa*	水冬瓜、大叶泡			木材黄白色或浅黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm^3	湖北、四川、贵州、云南、陕西	列入储备林目录
	4.2.265.13 苦杨	*Populus laurifolia*				木材浅黄褐色至奶黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.40 g/cm^3	内蒙古、新疆	列入储备林目录
	4.2.265.14 辽杨	*Populus maximowiczii*	臭梧桐			木材浅黄褐色或浅灰褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.35 g/cm^3	北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西	列入储备林目录
	4.2.265.15 钻天杨	*Populus nigra* var. *italica*	美国白杨			心材灰褐色或浅红褐色；与边材区别略明显；边材黄白色或浅黄褐色。气干密度约 0.49 g/cm^3	河北、内蒙古、辽宁、江苏、福建、四川、陕西	列入储备林目录
	4.2.265.16 箭杆杨	*Populus nigra* var. *thevestina*	电杆杨、插白杨			木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.35 g/cm^3～0.45 g/cm^3	河北、内蒙古、辽宁、云南、陕西	列入储备林目录
	4.2.265.17 小青杨	*Populus pseudosimonii*				木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.54 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、四川、陕西、甘肃、青海	列入储备林目录
	4.2.265.18 冬瓜杨	*Populus purdomii*	太白杨、大叶杨、水冬瓜、冬瓜树、梢杨			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm^3	河北、河南、湖北、四川、陕西、甘肃	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.265 杨木	4.2.265.19 圆叶杨	*Populus rotundifolia*		Salicaceae 杨柳科	*Populus* 杨属	木材浅黄白色至灰白色，心边材区别不明显。气干密度 0.39 g/cm³～0.50 g/cm³	四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.265.20 小叶杨	*Populus simonii*	南京白杨、河南杨、明杨			心材泛黄红褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度 0.36 g/cm³～0.70 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、四川、云南、陕西	列入储备林目录
	4.2.265.21 川杨	*Populus szechuanica*				木材黄白色或浅黄色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm³	四川、云南、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.265.22 毛白杨	*Populus tomentosa*	大叶杨、响杨、白杨、棉白杨、大叶白杨			木材浅黄白色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.49 g/cm³～0.54 g/cm³	河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南、四川、云南、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.265.23 大青杨	*Populus ussuriensis*	哈达杨、乌苏里杨			木材黄白色略带淡褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.38 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录
	4.2.265.24 椅杨	*Populus wilsonii*				木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm³	湖北、四川、云南、西藏、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.265.25 滇杨	*Populus yunnanensis*	云南白杨			木材黄白色至浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.39 g/cm³～0.41 g/cm³	四川、贵州、云南	列入储备林目录
4.2.266 钻天柳	4.2.266.1 钻天柳	*Salix arbutifolia*		Salicaceae 杨柳科	*Salix* 柳属	心材浅褐色；与边材区别明显；边材黄白色带浅褐色。气干密度约 0.38 g/cm³	河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.267 柳木	4.2.267.1 垂柳	*Salix babylonica*	垂丝柳	Salicaceae 杨柳科	*Salix* 柳属	心材红褐色至鲜红褐色；与边材区别明显；边材浅红褐色。气干密度约 0.51 g/cm³	北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、台湾、香港、澳门	列入储备林目录
	4.2.267.2 腺柳	*Salix chaenomeloides*				心材浅褐色至栗褐色；与边材区别略明显；边材黄白色。气干密度 0.40 g/cm³～0.55 g/cm³	河北、辽宁、江苏、四川、陕西	列入储备林目录
	4.2.267.3 朝鲜柳	*Salix koreensis*				心材浅栗褐色；与边材区别略明显；边材黄白色。气干密度约 0.38 g/cm³	河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.267.4 旱柳	*Salix matsudana*				心材浅红褐色或暗浅红褐色；与边材区别明显或略明显；边材黄白色或浅红褐色。气干密度 0.51 g/cm³～0.58 g/cm³	北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、河南、四川、陕西、甘肃、青海	列入储备林目录
	4.2.267.5 大白柳	*Salix maximowiczii*				心材淡棕褐色；与边材区别明显；边材黄白色带淡褐。气干密度 0.35 g/cm³～0.40 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.268 刺柊	4.2.268.1 广东匏柊	*Scolopia saeva*	红刺、红刺、白皮刺柊、刺血	Salicaceae 杨柳科	*Scolopia* 匏柊属	木材深黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 1.01 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、云南	
4.2.269 蒙子树	4.2.269.1 柞木	*Xylosma congesta*	红心刺、葫芦刺、蒙子树、凿子树	Salicaceae 杨柳科	*Xylosma* 柞木属	心材黄褐色或浅栗褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.76 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、台湾	
	4.2.269.2 长叶柞木	*Xylosma longifolia*	丛花柞木			心材深褐色；与边材区别明显；边材浅黄白色或灰黄色。气干密度 0.76 g/cm^3～0.82 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、贵州、云南	
4.2.270 槭木	4.2.270.1 黔桂槭	*Acer chingii*	黔桂枫、桂北槭、苗山槭	Sapindaceae 无患子科	*Acer* 槭属	木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.65 g/cm^3	广西、贵州	
	4.2.270.2 樟叶槭	*Acer coriaceifolium*	桂叶槭、小果革叶槭、革叶槭			木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.77 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州	
	4.2.270.3 青榨槭	*Acer davidii*	青虾蟆、青头郎、大卫槭、青蛙皮、赖蛙子、蛇皮椴、青榨枫			心材红褐色微黄或红褐色；与边材区别略明显或不明显；边材黄褐色。气干密度约 0.56 g/cm^3	北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏	
	4.2.270.4 罗浮槭	*Acer fabri*	红翅槭、绿果罗浮槭、毛梗红翅槭、大果红翅槭、毛梗罗浮槭、红果罗浮槭、大果罗浮槭、特瘦罗浮槭			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.74 g/cm^3	江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.270 槭木	4.2.270.5 扇叶槭	*Acer flabellatum*	扇叶枫、七裂槭	Sapindaceae 无患子科	*Acer* 槭属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.65 g/cm³～0.72 g/cm³	江西、湖北、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.270.6 十蕊槭	*Acer laurinum*	阔翅槭、海南槭、长翅槭、十蕊枫			木材灰红褐色微黄或红褐色，心边材区别不明显。气干密度0.68 g/cm³～0.79 g/cm³	广西、海南、云南、西藏	
	4.2.270.7 疏花槭	*Acer laxiflorum*	疏花枫、川康槭			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.71 g/cm³	四川、云南	
	4.2.270.8 东北槭	*Acer mandshuricum*	白牛槭、满洲槭、关东槭、白扭槭、甘肃槭、白牛子			木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃	
	4.2.270.9 栎叶槭	*Acer negundo*	糖槭、白蜡槭、美国槭、复叶槭、羽叶槭			木材浅黄白色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm³	全国各地普遍栽培	
	4.2.270.10 飞蛾槭	*Acer oblongum*	飞蛾树、飞蛾枫			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.50 g/cm³～0.58 g/cm³	福建、江西、河南、湖北、广东、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	
	4.2.270.11 五裂槭	*Acer oliverianum*	五裂枫			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.55 g/cm³～0.65 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾	
	4.2.270.12 五角槭	*Acer pictum* subsp. *mono*	色木、色树、水色树、五角枫、野枫树、地锦槭、单干槭、色木槭、五龙皮、细叶槭、弯翅色木槭			木材浅红褐色微黄或浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.70 g/cm³～0.83 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、四川、云南、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.270 槭木	4.2.270.13 三花槭	*Acer triflorum*	伞花槭、拧筋槭	Sapindaceae 无患子科	*Acer* 槭属	木材淡黄色、微带粉色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm³	辽宁、吉林、黑龙江	
	4.2.270.14 元宝槭	*Acer truncatum*	元宝树、平基槭、五脚树、五角枫、平地槭、元宝枫、华北五角枫、五花木			心材粉红褐色至红褐色；与边材区别不明显至略明显；边材浅红色至粉红褐色。气干密度 0.73 g/cm³～0.82 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、山东、河南、陕西、甘肃	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.270.15 岭南槭	*Acer tutcheri*	南岭槭			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.55 g/cm³～0.65 g/cm³	浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、台湾	
	4.2.270.16 三峡槭	*Acer wilsonii*	武陵槭			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.55 g/cm³～0.65 g/cm³	江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西	
4.2.271 七叶树	4.2.271.1 七叶树	*Aesculus chinensis*	天师栗、桫椤树、神树、梭椤树、梭罗树、日本七叶树、浙江七叶树	Sapindaceae 无患子科	*Aesculus* 七叶树属	木材乳白色、黄白色至浅黄褐色微带红，心边材区别不明显。气干密度 0.51 g/cm³～0.69 g/cm³	江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	列入储备林目录
	4.2.271.2 天师栗	*Aesculus chinensis* var. *wilsonii*	长柄七叶树、娑罗果、娑罗子、梭罗树			木材黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.50 g/cm³	江西、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	
4.2.272 细子龙	4.2.272.1 细子龙	*Amesiodendron chinense*	荔枝公、坡露、坡柳、科柳、山龙眼、莺哥木、瑶果、米眼沙、米费、墨仕、龙州细子龙、田林细子龙	Sapindaceae 无患子科	*Amesiodendron* 细子龙属	心材红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色或灰红褐色。气干密度约 1.01 g/cm³	广西、海南、贵州、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.273 滨木患	4.2.273.1 滨木患	*Arytera littoralis*	假荔枝、点灯、扁果树、麦路(傣语)	Sapindaceae 无患子科	*Arytera* 滨木患属	木材红褐色,心边材区别不明显。气干密度约0.70 g/cm^3	广东、广西、海南、云南	列入储备林目录
4.2.274 龙眼木	4.2.274.1 龙眼	*Dimocarpus longan*	桂圆树、桂圆、圆眼、羊眼果树	Sapindaceae 无患子科	*Dimocarpus* 龙眼属	心材暗红褐色或黄红褐色;与边材区别略明显;边材浅红褐色至浅黄褐色。气干密度0.91 g/cm^3～1.02 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	列入国家植物名录二级
4.2.275 金钱槭	4.2.275.1 金钱槭	*Dipteronia sinensis*	双轮果、太白金钱槭	Sapindaceae 无患子科	*Dipteronia* 金钱槭属	木材黄褐色微红或浅红褐色,心边材区别不明显。气干密度0.36 g/cm^3～0.55 g/cm^3	山西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、陕西、甘肃	
4.2.276 栾树	4.2.276.1 复羽叶栾	*Koelreuteria bipinnata*	毛叶栾树、复叶栾树、黄山栾树、全缘叶栾树、花楸树、泡花树	Sapindaceae 无患子科	*Koelreuteria* 栾属	木材浅黄红褐色,心边材区别不明显。气干密度约0.69 g/cm^3	湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.276.2 栾树	*Koelreuteria paniculata*	灯笼树、摇钱树、大夫树、灯笼果、黑叶树、石栾树、五乌拉叶、栾华、木栾、马安乔			心材浅红褐色或红褐色至深红褐色;与边材区别明显;边材浅黄褐色。气干密度约0.96 g/cm^3	北京、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃	
4.2.277 荔枝木	4.2.277.1 荔枝	*Litchi chinensis*	离枝、荔枝母、格洗	Sapindaceae 无患子科	*Litchi* 荔枝属	心材暗红褐色;与边材区别略明显;边材浅红褐色至浅黄褐色。气干密度0.95 g/cm^3～1.10 g/cm^3	福建、广东、广西、海南、四川、云南、台湾	
4.2.278 柄果木	4.2.278.1 褐叶柄果木	*Mischocarpus pentapetalus*	柄果木	Sapindaceae 无患子科	*Mischocarpus* 柄果木属	木材黄褐色或黄褐色偏灰,心边材区别不明显。气干密度约0.92 g/cm^3	广东、广西、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.279 毛荔枝	4.2.279.1 红毛丹	*Nephelium lappaceum*	山荔枝、毛荔枝、韶子	Sapindaceae 无患子科	*Nephelium* 韶子属	心材黄红褐色；与边材区别明显；边材浅灰红褐色或灰红褐色。气干密度约 0.72 g/cm^3	广东、海南	
	4.2.279.2 海南韶子	*Nephelium topengii*	毛调、山荔枝、荔枝公、酸古蚁			心材黄红褐色；与边材区别明显；边材浅灰红褐色或灰红褐色。气干密度约 0.71 g/cm^3	海南	
4.2.280 番龙眼	4.2.280.1 番龙眼	*Pometia pinnata*	绒毛番龙眼、嚜勇汉、嚜嘎	Sapindaceae 无患子科	*Pometia* 番龙眼属	心材红黄褐色；与边材区别明显；边材浅灰红褐色。气干密度约 0.64 g/cm^3	云南、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
4.2.281 无患子	4.2.281.1 无患子	*Sapindus mukorossi*	圆皂角、木患子、油患子、苦患树、黄目树、目浪树、油罗树、洗手果	Sapindaceae 无患子科	*Sapindus* 无患子属	木材黄色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.82 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、台湾	
4.2.282 梭子果	4.2.282.1 锈毛梭子果	*Eberhardtia aurata*	油柯木、墨咛、水母树果、血胶树、山枇杷	Sapotaceae 山榄科	*Eberhardtia* 梭子果属	木材浅褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm^3	广东、广西、云南	
	4.2.282.2 梭子果	*Eberhardtia tonkinensis*	梳子果、耸戛(瑶语)			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm^3	云南	
4.2.283 子京	4.2.283.1 海南紫荆木	*Madhuca hainanensis*	海南子京、刷空母树、铁色、毛兰、胶根、摩那、海南马胡卡	Sapotaceae 山榄科	*Madhuca* 紫荆木属	心材暗红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色。气干密度约 1.11 g/cm^3	海南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.283 子京	4.2.283.2 紫荆木	*Madhuca pasquieri*	海胡卡、马胡卡、木花生、铁色、出奶木、滇木花生、滇紫荆木、子京木	Sapotaceae 山榄科	*Madhuca* 紫荆木属	心材暗红褐色；与边材区别略明显；边材浅红褐色。气干密度约 1.02 g/cm^3	广东、广西、云南	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录
4.2.284 胶木	4.2.284.1 台湾胶木	*Palaquium formosanum*	台湾格塔胶树	Sapotaceae 山榄科	*Palaquium* 胶木属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.45 g/cm^3～0.65 g/cm^3	台湾	
4.2.285 桃榄	4.2.285.1 桃榄	*Pouteria annamensis*	海南山榄、敏果（壮语）、麦抱蛋（傣语）	Sapotaceae 山榄科	*Pouteria* 桃榄属	木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.45 g/cm^3～0.65 g/cm^3	广西、海南	
	4.2.285.2 龙果	*Pouteria grandifolia*	大叶桃榄、麻急卡、哥马山、麻克山、罗雄（傣语）、大叶山榄			木材黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.45 g/cm^3～0.65 g/cm^3	云南	
4.2.286 水石梓	4.2.286.1 大肉实树	*Sarcosperma arboreum*	肉实树	Sapotaceae 山榄科	*Sarcosperma* 肉实树属	木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm^3	广西、贵州、云南	
	4.2.286.2 绒毛肉实树	*Sarcosperma kachinense*	毛序肉实树			木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm^3	广西、海南、云南	
	4.2.286.3 肉实树	*Sarcosperma laurinum*	毛调、山荔枝、荔枝公、酸古蚁、海南韶子			木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm^3	浙江、福建、广西、海南	
4.2.287 八角木	4.2.287.1 红茴香	*Illicium henryi*	披针叶茴香、莽草	Schisandraceae 五味子科	*Illicium* 八角属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.84 g/cm^3	安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.287 八角木	4.2.287.2 红毒茴	*Illicium lanceolatum*	毒八角、莽草、山木蟹、大茴	Schisandraceae 五味子科	*Illicium* 八角属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、贵州	
	4.2.287.3 厚皮香八角	*Illicium ternstroemioides*	八角茴香			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.67 g/cm³	福建、海南	
	4.2.287.4 八角	*Illicium verum*	大茴香、八角茴香、八月珠、五香八角、大料			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³	广西	
4.2.288 青皮木	4.2.288.1 华南青皮木	*Schoepfia chinensis*	香芙木、碎骨仔树、管花青皮木、红旦木	Schoepfiaceae 青皮木科	*Schoepfia* 青皮木属	心材红褐色；与边材区别明显；边材黄白色。气干密度 0.65 g/cm³～0.85 g/cm³	福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
4.2.289 臭椿	4.2.289.1 臭椿	*Ailanthus altissima*	樗、皮黑樗、黑皮樗、黑皮互叶臭椿、南方椿树	Simaroubaceae 苦木科	*Ailanthus* 臭椿属	心材浅黄褐色；与边材区别略明显；边材黄白色。气干密度约 0.66 g/cm³	北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、台湾、香港、澳门	
4.2.290 苦木	4.2.290.1 苦木	*Picrasma quassioides*	熊胆树、黄楝树、苦皮树、苦檀木、苦楝树	Simaroubaceae 苦木科	*Picrasma* 苦木属	心材深黄褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.67 g/cm³	北京、河北、辽宁、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、陕西、甘肃	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.291 野鸦椿	4.2.291.1 野鸦椿	*Euscaphis japonica*	夜含椿、鸡矢柴、鸡胀皮、红娘、鸡钝头树、鸦雀树、秤杆树、山椒子、寡鸡蛋、红椋、芽子木要、山海椒、小山辣子、鸡眼睛、鸡肾蚵、酒药花、福建野鸦椿	Staphyleaceae 省沽油科	*Euscaphis* 野鸦椿属	心材灰红褐色；与边材区别略明显；边材灰黄褐色或浅灰红褐色。气干密度约 0.53 g/cm^3	河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、台湾、香港、澳门	
4.2.292 山香圆	4.2.292.1 硬毛山香圆	*Turpinia affinis*	山麻疯树、大果山香圆	Staphyleaceae 省沽油科	*Turpinia* 山香圆属	木材灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.52 g/cm^3	广西、四川、贵州、云南	
4.2.293 拟赤杨	4.2.293.1 赤杨叶	*Alniphyllum fortunei*	冬瓜木、高山望、白苍木、白花盏、鹿食、红皮岭麻、福氏赤杨叶、冇木、白花朗、泡红树、水冬瓜、萝卜树、冬瓜泡、豆渣树、依果白	Styracaceae 安息香科	*Alniphyllum* 赤杨叶属	木材浅红褐色或黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.44 g/cm^3	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南	
4.2.294 山茉莉	4.2.294.1 双齿山茉莉	*Huodendron biaristatum*	山龙眼、小红果、螺丝木、双齿胡氏木、云贵山茉莉	Styracaceae 安息香科	*Huodendron* 山茉莉属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm^3	广西、贵州、云南	
	4.2.294.2 岭南山茉莉	*Huodendron biaristatum* var. *parviflorum*	红檀、小花山茉莉			木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.69 g/cm^3	江西、湖南、广东、广西、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.294 山茉莉	4.2.294.3 西藏山茉莉	*Huodendron tibeticum*	脱皮树、马铃光、火炭公	Styracaceae 安息香科	*Huodendron* 山茉莉属	木材红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.70 g/cm^3	湖南、广西、贵州、云南、西藏	
4.2.295 陀螺果	4.2.295.1 陀螺果	*Melliodendron xylocarpum*	鸦头梨、冬瓜木、水冬瓜、鸭头梨	Styracaceae 安息香科	*Melliodendron* 陀螺果属	木材红褐色或浅灰黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.48 g/cm^3	福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	
4.2.296 白辛树	4.2.296.1 小叶白辛树	*Pterostyrax corymbosus*		Styracaceae 安息香科	*Pterostyrax* 白辛树属	木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.49 g/cm^3	江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东	
	4.2.296.2 毛脉白辛树	*Pterostyrax hispidus*	麦付杨（壮语）			木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.36 g/cm^3	湖北、广东、广西、四川、贵州、陕西	
	4.2.296.3 白辛树	*Pterostyrax psilophyllus*	鄂西野茉莉、鄂西白辛树、裂叶白辛树、大叶白辛树、刚毛白辛树			木材浅黄色至浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.35 g/cm^3	湖北、广西、四川、贵州、云南	
4.2.297 木瓜红	4.2.297.1 广东木瓜红	*Rehderodendron kwangtungense*	粤芮德木、红木冬瓜木、岭南木瓜红	Styracaceae 安息香科	*Rehderodendron* 木瓜红属	木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度0.43 g/cm^3～0.61 g/cm^3	湖南、广东、广西、云南	
	4.2.297.2 贵州木瓜红	*Rehderodendron kweichowense*	毛木瓜红			木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.45 g/cm^3	广东、广西、贵州、云南	
	4.2.297.3 木瓜红	*Rehderodendron macrocarpum*	硕果芮德木、大果芮德木、野草果			木材浅黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约 0.53 g/cm^3	广西、四川、云南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.298 秤锤木	4.2.298.1 秤锤树	*Sinojackia xylocarpa*	乌崽果	Styracaceae 安息香科	*Sinojackia* 秤锤树属	木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度0.30 g/cm³～0.50 g/cm³	江苏、浙江、四川	列入国家植物名录二级
4.2.299 野茉莉	4.2.299.1 野茉莉	*Styrax japonicus*	木桔子、野花棓、齐墩果、黑茶花、君迁子、耳完桃	Styracaceae 安息香科	*Styrax* 安息香属	木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.55 g/cm³	河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西	
	4.2.299.2 栓叶安息香	*Styrax suberifolius*	赤皮、狐狸公、稠树、铁甲子、赤仔尾、叶下白、赤血仔、红皮、红皮树			木材暗红色微紫，心边材区别不明显。气干密度约0.53 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	列入储备林目录
	4.2.299.3 越南安息香	*Styrax tonkinensis*	白叶野茉莉、滇桂野茉莉、白背安息香、白花树、白花木、白叶安息香、泰国安息香、白花朗、牛油树、姊永、八翻龙、白花榔树、白脉安息香、大青山安息香、东京野茉莉			木材浅红褐色至红褐色，心边材区别不明显。气干密度0.44 g/cm³～0.55g/m³	福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南	
4.2.300 灰木	4.2.300.1 薄叶山矾	*Symplocos anomala*	薄叶灰木、盆若虎亮、山桂花、薄叶冬青、台湾山矾	Symplocaceae 山矾科	*Symplocos* 山矾属	木材浅黄褐色或黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约0.54 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、台湾	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.300 灰木	4.2.300.2 越南山矾	*Symplocos cochinchinensis*	火灰树、桂花树、水冬瓜、黄树丛、山矾、尖叶灰木	Symplocaceae 山矾科	*Symplocos* 山矾属	木材浅黄褐色或黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约0.59 g/cm³	浙江、福建、江西、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、台湾	
	4.2.300.3 光叶山矾	*Symplocos lancifolia*	王叶子树、甜茶、乌脚看、剑叶灰木、广西山矾、潮州山矾、卵叶山矾			木材浅黄褐色或黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约0.54 g/cm³	浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
	4.2.300.4 日本白檀	*Symplocos paniculata*	乌子灰木、乌子树、粹子树、定了王、白檀			木材浅黄褐色或黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度0.55 g/cm³～0.67 g/cm³	北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、湖北、广东、广西、重庆、四川、云南、台湾	
	4.2.300.5 山矾	*Symplocos sumuntia*	坛果山矾、总状山矾、卵苞山矾、葫芦果山矾、美山矾、银色山矾、长花柱山矾、毛轴山矾			木材灰白色，久则转为浅黄褐色或黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约0.70 g/cm³	江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾	
4.2.301 油茶木	4.2.301.1 油茶	*Camellia oleifera*	野油茶、山油茶、单籽油茶、茶子树、茶子、楂子、榛子、榛油、建茶、白花茶	Theaceae 山茶科	*Camellia* 山茶属	木材浅红褐色，心边材区别不明显。气干密度约0.87 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西	
4.2.302 大头茶	4.2.302.1 大头茶	*Polyspora axillaris*	南投大头茶	Theaceae 山茶科	*Polyspora* 大头茶属	木材浅黄褐色或黄褐色微红，心边材区别不明显。气干密度约0.78 g/cm³	广东、广西、海南、台湾	
	4.2.302.2 海南大头茶	*Polyspora hainanensis*				木材暗红褐色或红褐色带紫，心边材区别不明显。气干密度约0.78 g/cm³	海南	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.303 山赤	4.2.303.1 多萼核果茶	*Pyrenaria multisepala*	红油母、岭红油、假猪血槁、石胆	Theaceae 山茶科	*Pyrenaria* 核果茶属	木材灰红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.66 g/cm³～0.70 g/cm³	海南	
4.2.304 荷木	4.2.304.1 银木荷	*Schima argentea*	麻木树、竹叶木荷、银荷木	Theaceae 山茶科	*Schima* 木荷属	木材浅红褐色至暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.61 g/cm³～0.80 g/cm³	江西、广西、四川、云南	列入珍贵树种名录
	4.2.304.2 中华木荷	*Schima sinensis*	大苞木荷			木材浅红褐色至暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度 0.56 g/cm³～0.75 g/cm³	湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南	
	4.2.304.3 木荷	*Schima superba*	荷树、极树、拐柴、拐木、柯柴、果稿、纳稿、痒身眉、红寒、纳松、药鱼眉、寒稿、稿树、木楠、木合油、木荷贴、茴树			木材浅红褐色至暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.60 g/cm³	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、台湾	列入储备林目录
	4.2.304.4 西南木荷	*Schima wallichii*	毛毛树、毛木树、麻木树、红荷木、红木树、峨眉木荷、乌叶树、嚣驼罗、嚣考该、乌叶木荷			木材浅红褐色至暗黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.69 g/cm³	广西、贵州、云南、西藏	列入储备林目录
4.2.305 船柄木	4.2.305.1 紫茎	*Stewartia sinensis*	南岭紫茎、野茶子树、天目紫茎	Theaceae 山茶科	*Stewartia* 紫茎属	木材黄红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.70 g/cm³	河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西	

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.305 船柄木	4.2.305.2 毛折柄茶	*Stewartia villosa*	毛船柄木	Theaceae 山茶科	*Stewartia* 紫茎属	木材黄红褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.82 g/cm^3	广东、广西	
4.2.306 白木香	4.2.306.1 土沉香	*Aquilaria sinensis*	女儿香、牙香树、牙香树、芫香、香材、崖香	Thymelaeaceae 瑞香科	*Aquilaria* 沉香属	木材黄白色，久露空气中材色转深，心边材区别不明显。气干密度约 0.40 g/cm^3	福建、广东、广西、海南	列入 CITES 附录Ⅱ管制、国家植物名录二级、珍贵树种名录
4.2.307 水青树	4.2.307.1 水青树	*Tetracentron sinense*		Trochodendraceae 昆栏树科	*Tetracentron* 水青树属	木材浅黄褐色至黄褐色，或浅灰褐色至浅褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.38 g/cm^3	河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入 CITES 附录Ⅲ管制、国家植物名录二级
4.2.308 昆栏树	4.2.308.1 昆栏树	*Trochodendron aralioides*		Trochodendraceae 昆栏树科	*Trochodendron* 昆栏树属	木材浅黄褐色，心边材区别不明显。气干密度约 0.56 g/cm^3	台湾	
4.2.309 刺榆	4.2.309.1 刺榆	*Hemiptelea davidii*	枢、荎、柘榆	Ulmaceae 榆科	*Hemiptelea* 刺榆属	心材浅红褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.73 g/cm^3	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、陕西、甘肃	
4.2.310 榆木	4.2.310.1 多脉榆	*Ulmus castaneifolia*	锈毛榆、栗木榆	Ulmaceae 榆科	*Ulmus* 榆属	心材暗红褐色或浅栗褐色带黄；与边材区别略明显；边材黄褐色。气干密度约 0.68 g/cm^3	浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南	列入储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.310 榆木	4.2.310.2 春榆	*Ulmus davidiana* var. *japonica*	白皮榆、日本榆、光叶春榆、栓皮春榆、蜡条榆、红榆、山榆	Ulmaceae 榆科	*Ulmus* 榆属	心材浅栗褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色，容易感染变色菌。气干密度 0.58 g/cm³～0.66 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、山东、河南、湖北、陕西、甘肃、青海、宁夏	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.310.3 裂叶榆	*Ulmus laciniata*	山榆、大叶榆、青榆			心材浅栗褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.53 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、陕西	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.310.4 大果榆	*Ulmus macrocarpa*	黄榆、毛榆、山榆、芜荑			心材黄褐色；与边材区别明显；边材浅黄色。气干密度约 0.65 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、湖北、陕西、甘肃、青海	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.310.5 榔榆	*Ulmus parvifolia*	铁枝仔树、铁树、翅皮榆、掉皮榆、豺皮榆、豹皮榆、脱皮榆、红鸡油、鸡公榆、蚊子树、秋榆、小叶榆			心材红褐色或暗红褐色；与边材区别明显；边材浅褐色或黄褐色。气干密度 0.79 g/cm³～0.90 g/cm³	河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西、台湾	列入珍贵树种名录
	4.2.310.6 榆树	*Ulmus pumila*	白榆、家榆、钻天榆、钱榆、长叶家榆、黄药家榆、神树、榆皮			心材浅褐色至浅紫褐色或暗红褐色；与边材区别略明显；边材浅黄褐色。气干密度 0.57 g/cm³～0.63 g/cm³	北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	列入储备林目录
4.2.311 榉木	4.2.311.1 大叶榉树	*Zelkova schneideriana*	石生树、大叶榆、面皮树、纪株树、沙楞、红榉、血榉、黄榉	Ulmaceae 榆科	*Zelkova* 榉属	心材浅栗褐色带黄；与边材区别明显；边材黄褐色。气干密度约 0.84 g/cm³	江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃	列入国家植物名录二级、珍贵树种名录、储备林目录

表 2　阔叶树材（续）

木材名称	树种名称			科别	属名	材色及密度等	主要产地	备注
	中文名	拉丁名	中文别名					
4.2.311 榉木	4.2.311.2 榉树	*Zelkova serrata*	光叶榉、鸡油树、光光榆、马柳光树、黄心榆	Ulmaceae 榆科	*Zelkova* 榉属	心材黄褐色至泛红的黄褐色；与边材区别明显；边材浅黄褐色。气干密度约 0.59 g/cm^3	辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、陕西、甘肃、台湾	列入珍贵树种名录、储备林目录
	4.2.311.3 大果榉	*Zelkova sinica*	小叶榉树、圆齿鸡油树、抱树、赤杜榆、小叶榉、小叶树、光光榆			心材泛紫黄褐色至浅红褐色；与边材区别明显或略明显；边材泛紫浅黄褐色。气干密度约 0.78 g/cm^3	北京、河北、山西、河南、湖北、四川、贵州、陕西、甘肃	
4.2.312 荚蒾	4.2.312.1 大果鳞斑荚蒾	*Viburnum punctatum* var. *lepidotulum*	小鳞荚蒾	Viburnaceae 荚蒾科	*Viburnum* 荚蒾属	木材浅红褐色偏灰，心边材区别不明显。气干密度约 0.47 g/cm^3	广东、广西、海南	

注 1：树种名称、材色及密度等、主要产地及备注栏为资料性信息。

注 2：《国家重点保护野生植物名录》（简称国家植物名录）于 2021 年 9 月 7 日起施行，如有变化，以其最新版本为准。

注 3：《濒危野生动植物种国际贸易公约》（简称 CITES）最新版附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ于 2026 年 3 月 5 日起生效，如有变化，以其最新版本为准。

注 4：《中国主要栽培珍贵树种参考名录（2017 年版）》（简称珍贵树种名录），如有变化，以其最新版本为准。

注 5：《国家储备林树种目录（2025 年版）》（简称储备林目录），如有变化，以其最新版本为准。

参 考 文 献

[1] GB/T 18107—2017 红木

[2] 濒危野生动植物种国际贸易公约

[3] 国家重点保护野生植物名录

[4] 中国主要栽培珍贵树种参考名录(2017 年版)

[5] 国家储备林树种目录(2025 年版)

[6] The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants:APG Ⅳ. Botanical Journal of the Linnean Society,2016,181(1):1-20.

[7] Yang Y.,Ferguson D.K.,Liu B.,et al. Recent advances on phylogenomics of gymnosperms and a new classification. Plant Diversity,2022,44(4):340-350.

索　引

树种中文名索引

A

安息香科 …… 4.2.293～4.2.299
安息香属 …… 4.2.299
桉 …… 4.2.194.6
桉木 …… 4.2.194
桉属 …… 4.2.194.2
暗罗 …… 4.2.16
凹脉红淡比 …… 4.2.214.1

B

八宝树 …… 4.2.150,4.2.150.1
八宝树属 …… 4.2.150
八角 …… 4.2.287.4
八角枫 …… 4.2.57,4.2.57.1
八角枫属 …… 4.2.57,4.2.58
八角木 …… 4.2.287
八角属 …… 4.2.287
巴东栎 …… 4.2.115.5
巴山榧 …… 4.1.35.1
巴山冷杉 …… 4.1.15.4
白茶木 …… 4.2.79
白茶树 …… 4.2.79.1
白茶树属 …… 4.2.79
白豆杉 …… 4.1.33,4.1.33.1
白豆杉属 …… 4.1.33
白杜 …… 4.2.51.3
白花含笑 …… 4.2.155.9
白花泡桐 …… 4.2.211.4
白桦 …… 4.2.24.12
白柯 …… 4.2.113.5
白蜡木 …… 4.2.204
白蜡树 …… 4.2.204.1
白兰 …… 4.2.155,4.2.155.1
白栎 …… 4.2.114.5
白毛椴 …… 4.2.169.2
白木乌桕 …… 4.2.82.1
白木乌桕属 …… 4.2.82
白木香 …… 4.2.306
白楠 …… 4.2.148.5
白皮桉 …… 4.2.194.3
白皮松 …… 4.1.23.3
白千层 …… 4.2.196,4.2.196.1
白千层属 …… 4.2.196
白杆 …… 4.1.22.11
白肉榕 …… 4.2.185.6
白头树属 …… 4.2.39
白辛树 …… 4.2.296,4.2.296.3
白辛树属 …… 4.2.296
白颜木 …… 4.2.46
白颜树 …… 4.2.46.1
白颜树属 …… 4.2.46
百日青 …… 4.1.31.2
柏科 …… 4.1.3～4.1.13
柏木 …… 4.1.7,4.1.7.2
柏木属 …… 4.1.7
斑叶稠李 …… 4.2.240.1
板栗 …… 4.2.110.2
半枫荷 …… 4.2.4.3
半枫荷属 …… 4.2.4.3
棒柄花 …… 4.2.76
棒柄花属 …… 4.2.76
包果柯 …… 4.2.113.4
枹栎 …… 4.2.114.7
薄叶润楠 …… 4.2.147.6
薄叶山矾 …… 4.2.300.1
报春花科 …… 4.2.224,4.2.225
刨花润楠 …… 4.2.147.10
暴马丁香 …… 4.2.209.1
北油丹 …… 4.2.140.1
北油丹属 …… 4.2.140
北枳椇 …… 4.2.230.2
笔罗子 …… 4.2.256.4
扁柏 …… 4.1.4
扁柏属 …… 4.1.4
扁刺锥 …… 4.2.111.19

滨木患 …… 4.2.273,4.2.273.1
滨木患属 …… 4.2.273
滨木犀榄 …… 4.2.207.1
槟榔青 …… 4.2.13,4.2.13.1
槟榔青属 …… 4.2.13
柄翅果 …… 4.2.157.1
柄翅果属 …… 4.2.157
柄果柯…… 4.2.113.11
柄果木 …… 4.2.278
柄果木属 …… 4.2.278
波罗蜜 …… 4.2.183,4.2.183.1
波罗蜜属 …… 4.2.183
伯乐树 …… 4.2.2.1
伯乐树属 …… 4.2.2
布渣木 …… 4.2.163

C

菜豆木 …… 4.2.33
菜豆树…… 4.2.33.2
菜豆树属 …… 4.2.33
苍山冷杉…… 4.1.15.1
糙皮桦 …… 4.2.24.14
糙叶木 …… 4.2.44
糙叶树…… 4.2.44.1
糙叶树属 …… 4.2.44
侧柏 …… 4.1.11,4.1.11.1
侧柏属 …… 4.1.11
箭柊属 …… 4.2.268
茶梨 …… 4.2.213.1
茶梨属 …… 4.2.213
茶茱萸科 …… 4.2.122～4.2.124
檫木 …… 4.2.149,4.2.149.1
檫木属 …… 4.2.149
柴龙 …… 4.2.122
柴龙树 …… 4.2.122.1
柴龙树属 …… 4.2.122
潺槁木姜子 …… 4.2.146.4
长白鱼鳞云杉…… 4.1.22.5
长棒柄花…… 4.2.76.1
长苞冷杉…… 4.1.15.8
长苞柿…… 4.2.67.4
长苞铁杉…… 4.1.21.1
长苞铁杉属 …… 4.1.21
长柄银叶树 …… 4.2.162.1
长喙木兰属 …… 4.2.152.2
长脐红豆 …… 4.2.101.1
长叶柞木 …… 4.2.269.2
长圆叶新木姜子 …… 4.2.146.8
朝鲜槐 …… 4.2.100.1
朝鲜柳 …… 4.2.267.3
沉香属 …… 4.2.306
榜属 …… 4.2.204,4.2.205
榜叶槭 …… 4.2.270.9
橙桑属 …… 4.2.186
秤锤木 …… 4.2.298
秤锤树 …… 4.2.298.1
秤锤树属 …… 4.2.298
池杉…… 4.1.13.2
赤桉 …… 4.2.194.2
赤皮青冈 …… 4.2.115.7
赤松…… 4.1.24.3
赤杨叶 …… 4.2.293.1
赤杨叶属 …… 4.2.293
翅荚香槐 …… 4.2.103.1
翅荚香槐属 …… 4.2.103
翅苹婆 …… 4.2.166.1
翅苹婆属 …… 4.2.166
翅子树属 …… 4.2.165
重阳木 …… 4.2.220.2
稠李 …… 4.2.240,4.2.240.2
臭椿 …… 4.2.289,4.2.289.1
臭椿属 …… 4.2.289
臭冷杉 …… 4.1.15.11
川滇高山栎 …… 4.2.115.1
川滇冷杉…… 4.1.15.7
川桂…… 4.2.142.13
川黄檗 …… 4.2.255.2
川梨 …… 4.2.243.3
川泡桐 …… 4.2.211.3
川黔千金榆…… 4.2.25.2
川西云杉 …… 4.1.22.10
川杨…… 4.2.265.21
船柄木 …… 4.2.305
垂柳 …… 4.2.267.1
垂枝桦 …… 4.2.24.11
春榆 …… 4.2.310.2

唇形科 …… 4.2.134～4.2.138
刺柏 …… 4.1.9.2
刺柏属 …… 4.1.9
刺毒木 …… 4.2.190
刺槐 …… 4.2.104,4.2.104.1
刺槐属 …… 4.2.104
刺篱木 …… 4.2.260
刺篱木属 …… 4.2.260
刺楸 …… 4.2.22,4.2.22.1
刺楸属 …… 4.2.22
刺桑属 …… 4.2.190
刺桐 …… 4.2.95,4.2.95.2
刺桐属 …… 4.2.95
刺榆 …… 4.2.309,4.2.309.1
刺榆属 …… 4.2.309
刺柊 …… 4.2.268
丛花厚壳桂 …… 4.2.143.4
粗榧 …… 4.1.2,4.1.2.2
粗糠柴 …… 4.2.81.1
粗糠树 …… 4.2.36.2
粗壮琼楠 …… 4.2.141.2
粗壮润楠 …… 4.2.147.11
酢浆草科 …… 4.2.210
翠柏 …… 4.1.3,4.1.3.2
翠柏属 …… 4.1.3

D

大白柳 …… 4.2.267.5
大萼木姜子 …… 4.2.146.2
大果刺篱木 …… 4.2.260.1
大果红杉 …… 4.1.20.5
大果榉 …… 4.2.311.3
大果鳞斑荚蒾 …… 4.2.312.1
大果马蹄荷 …… 4.2.116.3
大果木姜子 …… 4.2.146.5
大果青杆 …… 4.1.22.13
大果榆 …… 4.2.310.4
大花卫矛 …… 4.2.51.1
大戟科 …… 4.2.73～4.2.84
大麻科 …… 4.2.44～4.2.48
大泡火绳 …… 4.2.158
大青杨 …… 4.2.265.23
大肉实树 …… 4.2.286.1
大树杜鹃 …… 4.2.71.3
大头茶 …… 4.2.302,4.2.302.1
大头茶属 …… 4.2.302
大叶冬青 …… 4.2.19.5
大叶桂樱 …… 4.2.241.3
大叶榉树 …… 4.2.311.1
大叶朴 …… 4.2.45.4
大叶桃花心木 …… 4.2.178.1
大叶藤黄 …… 4.2.53.3
大叶土蜜树 …… 4.2.221.2
大叶杨 …… 4.2.265.12
单叶豆 …… 4.2.56,4.2.56.1
单叶豆属 …… 4.2.56
单籽暗罗属 …… 4.2.16.2
倒吊笔 …… 4.2.18,4.2.18.2
倒吊笔属 …… 4.2.18
倒卵叶山龙眼 …… 4.2.227.3
灯台树 …… 4.2.60.1
滇糙叶树 …… 4.2.44.2
滇榄木 …… 4.2.40
滇马蹄果 …… 4.2.40.1
滇杨 …… 4.2.265.25
滇粤山胡椒 …… 4.2.145.4
吊皮锥 …… 4.2.111.15
钓樟 …… 4.2.145
叠珠树科 …… 4.2.2
丁香 …… 4.2.209
丁香属 …… 4.2.209
鼎湖血桐 …… 4.2.80.2
东北红豆杉 …… 4.1.34.1
东北槭 …… 4.2.270.8
东北杏 …… 4.2.239.2
东方肖榄 …… 4.2.124.2
东京龙脑香 …… 4.2.63.1
冬瓜杨 …… 4.2.265.18
冬青 …… 4.2.19,4.2.19.1
冬青科 …… 4.2.19
冬青属 …… 4.2.19
豆科 …… 4.2.86～4.2.109
豆梨 …… 4.2.243.2
杜鹃 …… 4.2.71
杜鹃花科 …… 4.2.71
杜鹃花属 …… 4.2.71

杜梨 …… 4.2.243.1
杜英 …… 4.2.69
杜英科 …… 4.2.69,4.2.70
杜英属 …… 4.2.69
杜仲 …… 4.2.72,4.2.72.1
杜仲科 …… 4.2.72
杜仲属 …… 4.2.72
短刺栲 …… 4.2.111.6
短尾鹅耳枥 …… 4.2.26.1
短序润楠 …… 4.2.147.1
短药蒲桃 …… 4.2.198.5
椴木 …… 4.2.169
椴属 …… 4.2.169
椴树 …… 4.2.169.6
钝叶桂 …… 4.2.142.7
钝叶厚壳桂 …… 4.2.143.5
钝叶新木姜子 …… 4.2.146.9
多萼核果茶 …… 4.2.303.1
多脉青冈 …… 4.2.115.10
多脉榆 …… 4.2.310.1
多毛茜草树 …… 4.2.246.2
多穗柯 …… 4.2.113.12

E

峨眉钓樟 …… 4.2.145.5
峨眉含笑 …… 4.2.155.11
鹅耳枥 …… 4.2.26,4.2.26.3
鹅耳枥属 …… 4.2.25,4.2.26
鹅掌柴 …… 4.2.21.1
鹅掌柴属 …… 4.2.21
鹅掌楸 …… 4.2.153,4.2.153.1
鹅掌楸属 …… 4.2.153
二球悬铃木 …… 4.2.222.1
二色波罗蜜 …… 4.2.183.2

F

番荔枝科 …… 4.2.15,4.2.16
番龙眼 …… 4.2.280,4.2.280.1
番龙眼属 …… 4.2.280
翻白叶 …… 4.2.165
翻白叶树 …… 4.2.165.1
饭甑青冈 …… 4.2.115.6
方枝蒲桃 …… 4.2.198.10
仿栗 …… 4.2.70.1
飞蛾槭 …… 4.2.270.10
非洲楝属 …… 4.2.176
肥牛木 …… 4.2.74
肥牛树 …… 4.2.74.1
肥牛树属 …… 4.2.74
肥皂荚 …… 4.2.99.1
肥皂荚木 …… 4.2.99
肥皂荚属 …… 4.2.99
榧木 …… 4.1.35
榧属 …… 4.1.35
榧树 …… 4.1.35.2
粉椴 …… 4.2.169.5
风吹楠 …… 4.2.192,4.2.192.2
风吹楠属 …… 4.2.192.2
枫香 …… 4.2.4
枫香树 …… 4.2.4.2
枫香树属 …… 4.2.4
枫杨 …… 4.2.132,4.2.132.4
枫杨属 …… 4.2.132
凤凰木 …… 4.2.93,4.2.93.1
凤凰木属 …… 4.2.93
福建柏 …… 4.1.4.2
福建青冈 …… 4.2.115.3
复羽叶栾 …… 4.2.276.1

G

干香柏 …… 4.1.7.1
橄榄科 …… 4.2.37～4.2.40
橄榄木 …… 4.2.38
橄榄属 …… 4.2.37
刚松 …… 4.1.24.9
高山栎 …… 4.2.115.15
高山榕 …… 4.2.185.1
高山松 …… 4.1.24.2
高山锥 …… 4.2.111.5
割罗 …… 4.2.58
割舌木 …… 4.2.181
割舌树 …… 4.2.181.2
割舌树属 …… 4.2.181
格木 …… 4.2.96,4.2.96.1
格木属 …… 4.2.96
珙桐 …… 4.2.201,4.2.201.1

珙桐属 …… 4.2.201
钩锥 …… 4.2.111.21
枸棘 …… 4.2.186.1
枸木 …… 4.2.184
枸属 …… 4.2.184
枸树 …… 4.2.184.1
谷木 …… 4.2.170,4.2.170.1
谷木属 …… 4.2.170
拐枣 …… 4.2.230
观光木 …… 4.2.155.10
光海红豆 …… 4.2.87.1
光叶合欢 …… 4.2.88.5
光叶拟单性木兰 …… 4.2.152.5
光叶山矾 …… 4.2.300.3
光叶山黄麻 …… 4.2.48.2
光叶石楠 …… 4.2.238.3
光叶水青冈 …… 4.2.112.4
广东箭柊 …… 4.2.268.1
广东木瓜红 …… 4.2.297.1
广东木莲 …… 4.2.154.5
广东润楠 …… 4.2.147.5
广东山胡椒 …… 4.2.145.2
贵州木瓜红 …… 4.2.297.2
贵州石楠 …… 4.2.238.2
桂南木莲 …… 4.2.154.2
桂属 …… 4.2.142.6
桧柏 …… 4.1.9
过布柿 …… 4.2.67.9

H

海红豆属 …… 4.2.87
海南菜豆树 …… 4.2.33.1
海南大头茶 …… 4.2.302.2
海南单籽暗罗 …… 4.2.16.2
海南椴 …… 4.2.161,4.2.161.1
海南椴属 …… 4.2.161
海南风吹楠 …… 4.2.192.3
海南核果木 …… 4.2.228.1
海南红豆 …… 4.2.101.2
海南黄檀 …… 4.2.92.3
海南榄木 …… 4.2.174.3
海南榄仁 …… 4.2.55.2
海南木莲 …… 4.2.154.4
海南韶子 …… 4.2.279.2
海南柿 …… 4.2.67.2
海南树参 …… 4.2.20.2
海南五针松 …… 4.1.23.4
海南蕈树 …… 4.2.3.3
海南杨桐 …… 4.2.212.1
海南锥 …… 4.2.111.12
海南子楝树 …… 4.2.195.1
海南紫荆木 …… 4.2.283.1
海棠木 …… 4.2.42
含笑属 …… 4.2.155
旱柳 …… 4.2.267.4
禾串树 …… 4.2.221.1
合果木 …… 4.2.155.2
合欢 …… 4.2.88.2
合欢木 …… 4.2.88
合欢属 …… 4.2.88
河北杨 …… 4.2.265.3
荷木 …… 4.2.304
核果茶属 …… 4.2.303
核果木 …… 4.2.228
核果木科 …… 4.2.228
核果木属 …… 4.2.228
核桃木 …… 4.2.130
褐毛四照花 …… 4.2.59.4
褐叶柄果木 …… 4.2.278.1
黑弹树 …… 4.2.45.2
黑桦 …… 4.2.24.6
黑黄檀 …… 4.2.92.2
黑荆 …… 4.2.86.2
黑壳楠 …… 4.2.145.3
黑毛四照花 …… 4.2.59.5
黑松 …… 4.1.24.14
红苞木 …… 4.2.120
红椿 …… 4.2.179.1
红椿木 …… 4.2.179
红淡比 …… 4.2.214
红淡比属 …… 4.2.214
红豆木 …… 4.2.102
红豆杉 …… 4.1.34,4.1.34.3
红豆杉科 …… 4.1.32～4.1.35
红豆杉属 …… 4.1.34
红豆属 …… 4.2.101,4.2.102

红豆树 …… 4.2.102.2
红毒茴 …… 4.2.287.2
红麸杨 …… 4.2.12.3
红光树 …… 4.2.193.1
红光树属 …… 4.2.193
红桧 …… 4.1.4.1
红果樫木 …… 4.2.174.1
红海兰 …… 4.2.235.3
红厚壳 …… 4.2.42.1
红厚壳科 …… 4.2.42,4.2.43
红厚壳属 …… 4.2.42
红花荷属 …… 4.2.120
红花羊蹄甲 …… 4.2.90.1
红桦 …… 4.2.24.1
红茴香 …… 4.2.287.1
红柯 …… 4.2.113.7
红鳞蒲桃 …… 4.2.198.6
红毛丹 …… 4.2.279.1
红毛山楠 …… 4.2.148.4
红楣 …… 4.2.213
红楠 …… 4.2.147.12
红皮云杉 …… 4.1.22.7
红茄苳 …… 4.2.235.2
红杉 …… 4.1.20,4.1.20.3
红树 …… 4.2.235,4.2.235.1
红树科 …… 4.2.233～4.2.235
红树属 …… 4.2.235
红松 …… 4.1.23.5
红锥 …… 4.2.111.13
猴耳环 …… 4.2.89,4.2.89.1
猴耳环属 …… 4.2.89
猴欢喜 …… 4.2.70,4.2.70.2
猴欢喜属 …… 4.2.70
猴樟 …… 4.2.142.1
厚壳桂 …… 4.2.143,4.2.143.1
厚壳桂属 …… 4.2.143
厚壳树 …… 4.2.36,4.2.36.1
厚壳树属 …… 4.2.36
厚皮木 …… 4.2.8
厚皮树 …… 4.2.8.1
厚皮树属 …… 4.2.8
厚皮香 …… 4.2.217,4.2.217.1
厚皮香八角 …… 4.2.287.3
厚皮香属 …… 4.2.217
厚朴 …… 4.2.152.1
厚朴属 …… 4.2.152
厚叶红淡比 …… 4.2.214.2
厚叶厚皮香 …… 4.2.217.2
胡桃 …… 4.2.130.2
胡桃科 …… 4.2.126～4.2.133
胡桃楸 …… 4.2.130.1
胡桃属 …… 4.2.130
胡颓子科 …… 4.2.68
胡颓子属 …… 4.2.68
胡杨 …… 4.2.265.10
湖北枫杨 …… 4.2.132.1
槲栎 …… 4.2.114.2
槲树 …… 4.2.114.4
蝴蝶果 …… 4.2.75,4.2.75.1
蝴蝶果属 …… 4.2.75
蝴蝶树 …… 4.2.162.3
虎皮楠 …… 4.2.61,4.2.61.2
虎皮楠科 …… 4.2.61
虎皮楠属 …… 4.2.61
花榈木 …… 4.2.102.1
花楸 …… 4.2.244
花楸属 …… 4.2.244
花楸树 …… 4.2.244.3
华北落叶松 …… 4.1.19.2
华南冬青 …… 4.2.19.9
华南桂 …… 4.2.142.6
华南桦 …… 4.2.24.3
华南青皮木 …… 4.2.288.1
华南五针松 …… 4.1.23.6
华南锥 …… 4.2.111.4
华润楠 …… 4.2.147.2
华桑 …… 4.2.187.2
华山松 …… 4.1.23.1
华西枫杨 …… 4.2.132.3
华榛 …… 4.2.27.1
滑桃木 …… 4.2.83
滑桃树 …… 4.2.83.1
滑桃树属 …… 4.2.83
化香 …… 4.2.131
化香树 …… 4.2.131.1
化香树属 …… 4.2.131

桦木 …… 4.2.24
桦木科 …… 4.2.23～4.2.28
桦木属 …… 4.2.24
槐木 …… 4.2.107
槐属 …… 4.2.107
槐树 …… 4.2.107.1
黄波罗 …… 4.2.255
黄檗 …… 4.2.255.1
黄檗属 …… 4.2.255
黄丹木姜子 …… 4.2.146.3
黄胆 …… 4.2.249
黄豆树 …… 4.2.88.8
黄葛树 …… 4.2.185.7
黄果厚壳桂 …… 4.2.143.3
黄果冷杉 …… 4.1.15.2
黄花落叶松 …… 4.1.19.4
黄槿 …… 4.2.168,4.2.168.1
黄槿属 …… 4.2.168
黄连木 …… 4.2.10,4.2.10.1
黄连木属 …… 4.2.10,4.2.11
黄梁木 …… 4.2.250
黄栌木 …… 4.2.7
黄栌属 …… 4.2.7
黄毛青冈 …… 4.2.115.4
黄棉木 …… 4.2.245,4.2.245.2
黄棉木属 …… 4.2.245.2
黄缅桂 …… 4.2.155.5
黄牛木 …… 4.2.121,4.2.121.1
黄牛木属 …… 4.2.121
黄杞 …… 4.2.129,4.2.129.1
黄杞属 …… 4.2.129
黄绒润楠 …… 4.2.147.3
黄肉楠 …… 4.2.139
黄肉楠属 …… 4.2.139
黄山松 …… 4.1.24.5
黄杉 …… 4.1.26,4.1.26.1
黄杉属 …… 4.1.26
黄檀 …… 4.2.92.4
黄檀属 …… 4.2.92
黄檀属木材 …… 4.2.92
黄桐 …… 4.2.77,4.2.77.1
黄桐属 …… 4.2.77
黄杨 …… 4.2.41.1
黄杨科 …… 4.2.41
黄杨木 …… 4.2.41
黄杨属 …… 4.2.41
黄叶木 …… 4.2.223
黄叶树 …… 4.2.223.1
黄叶树属 …… 4.2.223
黄樟 …… 4.2.142.5
黄枝油杉 …… 4.1.18.2
灰毛杜英 …… 4.2.69.5
灰木 …… 4.2.300
灰楸 …… 4.2.29.2
喙核桃 …… 4.2.127,4.2.127.1
火炬松 …… 4.1.24.12
火烧花 …… 4.2.31.1
火烧花属 …… 4.2.31
火绳木 …… 4.2.159
火绳树 …… 4.2.159.1
火绳树属 …… 4.2.159

J

鸡骨常山 …… 4.2.17
鸡骨常山属 …… 4.2.17
鸡毛松 …… 4.1.28,4.1.28.1
鸡毛松属 …… 4.1.28
鸡仔木 …… 4.2.245.3
鸡仔木属 …… 4.2.245.3
蕨藜锥 …… 4.2.111.22
榄木 …… 4.2.118,4.2.118.1
榄木属 …… 4.2.118
加勒比松 …… 4.1.24.1
加杨 …… 4.2.265.2
夹竹桃科 …… 4.2.17,4.2.18
家麻树 …… 4.2.166.4
嘉榄木 …… 4.2.39
荚蒾 …… 4.2.312
荚蒾科 …… 4.2.312
荚蒾属 …… 4.2.312
假柴龙 …… 4.2.123
假柴龙树 …… 4.2.123.1
假柴龙树属 …… 4.2.123
假桂钓樟 …… 4.2.145.6
假苹婆 …… 4.2.166.2
假鹊肾树 …… 4.2.188.1

假鹊肾树属 …… 4.2.188,4.2.189
假山龙眼 …… 4.2.227.5
假山龙眼属 …… 4.2.227.5
假柿木姜子 …… 4.2.146.6
尖峰润楠 …… 4.2.147.8
尖脉木姜子 …… 4.2.146.1
尖叶四照花 …… 4.2.59.2
坚桦 …… 4.2.24.4
樫木 …… 4.2.174
樫木属 …… 4.2.174
柬埔寨子楝树 …… 4.2.195.2
见血封喉 …… 4.2.182.1
见血封喉属 …… 4.2.182
箭毒木 …… 4.2.182
箭杆杨 …… 4.2.265.16
江南桤木 …… 4.2.23.5
江南油杉 …… 4.1.18.6
降香黄檀 …… 4.2.92.5
胶木 …… 4.2.284
胶木属 …… 4.2.284
脚骨脆 …… 4.2.259
脚骨脆属 …… 4.2.259
截裂翅子树 …… 4.2.165.3
羯布罗香 …… 4.2.63.2
金缕梅科 …… 4.2.116～4.2.120
金毛柯 …… 4.2.113.3
金钱槭 …… 4.2.275,4.2.275.1
金钱槭属 …… 4.2.275
金钱松 …… 4.1.25,4.1.25.1
金钱松属 …… 4.1.25
金丝李 …… 4.2.54,4.2.54.1
金丝桃科 …… 4.2.121
金叶含笑 …… 4.2.155.6
锦葵科 …… 4.2.156～4.2.169
九丁榕 …… 4.2.185.3
九节 …… 4.2.251.1
九节木 …… 4.2.251
九节属 …… 4.2.251
榉木 …… 4.2.311
榉属 …… 4.2.311
榉树 …… 4.2.311.2
巨魁杜鹃 …… 4.2.71.2
绢毛杜英 …… 4.2.69.6
决明属 …… 4.2.105
君迁子 …… 4.2.67.5

K

卡雅楝 …… 4.2.176
栲树 …… 4.2.111.9
珂楠树 …… 4.2.256.1
珂楠树属 …… 4.2.256
柯 …… 4.2.113.9
柯木 …… 4.2.113
柯属 …… 4.2.113
壳菜果 …… 4.2.119.1
壳菜果属 …… 4.2.119
壳斗科 …… 4.2.110～4.2.115
孔雀豆 …… 4.2.87
苦木 …… 4.2.290,4.2.290.1
苦木科 …… 4.2.289,4.2.290
苦木属 …… 4.2.290
苦杨 …… 4.2.265.13
苦槠 …… 4.2.111.20
苦梓 …… 4.2.135.2
苦梓含笑 …… 4.2.155.3
昆栏树 …… 4.2.308,4.2.308.1
昆栏树科 …… 4.2.307,4.2.308
昆栏树属 …… 4.2.308
阔瓣含笑 …… 4.2.155.4
阔荚合欢 …… 4.2.88.4
阔叶肖榄 …… 4.2.124.1

L

辣汁树 …… 4.2.142.12
兰考泡桐 …… 4.2.211.2
蓝桉 …… 4.2.194.5
蓝果木 …… 4.2.202
蓝果树 …… 4.2.202.1
蓝果树科 …… 4.2.200～4.2.202
蓝果树属 …… 4.2.202
蓝灰栎 …… 4.2.115.9
蓝树 …… 4.2.18.1
榄仁 …… 4.2.55,4.2.55.1
榄仁属 …… 4.2.55
榔榆 …… 4.2.310.5
乐东拟单性木兰 …… 4.2.152.4

冷杉 …… 4.1.15,4.1.15.3
冷杉属 …… 4.1.15
梨木 …… 4.2.243
梨属 …… 4.2.243
黧蒴锥 …… 4.2.111.10
李榄 …… 4.2.203
李属 …… 4.2.239～4.2.241
丽江铁杉 …… 4.1.27.3
丽江云杉 …… 4.1.22.8
荔枝 …… 4.2.277.1
荔枝木 …… 4.2.277
荔枝属 …… 4.2.277
栎木 …… 4.2.114
栎属 …… 4.2.114,4.2.115
栎子青冈 …… 4.2.115.2
栗木 …… 4.2.110
栗属 …… 4.2.110
连香树 …… 4.2.52,4.2.52.1
连香树科 …… 4.2.52
连香树属 …… 4.2.52
楝 …… 4.2.177.1
楝科 …… 4.2.171～4.2.181
楝木 …… 4.2.177
楝属 …… 4.2.177
楝叶吴萸 …… 4.2.254.2
两广梭罗树 …… 4.2.167.2
亮叶猴耳环 …… 4.2.89.2
亮叶桦 …… 4.2.24.9
辽东桤木 …… 4.2.23.2
辽椴 …… 4.2.169.3
辽杨 …… 4.2.265.14
裂叶榆 …… 4.2.310.3
林芝云杉 …… 4.1.22.9
淋漓锥 …… 4.2.111.23
鳞皮冷杉 …… 4.1.15.14
鳞皮云杉 …… 4.1.22.16
岭罗麦 …… 4.2.246.3
岭罗麦属 …… 4.2.246.3
岭南楝树 …… 4.2.177.2
岭南槭 …… 4.2.270.15
岭南山茉莉 …… 4.2.294.2
岭南山竹子 …… 4.2.53.2
领春木 …… 4.2.85,4.2.85.1
领春木科 …… 4.2.85
领春木属 …… 4.2.85
流苏树属 …… 4.2.203
瘤果柯 …… 4.2.113.10
柳安属 …… 4.2.65
柳木 …… 4.2.267
柳杉 …… 4.1.5,4.1.5.1
柳杉属 …… 4.1.5
柳属 …… 4.2.266,4.2.267
龙果 …… 4.2.285.2
龙脑香 …… 4.2.63
龙脑香科 …… 4.2.63～4.2.66
龙脑香属 …… 4.2.63
龙眼 …… 4.2.274.1
龙眼木 …… 4.2.274
龙眼属 …… 4.2.274
窿缘桉 …… 4.2.194.4
陆均松 …… 4.1.29,4.1.29.1
陆均松属 …… 4.1.29
鹿角锥 …… 4.2.111.16
栾属 …… 4.2.276
栾树 …… 4.2.276,4.2.276.2
罗浮槭 …… 4.2.270.4
罗浮柿 …… 4.2.67.7
罗浮锥 …… 4.2.111.8
罗汉松 …… 4.1.31,4.1.31.1
罗汉松科 …… 4.1.28～4.1.31
罗汉松属 …… 4.1.31
落叶松 …… 4.1.19,4.1.19.1
落叶松属 …… 4.1.19,4.1.20
落羽杉 …… 4.1.13,4.1.13.1
落羽杉属 …… 4.1.13

M

麻梨 …… 4.2.243.4
麻栎 …… 4.2.114.1
麻楝 …… 4.2.173,4.2.173.1
麻楝属 …… 4.2.173
马鞍树 …… 4.2.100,4.2.100.2
马鞍树属 …… 4.2.100
马蹄果属 …… 4.2.40
马蹄荷 …… 4.2.116,4.2.116.2
马蹄荷属 …… 4.2.116.2

马尾树 …… 4.2.133,4.2.133.1
马尾树属 …… 4.2.133
马尾松 …… 4.1.24.8
麦吊云杉 …… 4.1.22.2
麦珠子 …… 4.2.229.1
麦珠子属 …… 4.2.229
脉叶虎皮楠 …… 4.2.61.3
杧果 …… 4.2.9.1
杧果木 …… 4.2.9
杧果属 …… 4.2.9
猫尾木 …… 4.2.30,4.2.30.1
猫尾木属 …… 4.2.30
毛八角枫 …… 4.2.57.2
毛白杨 …… 4.2.265.22
毛冬青 …… 4.2.19.7
毛萼紫薇 …… 4.2.151.1
毛果枳椇 …… 4.2.230.3
毛黄肉楠 …… 4.2.139.1
毛荔枝 …… 4.2.279
毛脉白辛树 …… 4.2.296.2
毛泡桐 …… 4.2.211.6
毛山荆子 …… 4.2.237.2
毛杨梅 …… 4.2.191.1
毛叶合欢 …… 4.2.88.6
毛叶榄 …… 4.2.38.1
毛叶猫尾木 …… 4.2.30.2
毛银柴 …… 4.2.218.1
毛折柄茶 …… 4.2.305.2
毛柘藤 …… 4.2.186.2
毛锥 …… 4.2.111.11
茅栗 …… 4.2.110.3
帽蕊木 …… 4.2.248.1
帽蕊木属 …… 4.2.248
帽柱木 …… 4.2.248
玫瑰木 …… 4.2.197,4.2.197.1
玫瑰木属 …… 4.2.197
湄公锥 …… 4.2.111.17
美叶柯 …… 4.2.113.2
蒙古栎 …… 4.2.114.6
蒙蒙木 …… 4.2.229
蒙子树 …… 4.2.269
猕猴桃科 …… 4.2.1
米老排 …… 4.2.119
米心水青冈 …… 4.2.112.1
米扬噎 …… 4.2.189.1
米仔兰 …… 4.2.171
米仔兰属 …… 4.2.171
米槠 …… 4.2.111.2
密花木 …… 4.2.225
密花树 …… 4.2.225.1
密鳞紫金牛 …… 4.2.224.1
密脉柯 …… 4.2.113.8
密脉蒲桃 …… 4.2.198.3
蜜茱萸属 …… 4.2.254
缅木 …… 4.2.31
岷江冷杉 …… 4.1.15.5
闽楠 …… 4.2.148.1
闽粤石楠 …… 4.2.238.1
膜叶脚骨脆 …… 4.2.259.2
牡荆属 …… 4.2.137,4.2.138
木瓜红 …… 4.2.297,4.2.297.3
木瓜红属 …… 4.2.297
木荷 …… 4.2.304.3
木荷属 …… 4.2.304
木蝴蝶 …… 4.2.32.1
木蝴蝶属 …… 4.2.32
木荚红豆 …… 4.2.102.6
木姜子 …… 4.2.146
木姜子属 …… 4.2.146
木蜡树 …… 4.2.14.2
木兰 …… 4.2.152
木兰科 …… 4.2.152～4.2.155
木梨 …… 4.2.243.6
木莲 …… 4.2.154,4.2.154.3
木莲属 …… 4.2.154
木麻黄 …… 4.2.50,4.2.50.2
木麻黄科 …… 4.2.50
木麻黄属 …… 4.2.50
木棉 …… 4.2.156,4.2.156.1
木棉属 …… 4.2.156
木奶果 …… 4.2.219,4.2.219.1
木奶果属 …… 4.2.219
木犀 …… 4.2.208,4.2.208.1
木犀科 …… 4.2.203～4.2.209
木犀榄 …… 4.2.207,4.2.207.3
木犀榄属 …… 4.2.207,4.2.203.2

木犀属 …… 4.2.208
木油桐 …… 4.2.84.2
木竹子 …… 4.2.53.1
木紫珠 …… 4.2.134.1

N

南川柯 …… 4.2.113.13
南方红豆杉 …… 4.1.34.4
南华木 …… 4.2.2
南京椴 …… 4.2.169.4
南楝 …… 4.2.175
南酸枣 …… 4.2.6.1
南酸枣属 …… 4.2.6
南亚松 …… 4.1.24.7
南洋杉 …… 4.1.1,4.1.1.1
南洋杉科 …… 4.1.1
南洋杉属 …… 4.1.1
南洋楹 …… 4.2.97.1
南洋楹属 …… 4.2.97
南紫薇 …… 4.2.151.4
楠木 …… 4.2.148,4.2.148.8
楠属 …… 4.2.148
内毛楠属 …… 4.2.192
尼泊尔桤木 …… 4.2.23.4
尼泊尔水东哥 …… 4.2.1.1
泥柯 …… 4.2.113.6
拟赤杨 …… 4.2.293
拟单性木兰属 …… 4.2.152.4
黏木 …… 4.2.125,4.2.125.1
黏木科 …… 4.2.125
黏木属 …… 4.2.125
柠檬桉 …… 4.2.194.1
牛栓藤科 …… 4.2.56
怒江红杉 …… 4.1.20.6
女贞 …… 4.2.206,4.2.206.1
女贞属 …… 4.2.206

O

欧黄栌 …… 4.2.7.1

P

泡花树 …… 4.2.256,4.2.256.3
泡花树属 …… 4.2.256.2
泡桐 …… 4.2.211
泡桐科 …… 4.2.211
泡桐属 …… 4.2.211
盆架树 …… 4.2.17.1
枇杷 …… 4.2.236.2
枇杷木 …… 4.2.236
枇杷属 …… 4.2.236
苹果榕 …… 4.2.185.4
苹果属 …… 4.2.237
苹婆 …… 4.2.166,4.2.166.3
苹婆属 …… 4.2.166.2
坡垒 …… 4.2.64,4.2.64.2
坡垒属 …… 4.2.64
破布木 …… 4.2.35,4.2.35.1
破布木属 …… 4.2.35
破布叶 …… 4.2.163.1
破布叶属 …… 4.2.163
菩提树 …… 4.2.185.5
蒲桃 …… 4.2.198
蒲桃属 …… 4.2.198,4.2.199
朴木 …… 4.2.45
朴属 …… 4.2.45
朴树 …… 4.2.45.5

Q

七叶树 …… 4.2.271,4.2.271.1
七叶树属 …… 4.2.271
桤木 …… 4.2.23,4.2.23.1
桤木属 …… 4.2.23
漆木 …… 4.2.14
漆树 …… 4.2.14.3
漆树科 …… 4.2.6～4.2.14
漆树属 …… 4.2.14
槭木 …… 4.2.270
槭属 …… 4.2.270
千金榆 …… 4.2.25,4.2.25.1
千屈菜科 …… 4.2.150,4.2.151
千张纸 …… 4.2.32
黔桂槭 …… 4.2.270.1
茜草科 …… 4.2.245～4.2.253
茜树属 …… 4.2.246
蔷薇科 …… 4.2.236～4.2.244
乔松 …… 4.1.23.8

秦岭红杉 …… 4.1.20.4
青麸杨 …… 4.2.12.2
青冈 …… 4.2.115,4.2.115.8
青海云杉 …… 4.1.22.4
青梅 …… 4.2.66.1
青梅属 …… 4.2.66
青皮 …… 4.2.66
青皮木 …… 4.2.288
青皮木科 …… 4.2.288
青皮木属 …… 4.2.288
青杆 …… 4.1.22.18
青钱柳 …… 4.2.128,4.2.128.1
青钱柳属 …… 4.2.128
青檀 …… 4.2.47,4.2.47.1
青檀属 …… 4.2.47
青杨 …… 4.2.265.8
青榨槭 …… 4.2.270.3
轻木 …… 4.2.164,4.2.164.1
轻木属 …… 4.2.164
清风藤科 …… 4.2.256
清香木 …… 4.2.11.1
琼岛柿 …… 4.2.67.6
琼榄 …… 4.2.49,4.2.49.1
琼榄属 …… 4.2.49
琼楠 …… 4.2.141,4.2.141.1
琼楠属 …… 4.2.141
秋枫 …… 4.2.220,4.2.220.1
秋枫属 …… 4.2.220
秋茄 …… 4.2.234
秋茄树 …… 4.2.234.1
秋茄树属 …… 4.2.234
秋子梨 …… 4.2.243.5
楸树 …… 4.2.29.1
楸叶泡桐 …… 4.2.211.1
球花脚骨脆 …… 4.2.259.1
曲梗崖摩 …… 4.2.171.3
缺萼枫香树 …… 4.2.4.1
鹊肾树 …… 4.2.188,4.2.188.2
鹊肾树属 …… 4.2.188.2,4.2.189

R

任豆 …… 4.2.109.1
任豆木 …… 4.2.109
任豆属 …… 4.2.109
日本白檀 …… 4.2.300.4
日本杜英 …… 4.2.69.4
日本落叶松 …… 4.1.19.3
日本桤木 …… 4.2.23.3
绒毛红花荷 …… 4.2.120.1
绒毛肉实树 …… 4.2.286.2
绒毛润楠 …… 4.2.147.13
绒毛紫薇 …… 4.2.151.5
榕属 …… 4.2.185
榕树 …… 4.2.185,4.2.185.2
榕叶冬青 …… 4.2.19.3
肉豆蔻 …… 4.2.193
肉豆蔻科 …… 4.2.192,4.2.193
肉豆蔻属 …… 4.2.193.2
肉桂 …… 4.2.142.9
肉实树 …… 4.2.286.3
肉实树属 …… 4.2.286
软荚红豆 …… 4.2.102.5
软木松 …… 4.1.23
瑞香科 …… 4.2.306
润楠 …… 4.2.147,4.2.147.9
润楠属 …… 4.2.147

S

塞内加尔卡雅楝 …… 4.2.176.1
三花槭 …… 4.2.270.13
三尖杉 …… 4.1.2.1
三尖杉科 …… 4.1.2
三尖杉属 …… 4.1.2
三球悬铃木 …… 4.2.222.2
三峡槭 …… 4.2.270.16
三桠苦 …… 4.2.254.1
伞房桉属 …… 4.2.194
伞花冬青 …… 4.2.19.4
桑科 …… 4.2.182～4.2.190
桑木 …… 4.2.187
桑属 …… 4.2.187
桑树 …… 4.2.187.1
沙枣 …… 4.2.68,4.2.68.1
山茶科 …… 4.2.301～4.2.305
山茶属 …… 4.2.301
山赤 …… 4.2.303

山丁子 …… 4.2.237
山杜英 …… 4.2.69.7
山矾 …… 4.2.300.5
山矾科 …… 4.2.300
山矾属 …… 4.2.300
山拐枣 …… 4.2.264,4.2.264.1
山拐枣属 …… 4.2.264
山桂花 …… 4.2.257,4.2.257.1
山桂花属 …… 4.2.257
山核桃 …… 4.2.126,4.2.126.1
山核桃属 …… 4.2.126,4.2.127
山胡椒属 …… 4.2.145
山槐 …… 4.2.88.3
山黄麻 …… 4.2.48
山黄麻属 …… 4.2.48
山黄皮 …… 4.2.246
山荆子 …… 4.2.237.1
山榄科 …… 4.2.282～4.2.286
山榄叶柿 …… 4.2.67.8
山楝 …… 4.2.172,4.2.172.1
山楝属 …… 4.2.172
山龙眼 …… 4.2.227
山龙眼科 …… 4.2.226,4.2.227
山龙眼属 …… 4.2.227
山椤 …… 4.2.171.1
山茉莉 …… 4.2.294
山茉莉属 …… 4.2.294
山牡荆 …… 4.2.138,4.2.138.1
山木兰 …… 4.2.152.3
山蒲桃 …… 4.2.198.7
山桐子 …… 4.2.262,4.2.262.1
山桐子属 …… 4.2.262
山铜材 …… 4.2.116.1
山铜材属 …… 4.2.116
山乌桕 …… 4.2.82.2
山香圆 …… 4.2.292
山香圆属 …… 4.2.292
山羊角 …… 4.2.258
山羊角树 …… 4.2.258.1
山羊角树属 …… 4.2.258
山杨 …… 4.2.265.9
山樱花 …… 4.2.241.2
山油麻 …… 4.2.48.3
山枣 …… 4.2.6
山茱萸 …… 4.2.60
山茱萸科 …… 4.2.57～4.2.60
山茱萸属 …… 4.2.59,4.2.60
山竹 …… 4.2.53
杉木 …… 4.1.6,4.1.6.2
杉木属 …… 4.1.6
杉松 …… 4.1.15.9
珊瑚朴 …… 4.2.45.3
扇叶槭 …… 4.2.270.5
韶子属 …… 4.2.279
深绿山龙眼 …… 4.2.227.2
深山含笑 …… 4.2.155.8
省沽油科 …… 4.2.291,4.2.292
湿地松 …… 4.1.24.4
十蕊槭 …… 4.2.270.6
石斑木 …… 4.2.238,4.2.238.6
石斑木属 …… 4.2.238.6
石灰花楸 …… 4.2.244.2
石栗 …… 4.2.73,4.2.73.1
石栗属 …… 4.2.73
石楠 …… 4.2.238.5
石楠属 …… 4.2.238
石梓 …… 4.2.135
石梓属 …… 4.2.135
使君子科 …… 4.2.55
柿科 …… 4.2.67
柿木 …… 4.2.67
柿属 …… 4.2.67
柿树 …… 4.2.67.3
疏花槭 …… 4.2.270.7
鼠李 …… 4.2.231,4.2.231.1
鼠李科 …… 4.2.229～4.2.232
鼠李属 …… 4.2.231
树参 …… 4.2.20,4.2.20.1
树参属 …… 4.2.20
树形杜鹃 …… 4.2.71.1
栓皮栎 …… 4.2.114.8
栓叶安息香 …… 4.2.299.2
双齿山茉莉 …… 4.2.294.1
双果桑 …… 4.2.190.1
水东哥 …… 4.2.1,4.2.1.2
水东哥属 …… 4.2.1

水锦木 …… 4.2.253
水锦树 …… 4.2.253.1
水锦树属 …… 4.2.253
水青冈 …… 4.2.112,4.2.112.3
水青冈属 …… 4.2.112
水青树 …… 4.2.307,4.2.307.1
水青树属 …… 4.2.307
水曲柳 …… 4.2.205,4.2.205.1
水杉 …… 4.1.10,4.1.10.1
水杉属 …… 4.1.10
水石榕 …… 4.2.69.3
水石梓 …… 4.2.286
水丝梨 …… 4.2.117.3
水丝梨属 …… 4.2.117.3
水松 …… 4.1.8,4.1.8.1
水松属 …… 4.1.8
水团花 …… 4.2.245.1
水团花属 …… 4.2.245
水翁 …… 4.2.199
水翁蒲桃 …… 4.2.199.1
水榆花楸 …… 4.2.244.1
硕桦 …… 4.2.24.5
思茅蒲桃 …… 4.2.198.9
思茅松 …… 4.1.24.6
斯里兰卡天料木 …… 4.2.261.1
四川红杉 …… 4.1.20.2
四川木莲 …… 4.2.154.6
四角蒲桃 …… 4.2.198.11
四蕊朴 …… 4.2.45.6
四照花 …… 4.2.59
松科 …… 4.1.15～4.1.27
松属 …… 4.1.23,4.1.24
苏木 …… 4.2.91,4.2.91.1
酸豆 …… 4.2.108.1
酸豆木 …… 4.2.108
酸豆属 …… 4.2.108
穗花杉 …… 4.1.32,4.1.32.1
穗花杉属 …… 4.1.32
梭罗木 …… 4.2.167
梭罗树 …… 4.2.167.1
梭罗树属 …… 4.2.167
梭梭 …… 4.2.5.1
梭梭木 …… 4.2.5
梭梭属 …… 4.2.5
梭子果 …… 4.2.282,4.2.282.2
梭子果属 …… 4.2.282

T

台湾扁柏 …… 4.1.4.3
台湾翠柏 …… 4.1.3.1
台湾果松 …… 4.1.23.2
台湾胶木 …… 4.2.284.1
台湾冷杉 …… 4.1.15.10
台湾林檎 …… 4.2.237.3
台湾泡桐 …… 4.2.211.5
台湾枇杷 …… 4.2.236.1
台湾肉豆蔻 …… 4.2.193.2
台湾杉 …… 4.1.12,4.1.12.1
台湾杉木 …… 4.1.6.1
台湾杉属 …… 4.1.12
台湾水青冈 …… 4.2.112.2
台湾松 …… 4.1.24.13
台湾相思 …… 4.2.86.1
台湾油杉 …… 4.1.18.3
台湾云杉 …… 4.1.22.12
糖胶树 …… 4.2.17.2
桃花心木 …… 4.2.178,4.2.178.2
桃花心木属 …… 4.2.178
桃金娘科 …… 4.2.194～4.2.199
桃榄 …… 4.2.285,4.2.285.1
桃榄属 …… 4.2.285
桃叶石楠 …… 4.2.238.4
藤春 …… 4.2.15,4.2.15.1
藤春属 …… 4.2.15
藤黄科 …… 4.2.53,4.2.54
藤黄属 …… 4.2.53,4.2.54
天料木 …… 4.2.261,4.2.261.2
天料木属 …… 4.2.261
天山桦 …… 4.2.24.13
天师栗 …… 4.2.271.2
天桃木 …… 4.2.9.2
天竺桂 …… 4.2.142.10
甜槠 …… 4.2.111.7
调羹树 …… 4.2.227.6
条隆胶 …… 4.2.189
铁刀木 …… 4.2.105,4.2.105.1

铁冬青…… 4.2.19.8
铁坚油杉…… 4.1.18.1
铁力木 …… 4.2.43,4.2.43.1
铁力木属 …… 4.2.43
铁木 …… 4.2.28,4.2.28.1
铁木属 …… 4.2.28
铁杉 …… 4.1.27,4.1.27.1
铁杉属 …… 4.1.27
铁油杉 …… 4.1.21
铁仔属 …… 4.2.225
头状四照花…… 4.2.59.1
土沉香 …… 4.2.306.1
土蜜树 …… 4.2.221
土蜜树属 …… 4.2.221
土楠 …… 4.2.144,4.2.144.1
土楠属 …… 4.2.144
土坛树…… 4.2.58.1
团花 …… 4.2.250.1
团花属 …… 4.2.250
臀果木 …… 4.2.242,4.2.242.2
臀果木属 …… 4.2.242
托盘青冈…… 4.2.115.13
陀螺果 …… 4.2.295,4.2.295.1
陀螺果属 …… 4.2.295

W

万年青 …… 4.2.101
网脉山龙眼 …… 4.2.227.4
望谟崖摩 …… 4.2.171.2
望天树 …… 4.2.65,4.2.65.1
尾巨桉 …… 4.2.194.8
卫矛 …… 4.2.51
卫矛科 …… 4.2.51
卫矛属 …… 4.2.51
蚊母树 …… 4.2.117,4.2.117.2
蚊母树属 …… 4.2.117
乌材…… 4.2.67.1
乌冈栎…… 4.2.115.14
乌桕 …… 4.2.82,4.2.82.3
乌桕属…… 4.2.82.2
乌榄…… 4.2.37.1
乌榄木 …… 4.2.37
乌墨 …… 4.2.198.4
乌檀 …… 4.2.249.1
乌檀属 …… 4.2.249
乌心楠 …… 4.2.148.7
无患子 …… 4.2.281,4.2.281.1
无患子科 …… 4.2.270～4.2.281
无患子属 …… 4.2.281
吴茱萸 …… 4.2.254,4.2.254.3
吴茱萸属 …… 4.2.254.2
梧桐 …… 4.2.160,4.2.160.1
梧桐属 …… 4.2.160
五加科 …… 4.2.20～4.2.22
五角槭…… 4.2.270.12
五列木 …… 4.2.216,4.2.216.1
五列木科 …… 4.2.212～4.2.217
五列木属 …… 4.2.216
五裂槭…… 4.2.270.11
五味子科 …… 4.2.287
五桠果 …… 4.2.62
五桠果科 …… 4.2.62
五桠果属 …… 4.2.62

X

西藏红豆杉…… 4.1.34.2
西藏红杉…… 4.1.20.1
西藏虎皮楠…… 4.2.61.1
西藏冷杉 …… 4.1.15.13
西藏山茉莉 …… 4.2.294.3
西川朴…… 4.2.45.7
西桦…… 4.2.24.2
西南木荷 …… 4.2.304.4
西南卫矛…… 4.2.51.2
喜树 …… 4.2.200,4.2.200.1
喜树属 …… 4.2.200
细柄蕈树 …… 4.2.3.2
细叶谷木 …… 4.2.170.2
细叶楠 …… 4.2.148.3
细叶青冈…… 4.2.115.17
细枝木麻黄…… 4.2.50.1
细子龙 …… 4.2.272,4.2.272.1
细子龙属 …… 4.2.272
狭叶杜英…… 4.2.69.1
狭叶泡花树 …… 4.2.256.2
狭叶坡垒…… 4.2.64.1

狭叶山黄麻 …… 4.2.48.1
狭叶天料木 …… 4.2.261.3
蚬木 …… 4.2.157,4.2.157.2
蚬木属 …… 4.2.157.2
苋科 …… 4.2.5
线枝蒲桃 …… 4.2.198.2
腺柳 …… 4.2.267.2
腺叶桂樱 …… 4.2.241.1
相思木 …… 4.2.86
相思树属 …… 4.2.86
香椿 …… 4.2.180.1
香椿木 …… 4.2.180
香椿属 …… 4.2.179,4.2.180
香港樫木 …… 4.2.174.2
香港木兰 …… 4.2.152.2
香港四照花 …… 4.2.59.3
香果木 …… 4.2.247
香果树 …… 4.2.247.1
香果树属 …… 4.2.247
香果新木姜子 …… 4.2.146.7
香合欢 …… 4.2.88.7
香桦 …… 4.2.24.8
香槐 …… 4.2.103
香木莲 …… 4.2.154.1
香楠 …… 4.2.246.1
香杨 …… 4.2.265.11
香叶树 …… 4.2.145.1
响叶杨 …… 4.2.265.5
象耳豆 …… 4.2.94,4.2.94.1
象耳豆属 …… 4.2.94
橡胶木 …… 4.2.78
橡胶树 …… 4.2.78.1
橡胶树属 …… 4.2.78
小果冬青 …… 4.2.19.6
小果润楠 …… 4.2.147.7
小果山龙眼 …… 4.2.227.1
小花红花荷 …… 4.2.120.2
小花五桠果 …… 4.2.62.1
小青杨 …… 4.2.265.17
小叶白辛树 …… 4.2.296.1
小叶红豆 …… 4.2.102.4
小叶桦 …… 4.2.24.10
小叶栎 …… 4.2.114.3
小叶木犀榄 …… 4.2.203.2
小叶青冈 …… 4.2.115.11
小叶杨 …… 4.2.265.20
小钻杨 …… 4.2.265.4
肖榄 …… 4.2.124
肖榄属 …… 4.2.124
肖蒲桃 …… 4.2.198.1
斜脉异萼花 …… 4.2.16.1
心翼果科 …… 4.2.49
新疆冷杉 …… 4.1.15.12
新疆落叶松 …… 4.1.19.5
新疆五针松 …… 4.1.23.7
新疆杨 …… 4.2.265.7
新疆云杉 …… 4.1.22.14
新木姜子属 …… 4.2.146.7
兴安鱼鳞云杉 …… 4.1.22.6
杏 …… 4.2.239.1
杏木 …… 4.2.239
杏叶柯 …… 4.2.113.1
锈毛梭子果 …… 4.2.282.1
悬铃木 …… 4.2.222
悬铃木科 …… 4.2.222
悬铃木属 …… 4.2.222
雪岭云杉 …… 4.1.22.17
雪松 …… 4.1.17,4.1.17.1
雪松属 …… 4.1.17
血桐 …… 4.2.80
血桐属 …… 4.2.80
荨木 …… 4.2.3
荨树 …… 4.2.3.1
荨树科 …… 4.2.3,4.2.4
荨树属 …… 4.2.3

Y

鸭脚木 …… 4.2.21
胭脂 …… 4.2.183.3
盐麸木 …… 4.2.12,4.2.12.1
盐麸木属 …… 4.2.12
秧青 …… 4.2.92.1
羊蹄甲 …… 4.2.90
羊蹄甲属 …… 4.2.90
阳桃 …… 4.2.210.1
阳桃木 …… 4.2.210

阳桃属 …… 4.2.210
杨柳科 …… 4.2.257～4.2.269
杨梅 …… 4.2.191.2
杨梅科 …… 4.2.191
杨梅木 …… 4.2.191
杨梅属 …… 4.2.191
杨梅叶蚊母树 …… 4.2.117.1
杨木 …… 4.2.265
杨属 …… 4.2.265
杨桐 …… 4.2.212,4.2.212.2
杨桐属 …… 4.2.212
野桉 …… 4.2.194.7
野茉莉 …… 4.2.299,4.2.299.1
野牡丹科 …… 4.2.170
野漆 …… 4.2.14.1
野桐 …… 4.2.81
野桐属 …… 4.2.81
野鸦椿 …… 4.2.291,4.2.291.1
野鸦椿属 …… 4.2.291
叶下珠科 …… 4.2.218～4.2.221
一担柴 …… 4.2.158.1
一担柴属 …… 4.2.158
宜昌润楠 …… 4.2.147.4
椅杨 …… 4.2.265.24
异萼花属 …… 4.2.16
异色山黄麻 …… 4.2.48.4
异株木犀榄 …… 4.2.207.2
阴香 …… 4.2.142.8
银白杨 …… 4.2.265.6
银柴 …… 4.2.218
银柴属 …… 4.2.218
银桦 …… 4.2.226,4.2.226.1
银桦属 …… 4.2.226
银木荷 …… 4.2.304.1
银杉 …… 4.1.16,4.1.16.1
银杉属 …… 4.1.16
银杏 …… 4.1.14.1
银杏科 …… 4.1.14
银杏木 …… 4.1.14
银杏属 …… 4.1.14
银叶桂 …… 4.2.142.11
银叶树 …… 4.2.162,4.2.162.2
银叶树属 …… 4.2.162
银叶锥 …… 4.2.111.1
印度枣 …… 4.2.232.1
印度锥 …… 4.2.111.14
莺哥木 …… 4.2.137,4.2.137.1
樱桃木 …… 4.2.241
鹦哥花 …… 4.2.95.1
楹木 …… 4.2.97
楹树 …… 4.2.88.1
硬壳桂 …… 4.2.143.2
硬毛山香圆 …… 4.2.292.1
硬木松 …… 4.1.24
油茶 …… 4.2.301.1
油茶木 …… 4.2.301
油丹 …… 4.2.140
油麦吊云杉 …… 4.1.22.3
油楠 …… 4.2.106,4.2.106.1
油楠属 …… 4.2.106
油杉 …… 4.1.18,4.1.18.5
油杉属 …… 4.1.18
油松 …… 4.1.24.11
油桐 …… 4.2.84,4.2.84.1
油桐属 …… 4.2.84
油樟 …… 4.2.142.3
柚木 …… 4.2.136,4.2.136.1
柚木属 …… 4.2.136
鱼骨木 …… 4.2.252,4.2.252.1
鱼骨木属 …… 4.2.252
榆科 …… 4.2.309～4.2.311
榆木 …… 4.2.310
榆属 …… 4.2.310
榆树 …… 4.2.310.6
羽叶白头树 …… 4.2.39.1
羽叶楸 …… 4.2.34,4.2.34.1
羽叶楸属 …… 4.2.34
玉兰 …… 4.2.152.6
玉兰属 …… 4.2.152.6
元宝槭 …… 4.2.270.14
元江锥 …… 4.2.111.18
圆柏 …… 4.1.9.1
圆叶杨 …… 4.2.265.19
缘毛红豆 …… 4.2.102.3
远志科 …… 4.2.223
岳桦 …… 4.2.24.7

越南安息香 …… 4.2.299.3
越南冬青 …… 4.2.19.2
越南割舌树 …… 4.2.181.1
越南山矾 …… 4.2.300.2
云贵鹅耳枥 …… 4.2.26.2
云南榧 …… 4.1.35.3
云南枫杨 …… 4.2.132.2
云南黄杞 …… 4.2.129.2
云南内毛楠 …… 4.2.192.1
云南肉豆蔻 …… 4.2.193.3
云南石梓 …… 4.2.135.1
云南松 …… 4.1.24.15
云南穗花杉 …… 4.1.32.2
云南铁杉 …… 4.1.27.2
云南臀果木 …… 4.2.242.1
云南蕈树 …… 4.2.3.4
云南银柴 …… 4.2.218.2
云南油杉 …… 4.1.18.4
云南樟 …… 4.2.142.2
云南紫薇 …… 4.2.151.3
云山青冈 …… 4.2.115.16
云杉 …… 4.1.22,4.1.22.1
云杉属 …… 4.1.22
云实属 …… 4.2.91
芸香科 …… 4.2.254,4.2.255

Z

枣木 …… 4.2.232
枣属 …… 4.2.232
枣树 …… 4.2.232.2
皂荚 …… 4.2.98.1
皂荚木 …… 4.2.98
皂荚属 …… 4.2.98
柞木 …… 4.2.269.1
柞木属 …… 4.2.269
疹腮树 …… 4.2.227.7
窄叶半枫荷 …… 4.2.165.2
樟 …… 4.2.142.4
樟科 …… 4.2.139～4.2.149
樟木 …… 4.2.142
樟属 …… 4.2.142
樟叶泡花树 …… 4.2.256.5
樟叶槭 …… 4.2.270.2
樟子松 …… 4.1.24.10
爪哇脚骨脆 …… 4.2.259.3
柘木 …… 4.2.186
柘树 …… 4.2.186.3
浙江楠 …… 4.2.148.2
鹧鸪花 …… 4.2.175.1
鹧鸪花属 …… 4.2.175
榛 …… 4.2.27.2
榛木 …… 4.2.27
榛属 …… 4.2.27
枝花李榄 …… 4.2.203.1
栀子皮 …… 4.2.263,4.2.263.1
栀子皮属 …… 4.2.263
枳椇 …… 4.2.230.1
枳椇属 …… 4.2.230
中甸冷杉 …… 4.1.15.6
中东杨 …… 4.2.265.1
中华杜英 …… 4.2.69.2
中华木荷 …… 4.2.304.2
中平树 …… 4.2.80.1
皱萼蒲桃 …… 4.2.198.8
皱皮北油丹 …… 4.2.140.2
猪血木 …… 4.2.215,4.2.215.1
猪血木属 …… 4.2.215
竹柏 …… 4.1.30,4.1.30.1
竹柏属 …… 4.1.30
竹节树 …… 4.2.233,4.2.233.1
竹节树属 …… 4.2.233
竹叶青冈 …… 4.2.115.12
锥 …… 4.2.111.3
锥栗 …… 4.2.110.1
锥木 …… 4.2.111
锥属 …… 4.2.111
子京 …… 4.2.283
子楝木 …… 4.2.195
子楝树属 …… 4.2.195
梓木 …… 4.2.29
梓属 …… 4.2.29
梓树 …… 4.2.29.3
紫草科 …… 4.2.35,4.2.36
紫椿 …… 4.2.179.2
紫弹树 …… 4.2.45.1
紫椴 …… 4.2.169.1

紫果云杉 …… 4.1.22.15
紫金牛 …… 4.2.224
紫金牛属 …… 4.2.224
紫茎 …… 4.2.305.1
紫茎属 …… 4.2.305
紫荆木 …… 4.2.283.2
紫荆木属 …… 4.2.283
紫楠 …… 4.2.148.6
紫葳科 …… 4.2.29～4.2.34
紫薇 …… 4.2.151,4.2.151.2
紫薇属 …… 4.2.151
紫油木 …… 4.2.11
紫玉兰 …… 4.2.152.7
紫珠 …… 4.2.134
紫珠属 …… 4.2.134
钻天柳 …… 4.2.266,4.2.266.1
钻天杨 …… 4.2.265.15
醉香含笑 …… 4.2.155.7

树种拉丁名索引

A

Abies delavayi …… 4.1.15.1
Abies ernestii …… 4.1.15.2
Abies fabri …… 4.1.15.3
Abies fargesii …… 4.1.15.4
Abies fargesii var. *faxoniana* …… 4.1.15.5
Abies ferreana …… 4.1.15.6
Abies forrestii …… 4.1.15.7
Abies georgei …… 4.1.15.8
Abies holophylla …… 4.1.15.9
Abies kawakamii …… 4.1.15.10
Abies nephrolepis …… 4.1.15.11
Abies sibirica …… 4.1.15.12
Abies spectabilis …… 4.1.15.13
Abies squamata …… 4.1.15.14
Acacia confusa …… 4.2.86.1
Acacia mearnsii …… 4.2.86.2
Acer chingii …… 4.2.270.1
Acer coriaceifolium …… 4.2.270.2
Acer davidii …… 4.2.270.3
Acer fabri …… 4.2.270.4
Acer flabellatum …… 4.2.270.5
Acer laurinum …… 4.2.270.6
Acer laxiflorum …… 4.2.270.7
Acer mandshuricum …… 4.2.270.8
Acer negundo …… 4.2.270.9
Acer oblongum …… 4.2.270.10
Acer oliverianum …… 4.2.270.11
Acer pictum subsp. *mono* …… 4.2.270.12
Acer triflorum …… 4.2.270.13
Acer truncatum …… 4.2.270.14
Acer tutcheri …… 4.2.270.15
Acer wilsonii …… 4.2.270.16
Actinidiaceae …… 4.2.1
Actinodaphne pilosa …… 4.2.139.1
Adenanthera pavonina …… 4.2.87.1
Adina pilulifera …… 4.2.245.1
Adinandra hainanensis …… 4.2.212.1
Adinandra millettii …… 4.2.212.2
Aesculus chinensis …… 4.2.271.1
Aesculus chinensis var. *wilsonii* …… 4.2.271.2
Aglaia elaeagnoidea …… 4.2.171.1
Aglaia lawii …… 4.2.171.2
Aglaia spectabilis …… 4.2.171.3
Aidia canthioides …… 4.2.246.1
Aidia pycnantha …… 4.2.246.2
Ailanthus altissima …… 4.2.289.1
Akaniaceae …… 4.2.2
Alangium chinense …… 4.2.57.1
Alangium kurzii …… 4.2.57.2
Alangium salviifolium …… 4.2.58.1
Albizia chinensis …… 4.2.88.1
Albizia julibrissin …… 4.2.88.2
Albizia kalkora …… 4.2.88.3
Albizia lebbeck …… 4.2.88.4
Albizia lucidior …… 4.2.88.5
Albizia mollis …… 4.2.88.6
Albizia odoratissima …… 4.2.88.7
Albizia procera …… 4.2.88.8
Aleurites moluccanus …… 4.2.73.1
Alniphyllum fortunei …… 4.2.293.1

Alnus cremastogyne …… 4.2.23.1
Alnus hirsuta …… 4.2.23.2
Alnus japonica …… 4.2.23.3
Alnus nepalensis …… 4.2.23.4
Alnus trabeculosa …… 4.2.23.5
Alphitonia incana …… 4.2.229.1
Alphonsea monogyna …… 4.2.15.1
Alseodaphnopsis hainanensis …… 4.2.140.1
Alseodaphnopsis rugosa …… 4.2.140.2
Alstonia rostrata …… 4.2.17.1
Alstonia scholaris …… 4.2.17.2
Altingia chinensis …… 4.2.3.1
Altingia gracilipes …… 4.2.3.2
Altingia obovata …… 4.2.3.3
Altingia yunnanensis …… 4.2.3.4
Altingiaceae …… 4.2.3,4.2.4
Amaranthaceae …… 4.2.5
Amentotaxus argotaenia …… 4.1.32.1
Amentotaxus yunnanensis …… 4.1.32.2
Amesiodendron chinense …… 4.2.272.1
Anacardiaceae …… 4.2.6～4.2.14
Anneslea fragrans …… 4.2.213.1
Annonaceae …… 4.2.15,4.2.16
Antiaris toxicaria …… 4.2.182.1
Aphanamixis polystachya …… 4.2.172.1
Aphananthe aspera …… 4.2.44.1
Aphananthe cuspidata …… 4.2.44.2
Apocynaceae …… 4.2.17,4.2.18
Apodytes dimidiata …… 4.2.122.1
Aporosa villosa …… 4.2.218.1
Aporosa yunnanensis …… 4.2.218.2
Aquifoliaceae …… 4.2.19
Aquilaria sinensis …… 4.2.306.1
Araliaceae …… 4.2.20～4.2.22
Araucaria cunninghamii …… 4.1.1.1
Araucariaceae …… 4.1.1
Archidendron clypearia …… 4.2.89.1
Archidendron lucidum …… 4.2.89.2
Ardisia densilepidotula …… 4.2.224.1
Artocarpus heterophyllus …… 4.2.183.1
Artocarpus styracifolius …… 4.2.183.2
Artocarpus tonkinensis …… 4.2.183.3
Arytera littoralis …… 4.2.273.1
Averrhoa carambola …… 4.2.210.1

B

Baccaurea ramiflora …… 4.2.219.1
Bauhinia× *blakeana* …… 4.2.90.1
Beilschmiedia intermedia …… 4.2.141.1
Beilschmiedia robusta …… 4.2.141.2
Bennettiodendron leprosipes …… 4.2.257.1
Betula albosinensis …… 4.2.24.1
Betula alnoides …… 4.2.24.2
Betula austrosinensis …… 4.2.24.3
Betula chinensis …… 4.2.24.4
Betula costata …… 4.2.24.5
Betula davurica …… 4.2.24.6
Betula ermanii …… 4.2.24.7
Betula insignis …… 4.2.24.8
Betula luminifera …… 4.2.24.9
Betula microphylla …… 4.2.24.10
Betula pendula …… 4.2.24.11
Betula platyphylla …… 4.2.24.12
Betula tianschanica …… 4.2.24.13
Betula utilis …… 4.2.24.14
Betulaceae …… 4.2.23～4.2.28
Biancaea sappan …… 4.2.91.1
Bignoniaceae …… 4.2.29～4.2.34
Bischofia javanica …… 4.2.220.1
Bischofia polycarpa …… 4.2.220.2
Bombax ceiba …… 4.2.156.1
Boraginaceae …… 4.2.35,4.2.36
Bretschneidera sinensis …… 4.2.2.1
Bridelia balansae …… 4.2.221.1
Bridelia retusa …… 4.2.221.2
Broussonetia papyrifera …… 4.2.184.1
Burretiodendron esquirolii …… 4.2.157.1
Burseraceae …… 4.2.37～4.2.40
Buxaceae …… 4.2.41
Buxus sinica …… 4.2.41.1

C

Callicarpa arborea …… 4.2.134.1
Calocedrus formosana …… 4.1.3.1
Calocedrus macrolepis …… 4.1.3.2
Calophyllaceae …… 4.2.42,4.2.43

Calophyllum inophyllum …… 4.2.42.1
Camellia oleifera …… 4.2.301.1
Camphora bodinieri …… 4.2.142.1
Camphora glandulifera …… 4.2.142.2
Camphora longepaniculata …… 4.2.142.3
Camphora officinarum …… 4.2.142.4
Camphora parthenoxylon …… 4.2.142.5
Camptotheca acuminata …… 4.2.200.1
Canarium pimela …… 4.2.37.1
Canarium subulatum …… 4.2.38.1
Cannabaceae …… 4.2.44～4.2.48
Carallia brachiata …… 4.2.233.1
Cardiopteridaceae …… 4.2.49
Carpinus cordata …… 4.2.25.1
Carpinus fangiana …… 4.2.25.2
Carpinus londoniana …… 4.2.26.1
Carpinus pubescens …… 4.2.26.2
Carpinus turczaninovii …… 4.2.26.3
Carrierea calycina …… 4.2.258.1
Carya cathayensis …… 4.2.126.1
Carya sinensis …… 4.2.127.1
Casearia glomerata …… 4.2.259.1
Casearia membranacea …… 4.2.259.2
Casearia velutina …… 4.2.259.3
Castanea henryi …… 4.2.110.1
Castanea mollissima …… 4.2.110.2
Castanea seguinii …… 4.2.110.3
Castanopsis argyrophylla …… 4.2.111.1
Castanopsis carlesii …… 4.2.111.2
Castanopsis chinensis …… 4.2.111.3
Castanopsis concinna …… 4.2.111.4
Castanopsis delavayi …… 4.2.111.5
Castanopsis echinocarpa …… 4.2.111.6
Castanopsis eyrei …… 4.2.111.7
Castanopsis faberi …… 4.2.111.8
Castanopsis fargesii …… 4.2.111.9
Castanopsis fissa …… 4.2.111.10
Castanopsis fordii …… 4.2.111.11
Castanopsis hainanensis …… 4.2.111.12
Castanopsis hystrix …… 4.2.111.13
Castanopsis indica …… 4.2.111.14
Castanopsis kawakamii …… 4.2.111.15
Castanopsis lamontii …… 4.2.111.16
Castanopsis mekongensis …… 4.2.111.17
Castanopsis orthacantha …… 4.2.111.18
Castanopsis platyacantha …… 4.2.111.19
Castanopsis sclerophylla …… 4.2.111.20
Castanopsis tibetana …… 4.2.111.21
Castanopsis tribuloides …… 4.2.111.22
Castanopsis uraiana …… 4.2.111.23
Casuarina cunninghamiana …… 4.2.50.1
Casuarina equisetifolia …… 4.2.50.2
Casuarinaceae …… 4.2.50
Catalpa bungei …… 4.2.29.1
Catalpa fargesii …… 4.2.29.2
Catalpa ovata …… 4.2.29.3
Cathaya argyrophylla …… 4.1.16.1
Cedrus deodara …… 4.1.17.1
Celastraceae …… 4.2.51
Celtis biondii …… 4.2.45.1
Celtis bungeana …… 4.2.45.2
Celtis julianae …… 4.2.45.3
Celtis koraiensis …… 4.2.45.4
Celtis sinensis …… 4.2.45.5
Celtis tetrandra …… 4.2.45.6
Celtis vandervoetiana …… 4.2.45.7
Cephalomappa sinensis …… 4.2.74.1
Cephalotaxaceae …… 4.1.2
Cephalotaxus fortunei …… 4.1.2.1
Cephalotaxus sinensis …… 4.1.2.2
Cercidiphyllaceae …… 4.2.52
Cercidiphyllum japonicum …… 4.2.52.1
Chamaecyparis formosensis …… 4.1.4.1
Chamaecyparis hodginsii …… 4.1.4.2
Chamaecyparis obtusa var. *formosana* ……
…… 4.1.4.3
Chionanthus ramiflorus …… 4.2.203.1
Choerospondias axillaris …… 4.2.6.1
Chukrasia tabularis …… 4.2.173.1
Chunia bucklandioides …… 4.2.116.1
Cinnamomum austrosinense …… 4.2.142.6
Cinnamomum bejolghota …… 4.2.142.7
Cinnamomum burmanni …… 4.2.142.8
Cinnamomum cassia …… 4.2.142.9
Cinnamomum japonicum …… 4.2.142.10
Cinnamomum mairei …… 4.2.142.11

Cinnamomum tsangii …… 4.2.142.12
Cinnamomum wilsonii …… 4.2.142.13
Cleidiocarpon cavaleriei …… 4.2.75.1
Cleidion spiciflorum …… 4.2.76.1
Cleyera incornuta …… 4.2.214.1
Cleyera pachyphylla …… 4.2.214.2
Clusiaceae …… 4.2.53，4.2.54
Colona floribunda …… 4.2.158.1
Combretaceae …… 4.2.55
Connaraceae …… 4.2.56
Cordia dichotoma …… 4.2.35.1
Cornaceae …… 4.2.57～4.2.60
Cornus capitata …… 4.2.59.1
Cornus controversa …… 4.2.60.1
Cornus elliptica …… 4.2.59.2
Cornus hongkongensis …… 4.2.59.3
Cornus hongkongensis subsp. *ferruginea* ……
…… 4.2.59.4
Cornus hongkongensis subsp. *melanotricha* …
…… 4.2.59.5
Corylus chinensis …… 4.2.27.1
Corylus heterophylla …… 4.2.27.2
Corymbia citriodora …… 4.2.194.1
Cotinus coggygria …… 4.2.7.1
Cratoxylum cochinchinense …… 4.2.121.1
Cryptocarya chinensis …… 4.2.143.1
Cryptocarya chingii …… 4.2.143.2
Cryptocarya concinna …… 4.2.143.3
Cryptocarya densiflora …… 4.2.143.4
Cryptocarya impressinervia …… 4.2.143.5
Cryptomeria japonica var. *sinensis* … 4.1.5.1
Cunninghamia konishii …… 4.1.6.1
Cunninghamia lanceolata …… 4.1.6.2
Cupressaceae …… 4.1.3～4.1.13
Cupressus duclouxiana …… 4.1.7.1
Cupressus funebris …… 4.1.7.2
Cyclocarya paliurus …… 4.2.128.1

D

Dacrycarpus imbricatus …… 4.1.28.1
Dacrydium pectinatum …… 4.1.29.1
Dalbergia assamica …… 4.2.92.1
Dalbergia cultrata …… 4.2.92.2
Dalbergia hainanensis …… 4.2.92.3
Dalbergia hupeana …… 4.2.92.4
Dalbergia odorifera …… 4.2.92.5
Daphniphyllaceae …… 4.2.61
Daphniphyllum himalense …… 4.2.61.1
Daphniphyllum oldhamii …… 4.2.61.2
Daphniphyllum paxianum …… 4.2.61.3
Davidia involucrata …… 4.2.201.1
Decaspermum hainanense …… 4.2.195.1
Decaspermum montanum …… 4.2.195.2
Delonix regia …… 4.2.93.1
Dendropanax dentiger …… 4.2.20.1
Dendropanax hainanensis …… 4.2.20.2
Dillenia pentagyna …… 4.2.62.1
Dilleniaceae …… 4.2.62
Dimocarpus longan …… 4.2.274.1
Diospyros eriantha …… 4.2.67.1
Diospyros hainanensis …… 4.2.67.2
Diospyros kaki …… 4.2.67.3
Diospyros longibracteata …… 4.2.67.4
Diospyros lotus …… 4.2.67.5
Diospyros maclurei …… 4.2.67.6
Diospyros morrisiana …… 4.2.67.7
Diospyros siderophylla …… 4.2.67.8
Diospyros susarticulata …… 4.2.67.9
Dipterocarpaceae …… 4.2.63～4.2.66
Dipterocarpus retusus …… 4.2.63.1
Dipterocarpus turbinatus …… 4.2.63.2
Dipteronia sinensis …… 4.2.275.1
Disepalum plagioneurum …… 4.2.16.1
Distylium myricoides …… 4.2.117.1
Distylium racemosum …… 4.2.117.2
Drypetes hainanensis …… 4.2.228.1
Duabanga grandiflora …… 4.2.150.1
Dysoxylum gotadhora …… 4.2.174.1
Dysoxylum hongkongense …… 4.2.174.2
Dysoxylum mollissimum …… 4.2.174.3

E

Ebenaceae …… 4.2.67
Eberhardtia aurata …… 4.2.282.1
Eberhardtia tonkinensis …… 4.2.282.2
Ehretia acuminata …… 4.2.36.1

Ehretia dicksonii …… 4.2.36.2
Elaeagnaceae …… 4.2.68
Elaeagnus angustifolia …… 4.2.68.1
Elaeocarpaceae …… 4.2.69,4.2.70
Elaeocarpus angustifolius …… 4.2.69.1
Elaeocarpus chinensis …… 4.2.69.2
Elaeocarpus hainanensis …… 4.2.69.3
Elaeocarpus japonicus …… 4.2.69.4
Elaeocarpus limitaneus …… 4.2.69.5
Elaeocarpus nitentifolius …… 4.2.69.6
Elaeocarpus sylvestris …… 4.2.69.7
Ellipanthus glabrifolius …… 4.2.56.1
Emmenopterys henryi …… 4.2.247.1
Endiandra hainanensis …… 4.2.144.1
Endocomia macrocoma subsp. *prainii* ……
…… 4.2.192.1
Endospermum chinense …… 4.2.77.1
Engelhardia roxburghiana …… 4.2.129.1
Engelhardia spicata …… 4.2.129.2
Enterolobium cyclocarpum …… 4.2.94.1
Ericaceae …… 4.2.71
Eriobotrya deflexa …… 4.2.236.1
Eriobotrya japonica …… 4.2.236.2
Eriolaena spectabilis …… 4.2.159.1
Erythrina arborescens …… 4.2.95.1
Erythrina variegata …… 4.2.95.2
Erythrophleum fordii …… 4.2.96.1
Eucalyptus camaldulensis …… 4.2.194.2
Eucalyptus dealbata …… 4.2.194.3
Eucalyptus exserta …… 4.2.194.4
Eucalyptus globulus …… 4.2.194.5
Eucalyptus robusta …… 4.2.194.6
Eucalyptus rudis …… 4.2.194.7
Eucalyptus urophylla× *grandis* … 4.2.194.8
Eucommia ulmoides …… 4.2.72.1
Eucommiaceae …… 4.2.72
Euonymus grandiflorus …… 4.2.51.1
Euonymus hamiltonianus …… 4.2.51.2
Euonymus maackii …… 4.2.51.3
Euphorbiaceae …… 4.2.73～4.2.84
Euptelea pleiosperma …… 4.2.85.1
Eupteleaceae …… 4.2.85
Euryodendron excelsum …… 4.2.215.1
Euscaphis japonica …… 4.2.291.1
Exbucklandia populnea …… 4.2.116.2
Exbucklandia tonkinensis …… 4.2.116.3
Excentrodendron tonkinense …… 4.2.157.2

F

Fabaceae …… 4.2.86～4.2.109
Fagaceae …… 4.2.110～4.2.115
Fagus engleriana …… 4.2.112.1
Fagus hayatae …… 4.2.112.2
Fagus longipetiolata …… 4.2.112.3
Fagus lucida …… 4.2.112.4
Falcataria falcata …… 4.2.97.1
Ficus altissima …… 4.2.185.1
Ficus microcarpa …… 4.2.185.2
Ficus nervosa …… 4.2.185.3
Ficus oligodon …… 4.2.185.4
Ficus religiosa …… 4.2.185.5
Ficus vasculosa …… 4.2.185.6
Ficus virens …… 4.2.185.7
Firmiana simplex …… 4.2.160.1
Flacourtia ramontchi …… 4.2.260.1
Fraxinus chinensis …… 4.2.204.1
Fraxinus mandshurica …… 4.2.205.1

G

Garcinia multiflora …… 4.2.53.1
Garcinia oblongifolia …… 4.2.53.2
Garcinia paucinervis …… 4.2.54.1
Garcinia xanthochymus …… 4.2.53.3
Garuga pinnata …… 4.2.39.1
Ginkgo biloba …… 4.1.14.1
Ginkgoaceae …… 4.1.14
Gironniera subaequalis …… 4.2.46.1
Gleditsia sinensis …… 4.2.98.1
Glyptostrobus pensilis …… 4.1.8.1
Gmelina arborea …… 4.2.135.1
Gmelina hainanensis …… 4.2.135.2
Gonocaryum lobbianum …… 4.2.49.1
Grevillea robusta …… 4.2.226.1
Gymnocladus chinensis …… 4.2.99.1

H

Hainania trichosperma …… 4.2.161.1

Haloxylon ammodendron …… 4.2.5.1
Hamamelidaceae …… 4.2.116～4.2.120
Helicia cochinchinensis …… 4.2.227.1
Helicia nilagirica …… 4.2.227.2
Helicia obovatifolia …… 4.2.227.3
Helicia reticulata …… 4.2.227.4
Heliciopsis henryi …… 4.2.227.5
Heliciopsis lobata …… 4.2.227.6
Heliciopsis terminalis …… 4.2.227.7
Hemiptelea davidii …… 4.2.309.1
Heptapleurum heptaphyllum …… 4.2.21.1
Heritiera angustata …… 4.2.162.1
Heritiera littoralis …… 4.2.162.2
Heritiera parvifolia …… 4.2.162.3
Hevea brasiliensis …… 4.2.78.1
Heynea trijuga …… 4.2.175.1
Homalium ceylanicum …… 4.2.261.1
Homalium cochinchinense …… 4.2.261.2
Homalium stenophyllum …… 4.2.261.3
Hopea chinensis …… 4.2.64.1
Hopea hainanensis …… 4.2.64.2
Horsfieldia amygdalina …… 4.2.192.2
Horsfieldia hainanensis …… 4.2.192.3
Houpoea officinalis …… 4.2.152.1
Hovenia acerba …… 4.2.230.1
Hovenia dulcis …… 4.2.230.2
Hovenia trichocarpa …… 4.2.230.3
Huodendron biaristatum …… 4.2.294.1
Huodendron biaristatum var. *parviflorum* …… 4.2.294.2
Huodendron tibeticum …… 4.2.294.3
Hypericaceae …… 4.2.121

I

Icacinaceae …… 4.2.122～4.2.124
Idesia polycarpa …… 4.2.262.1
Ilex chinensis …… 4.2.19.1
Ilex cochinchinensis …… 4.2.19.2
Ilex ficoidea …… 4.2.19.3
Ilex godajam …… 4.2.19.4
Ilex latifolia …… 4.2.19.5
Ilex micrococca …… 4.2.19.6
Ilex pubescens …… 4.2.19.7
Ilex rotunda …… 4.2.19.8
Ilex sterrophylla …… 4.2.19.9
Illicium henryi …… 4.2.287.1
Illicium lanceolatum …… 4.2.287.2
Illicium ternstroemioides …… 4.2.287.3
Illicium verum …… 4.2.287.4
Itoa orientalis …… 4.2.263.1
Ixonanthaceae …… 4.2.125
Ixonanthes reticulata …… 4.2.125.1

J

Juglandaceae …… 4.2.126～4.2.133
Juglans mandshurica …… 4.2.130.1
Juglans regia …… 4.2.130.2
Juniperus chinensis …… 4.1.9.1
Juniperus formosana …… 4.1.9.2

K

Kalopanax septemlobus …… 4.2.22.1
Kandelia obovata …… 4.2.234.1
Keteleeria davidiana …… 4.1.18.1
Keteleeria davidiana var. *calcarean* …… 4.1.18.2
Keteleeria davidiana var. *formosana* …… 4.1.18.3
Keteleeria evelyniana …… 4.1.18.4
Keteleeria fortunei …… 4.1.18.5
Keteleeria fortunei var. *cyclolepis* … 4.1.18.6
Khaya senegalensis …… 4.2.176.1
Kingsboroughia alba …… 4.2.256.1
Knema tenuinervia …… 4.2.193.1
Koelreuteria bipinnata …… 4.2.276.1
Koelreuteria paniculata …… 4.2.276.2
Koilodepas hainanense …… 4.2.79.1

L

Lagerstroemia balansae …… 4.2.151.1
Lagerstroemia indica …… 4.2.151.2
Lagerstroemia intermedia …… 4.2.151.3
Lagerstroemia subcostata …… 4.2.151.4
Lagerstroemia tomentosa …… 4.2.151.5
Lamiaceae …… 4.2.134～4.2.138
Lannea coromandelica …… 4.2.8.1

Larix gmelinii …… 4.1.19.1
Larix gmelinii var. *principis-rupprechtii* …… 4.1.19.2
Larix griffithii …… 4.1.20.1
Larix kaempferi …… 4.1.19.3
Larix mastersiana …… 4.1.20.2
Larix olgensis …… 4.1.19.4
Larix potaninii …… 4.1.20.3
Larix potaninii var. *chinensis* …… 4.1.20.4
Larix potaninii var. *macrocarpa* …… 4.1.20.5
Larix sibirica …… 4.1.19.5
Larix speciosa …… 4.1.20.6
Lauraceae …… 4.2.139～4.2.149
Ligustrum lucidum …… 4.2.206.1
Lindera communis …… 4.2.145.1
Lindera kwangtungensis …… 4.2.145.2
Lindera megaphylla …… 4.2.145.3
Lindera metcalfiana …… 4.2.145.4
Lindera prattii …… 4.2.145.5
Lindera tonkinensis …… 4.2.145.6
Liquidambar acalycina …… 4.2.4.1
Liquidambar formosana …… 4.2.4.2
Lirianthe championii …… 4.2.152.2
Lirianthe delavayi …… 4.2.152.3
Liriodendron chinense …… 4.2.153.1
Litchi chinensis …… 4.2.277.1
Lithocarpus amygdalifolius …… 4.2.113.1
Lithocarpus calophyllus …… 4.2.113.2
Lithocarpus chrysocomus …… 4.2.113.3
Lithocarpus cleistocarpus …… 4.2.113.4
Lithocarpus dealbatus …… 4.2.113.5
Lithocarpus fenestratus …… 4.2.113.6
Lithocarpus fenzelianus …… 4.2.113.7
Lithocarpus fordianus …… 4.2.113.8
Lithocarpus glaber …… 4.2.113.9
Lithocarpus handelianus …… 4.2.113.10
Lithocarpus longipedicellatus …… 4.2.113.11
Lithocarpus polystachyus …… 4.2.113.12
Lithocarpus rosthornii …… 4.2.113.13
Litsea acutivena …… 4.2.146.1
Litsea baviensis …… 4.2.146.2
Litsea elongata …… 4.2.146.3
Litsea glutinosa …… 4.2.146.4
Litsea lancilimba …… 4.2.146.5
Litsea monopetala …… 4.2.146.6
Loropetalum chinense …… 4.2.118.1
Lythraceae …… 4.2.150，4.2.151

M

Maackia amurensis …… 4.2.100.1
Maackia hupehensis …… 4.2.100.2
Macaranga denticulata …… 4.2.80.1
Macaranga sampsonii …… 4.2.80.2
Machilus breviflora …… 4.2.147.1
Machilus chinensis …… 4.2.147.2
Machilus grijsii …… 4.2.147.3
Machilus ichangensis …… 4.2.147.4
Machilus kwangtungensis …… 4.2.147.5
Machilus leptophylla …… 4.2.147.6
Machilus microcarpa …… 4.2.147.7
Machilus monticola …… 4.2.147.8
Machilus nanmu …… 4.2.147.9
Machilus pauhoi …… 4.2.147.10
Machilus robusta …… 4.2.147.11
Machilus thunbergii …… 4.2.147.12
Machilus velutina …… 4.2.147.13
Maclura cochinchinensis …… 4.2.186.1
Maclura pubescens …… 4.2.186.2
Maclura tricuspidata …… 4.2.186.3
Madhuca hainanensis …… 4.2.283.1
Madhuca pasquieri …… 4.2.283.2
Magnoliaceae …… 4.2.152～4.2.155
Mallotus philippensis …… 4.2.81.1
Malus baccata …… 4.2.237.1
Malus baccata var. *mandshurica* …… 4.2.237.2
Malus doumeri …… 4.2.237.3
Malvaceae …… 4.2.156～4.2.169
Mangifera indica …… 4.2.9.1
Mangifera persiciforma …… 4.2.9.2
Manglietia aromatica …… 4.2.154.1
Manglietia conifera …… 4.2.154.2
Manglietia fordiana …… 4.2.154.3
Manglietia fordiana var. *hainanensis* …… 4.2.154.4
Manglietia kwangtungensis …… 4.2.154.5
Manglietia szechuanica …… 4.2.154.6

Markhamia stipulata …… 4.2.30.1
Markhamia stipulata var. *kerrii* …… 4.2.30.2
Mayodendron igneum …… 4.2.31.1
Melaleuca cajuputi subsp. *cumingiana* ……
…… 4.2.196.1
Melastomataceae …… 4.2.170
Melia azedarach …… 4.2.177.1
Melia dubia …… 4.2.177.2
Meliaceae …… 4.2.171～4.2.181
Melicope pteleifolia …… 4.2.254.1
Meliosma angustifolia …… 4.2.256.2
Meliosma cuneifolia …… 4.2.256.3
Meliosma rigida …… 4.2.256.4
Meliosma squamulata …… 4.2.256.5
Melliodendron xylocarpum …… 4.2.295.1
Memecylon ligustrifolium …… 4.2.170.1
Memecylon scutellatum …… 4.2.170.2
Mesua ferrea …… 4.2.43.1
Metadina trichotoma …… 4.2.245.2
Metasequoia glyptostroboides …… 4.1.10.1
Michelia× *alba* …… 4.2.155.1
Michelia baillonii …… 4.2.155.2
Michelia balansae …… 4.2.155.3
Michelia cavaleriei var. *platypetala* ……
…… 4.2.155.4
Michelia champaca …… 4.2.155.5
Michelia foveolata …… 4.2.155.6
Michelia macclurei …… 4.2.155.7
Michelia maudiae …… 4.2.155.8
Michelia mediocris …… 4.2.155.9
Michelia odora …… 4.2.155.10
Michelia wilsonii …… 4.2.155.11
Microcos paniculata …… 4.2.163.1
Mischocarpus pentapetalus …… 4.2.278.1
Mitragyna rotundifolia …… 4.2.248.1
Monoon laui …… 4.2.16.2
Moraceae …… 4.2.182～4.2.190
Morella esculenta …… 4.2.191.1
Morella rubra …… 4.2.191.2
Morus alba …… 4.2.187.1
Morus cathayana …… 4.2.187.2
Myricaceae …… 4.2.191
Myristica cagayanensis …… 4.2.193.2
Myristica yunnanensis …… 4.2.193.3
Myristicaceae …… 4.2.192,4.2.193
Myrsine seguinii …… 4.2.225.1
Myrtaceae …… 4.2.194～4.2.199
Mytilaria laosensis …… 4.2.119.1

N

Nageia nagi …… 4.1.30.1
Nauclea officinalis …… 4.2.249.1
Neolamarckia cadamba …… 4.2.250.1
Neolitsea ellipsoidea …… 4.2.146.7
Neolitsea oblongifolia …… 4.2.146.8
Neolitsea obtusifolia …… 4.2.146.9
Neoshirakia japonica …… 4.2.82.1
Nephelium lappaceum …… 4.2.279.1
Nephelium topengii …… 4.2.279.2
Nothapodytes obtusifolia …… 4.2.123.1
Nothotsuga longibracteata …… 4.1.21.1
Nyssa sinensis …… 4.2.202.1
Nyssaceae …… 4.2.200～4.2.202

O

Ochroma lagopus …… 4.2.164.1
Olea brachiata …… 4.2.207.1
Olea dioica …… 4.2.207.2
Olea europaea …… 4.2.207.3
Olea parvilimba …… 4.2.203.2
Oleaceae …… 4.2.203～4.2.209
Ormosia balansae …… 4.2.101.1
Ormosia henryi …… 4.2.102.1
Ormosia hosiei …… 4.2.102.2
Ormosia howii …… 4.2.102.3
Ormosia microphylla …… 4.2.102.4
Ormosia pinnata …… 4.2.101.2
Ormosia semicastrata …… 4.2.102.5
Ormosia xylocarpa …… 4.2.102.6
Oroxylum indicum …… 4.2.32.1
Osmanthus fragrans …… 4.2.208.1
Ostrya japonica …… 4.2.28.1
Oxalidaceae …… 4.2.210

P

Palaquium formosanum …… 4.2.284.1

Parakmeria lotungensis …… 4.2.152.4
Parakmeria nitida …… 4.2.152.5
Parashorea chinensis …… 4.2.65.1
Paulownia catalpifolia …… 4.2.211.1
Paulownia elongata …… 4.2.211.2
Paulownia fargesii …… 4.2.211.3
Paulownia fortunei …… 4.2.211.4
Paulownia kawakamii …… 4.2.211.5
Paulownia tomentosa …… 4.2.211.6
Paulowniaceae …… 4.2.211
Pentaphylacaceae …… 4.2.212～4.2.217
Pentaphylax euryoides …… 4.2.216.1
Phellodendron amurense …… 4.2.255.1
Phellodendron chinense …… 4.2.255.2
Phoebe bournei …… 4.2.148.1
Phoebe chekiangensis …… 4.2.148.2
Phoebe hui …… 4.2.148.3
Phoebe hungmoensis …… 4.2.148.4
Phoebe neurantha …… 4.2.148.5
Phoebe sheareri …… 4.2.148.6
Phoebe tavoyana …… 4.2.148.7
Phoebe zhennan …… 4.2.148.8
Photinia benthamiana …… 4.2.238.1
Photinia bodinieri var. *bodinieri* … 4.2.238.2
Photinia glabra …… 4.2.238.3
Photinia prunifolia …… 4.2.238.4
Photinia serratifolia var. *serratifolia* ……
…… 4.2.238.5
Phyllanthaceae …… 4.2.218～4.2.221
Picea asperata …… 4.1.22.1
Picea brachytyla …… 4.1.22.2
Picea brachytyla var. *complanata* … 4.1.22.3
Picea crassifolia …… 4.1.22.4
Picea jezoensis var. *komarovii* …… 4.1.22.5
Picea jezoensis var. *microsperma* …… 4.1.22.6
Picea koraiensis …… 4.1.22.7
Picea likiangensis …… 4.1.22.8
Picea likiangensis var. *linzhiensis* … 4.1.22.9
Picea likiangensis var. *rubescens* …… 4.1.22.10
Picea meyeri …… 4.1.22.11
Picea morrisonicola …… 4.1.22.12
Picea neoveitchii …… 4.1.22.13
Picea obovata …… 4.1.22.14
Picea purpurea …… 4.1.22.15
Picea retroflexa …… 4.1.22.16
Picea schrenkiana …… 4.1.22.17
Picea wilsonii …… 4.1.22.18
Picrasma quassioides …… 4.2.290.1
Pinaceae …… 4.1.15～4.1.27
Pinus armandi …… 4.1.23.1
Pinus armandi var. *mastersiana* …… 4.1.23.2
Pinus bungeana …… 4.1.23.3
Pinus caribaea …… 4.1.24.1
Pinus densata …… 4.1.24.2
Pinus densiflora …… 4.1.24.3
Pinus elliottii …… 4.1.24.4
Pinus fenzeliana …… 4.1.23.4
Pinus hwangshanensis …… 4.1.24.5
Pinus kesiya var. *langbianensis* …… 4.1.24.6
Pinus koraiensis …… 4.1.23.5
Pinus kwangtungensis …… 4.1.23.6
Pinus latteri …… 4.1.24.7
Pinus massoniana …… 4.1.24.8
Pinus rigida …… 4.1.24.9
Pinus sibirica …… 4.1.23.7
Pinus sylvestris var. *mongholica* …… 4.1.24.10
Pinus tabuliformis …… 4.1.24.11
Pinus taeda …… 4.1.24.12
Pinus taiwanensis …… 4.1.24.13
Pinus thunbergii …… 4.1.24.14
Pinus wallichiana …… 4.1.23.8
Pinus yunnanensis …… 4.1.24.15
Pistacia chinensis …… 4.2.10.1
Pistacia weinmanniifolia …… 4.2.11.1
Platanaceae …… 4.2.222
Platanus acerifolia …… 4.2.222.1
Platanus orientalis …… 4.2.222.2
Platea latifolia …… 4.2.124.1
Platea parvifolia …… 4.2.124.2
Platycarya strobilacea …… 4.2.131.1
Platycladus orientalis …… 4.1.11.1
Platyosprion platycarpum …… 4.2.103.1
Podocarpaceae …… 4.1.28～4.1.31
Podocarpus macrophyllus …… 4.1.31.1
Podocarpus neriifolius …… 4.1.31.2
Poliothyrsis sinensis …… 4.2.264.1

Polygalaceae …… 4.2.223
Polyspora axillaris …… 4.2.302.1
Polyspora hainanensis …… 4.2.302.2
Pometia pinnata …… 4.2.280.1
Populus× *berolinensis* …… 4.2.265.1
Populus× *canadensis* …… 4.2.265.2
Populus× *hopeiensis* …… 4.2.265.3
Populus× *xiaohei* var. *xiaozhuanica* ……
…… 4.2.265.4
Populus adenopoda …… 4.2.265.5
Populus alba …… 4.2.265.6
Populus alba var. *pyramidalis* …… 4.2.265.7
Populus cathayana …… 4.2.265.8
Populus davidiana …… 4.2.265.9
Populus euphratica …… 4.2.265.10
Populus koreana …… 4.2.265.11
Populus lasiocarpa …… 4.2.265.12
Populus laurifolia …… 4.2.265.13
Populus maximowiczii …… 4.2.265.14
Populus nigra var. *italica* …… 4.2.265.15
Populus nigra var. *thevestina* …… 4.2.265.16
Populus pseudosimonii …… 4.2.265.17
Populus purdomii …… 4.2.265.18
Populus rotundifolia …… 4.2.265.19
Populus simonii …… 4.2.265.20
Populus szechuanica …… 4.2.265.21
Populus tomentosa …… 4.2.265.22
Populus ussuriensis …… 4.2.265.23
Populus wilsonii …… 4.2.265.24
Populus yunnanensis …… 4.2.265.25
Pouteria annamensis …… 4.2.285.1
Pouteria grandifolia …… 4.2.285.2
Primulaceae …… 4.2.224,4.2.225
Proteaceae …… 4.2.226,4.2.227
Protium yunnanense …… 4.2.40.1
Prunus armeniaca …… 4.2.239.1
Prunus maackii …… 4.2.240.1
Prunus mandshurica …… 4.2.239.2
Prunus padus …… 4.2.240.2
Prunus phaeosticta …… 4.2.241.1
Prunus serrulata …… 4.2.241.2
Prunus zippeliana …… 4.2.241.3
Pseudolarix amabilis …… 4.1.25.1
Pseudostreblus indicus …… 4.2.188.1
Pseudotaxus chienii …… 4.1.33.1
Pseudotsuga sinensis …… 4.1.26.1
Psychotria asiatica …… 4.2.251.1
Psydrax dicocca …… 4.2.252.1
Pterocarya hupehensis …… 4.2.132.1
Pterocarya macroptera var. *delavayi* ……
…… 4.2.132.2
Pterocarya macroptera var. *insignis* ……
…… 4.2.132.3
Pterocarya stenoptera …… 4.2.132.4
Pteroceltis tatarinowii …… 4.2.47.1
Pterospermum heterophyllum …… 4.2.165.1
Pterospermum lanceifolium …… 4.2.165.2
Pterospermum truncatolobatum …… 4.2.165.3
Pterostyrax corymbosus …… 4.2.296.1
Pterostyrax hispidus …… 4.2.296.2
Pterostyrax psilophyllus …… 4.2.296.3
Pterygota alata …… 4.2.166.1
Putranjivaceae …… 4.2.228
Pygeum henryi …… 4.2.242.1
Pygeum topengii …… 4.2.242.2
Pyrenaria multisepala …… 4.2.303.1
Pyrus betulifolia …… 4.2.243.1
Pyrus calleryana …… 4.2.243.2
Pyrus pashia …… 4.2.243.3
Pyrus serrulata …… 4.2.243.4
Pyrus ussuriensis …… 4.2.243.5
Pyrus xerophila …… 4.2.243.6

Q

Quercus acutissima …… 4.2.114.1
Quercus aliena …… 4.2.114.2
Quercus aquifolioides …… 4.2.115.1
Quercus blakei …… 4.2.115.2
Quercus chenii …… 4.2.114.3
Quercus chungii …… 4.2.115.3
Quercus delavayi …… 4.2.115.4
Quercus dentata …… 4.2.114.4
Quercus engleriana …… 4.2.115.5
Quercus fabri …… 4.2.114.5
Quercus fleuryi …… 4.2.115.6
Quercus gilva …… 4.2.115.7

Quercus glauca …… 4.2.115.8
Quercus glaucoides …… 4.2.115.9
Quercus mongolica …… 4.2.114.6
Quercus multinervis …… 4.2.115.10
Quercus myrsinifolia …… 4.2.115.11
Quercus neglecta …… 4.2.115.12
Quercus patelliformis …… 4.2.115.13
Quercus phillyraeoides …… 4.2.115.14
Quercus semecarpifolia …… 4.2.115.15
Quercus serrata …… 4.2.114.7
Quercus sessilifolia …… 4.2.115.16
Quercus shennongii …… 4.2.115.17
Quercus var *iabilis* …… 4.2.114.8

R

Radermachera hainanensis …… 4.2.33.1
Radermachera sinica …… 4.2.33.2
Reevesia pubescens …… 4.2.167.1
Reevesia thyrsoidea …… 4.2.167.2
Rehderodendron kwangtungense …… 4.2.297.1
Rehderodendron kweichowense …… 4.2.297.2
Rehderodendron macrocarpum …… 4.2.297.3
Rhamnaceae …… 4.2.229～4.2.232
Rhamnus davurica …… 4.2.231.1
Rhaphiolepis indica …… 4.2.238.6
Rhizophora apiculata …… 4.2.235.1
Rhizophora mucronata …… 4.2.235.2
Rhizophora stylosa …… 4.2.235.3
Rhizophoraceae …… 4.2.233～4.2.235
Rhodamnia dumetorum …… 4.2.197.1
Rhododendron arboreum …… 4.2.71.1
Rhododendron grande …… 4.2.71.2
Rhododendron protistum var. *giganteum* ……
…… 4.2.71.3
Rhodoleia forrestii …… 4.2.120.1
Rhodoleia parvipetala …… 4.2.120.2
Rhoiptelea chiliantha …… 4.2.133.1
Rhus chinensis …… 4.2.12.1
Rhus potaninii …… 4.2.12.2
Rhus punjabensis var. *sinica* …… 4.2.12.3
Robinia pseudoacacia …… 4.2.104.1
Rosaceae …… 4.2.236～4.2.244
Rubiaceae …… 4.2.245～4.2.253
Rutaceae …… 4.2.254,4.2.255

S

Sabiaceae …… 4.2.256
Salicaceae …… 4.2.257～4.2.269
Salix arbutifolia …… 4.2.266.1
Salix babylonica …… 4.2.267.1
Salix chaenomeloides …… 4.2.267.2
Salix koreensis …… 4.2.267.3
Salix matsudana …… 4.2.267.4
Salix maximowiczii …… 4.2.267.5
Sapindaceae …… 4.2.270～4.2.281
Sapindus mukorossi …… 4.2.281.1
Sapotaceae …… 4.2.282～4.2.286
Sarcosperma arboreum …… 4.2.286.1
Sarcosperma kachinense …… 4.2.286.2
Sarcosperma laurinum …… 4.2.286.3
Sassafras tzumu …… 4.2.149.1
Saurauia napaulensis …… 4.2.1.1
Saurauia tristyla …… 4.2.1.2
Schima argentea …… 4.2.304.1
Schima sinensis …… 4.2.304.2
Schima superba …… 4.2.304.3
Schima wallichii …… 4.2.304.4
Schisandraceae …… 4.2.287
Schoepfia chinensis …… 4.2.288.1
Schoepfiaceae …… 4.2.288
Scolopia saeva …… 4.2.268.1
Semiliquidambar cathayensis …… 4.2.4.3
Senna siamea …… 4.2.105.1
Simaroubaceae …… 4.2.289,4.2.290
Sindora glabra …… 4.2.106.1
Sinoadina racemosa …… 4.2.245.3
Sinojackia xylocarpa …… 4.2.298.1
Sloanea hemsleyana …… 4.2.70.1
Sloanea sinensis …… 4.2.70.2
Sorbus alnifolia …… 4.2.244.1
Sorbus folgneri …… 4.2.244.2
Sorbus pohuashanensis …… 4.2.244.3
Spondias pinnata …… 4.2.13.1
Staphyleaceae …… 4.2.291,4.2.292
Sterculia lanceolata …… 4.2.166.2
Sterculia monosperma …… 4.2.166.3

Sterculia pexa …… 4.2.166.4
Stereospermum colais …… 4.2.34.1
Stewartia sinensis …… 4.2.305.1
Stewartia villosa …… 4.2.305.2
Streblus asper …… 4.2.188.2
Streblus tonkinensis …… 4.2.189.1
Styphnolobium japonicum var. *japonicum* …… 4.2.107.1
Styracaceae …… 4.2.293～4.2.299
Styrax japonicus …… 4.2.299.1
Styrax suberifolius …… 4.2.299.2
Styrax tonkinensis …… 4.2.299.3
Swietenia macrophylla …… 4.2.178.1
Swietenia mahagoni …… 4.2.178.2
Sycopsis sinensis …… 4.2.117.3
Symplocaceae …… 4.2.300
Symplocos anomala …… 4.2.300.1
Symplocos cochinchinensis …… 4.2.300.2
Symplocos lancifolia …… 4.2.300.3
Symplocos paniculata …… 4.2.300.4
Symplocos sumuntia …… 4.2.300.5
Syringa reticulata subsp. *amurensis* …… 4.2.209.1
Syzygium acuminatissimum …… 4.2.198.1
Syzygium araiocladum …… 4.2.198.2
Syzygium chunianum …… 4.2.198.3
Syzygium cumini …… 4.2.198.4
Syzygium globiflorum …… 4.2.198.5
Syzygium hancei …… 4.2.198.6
Syzygium levinei …… 4.2.198.7
Syzygium nervosum …… 4.2.199.1
Syzygium rysopodum …… 4.2.198.8
Syzygium szemaoense …… 4.2.198.9
Syzygium tephrodes …… 4.2.198.10
Syzygium tetragonum …… 4.2.198.11

T

Taiwania cryptomerioides …… 4.1.12.1
Taliparitiliaceum …… 4.2.168.1
Tamarindus indica …… 4.2.108.1
Tarennoidea wallichii …… 4.2.246.3
Taxaceae …… 4.1.32～4.1.35
Taxodium distichum …… 4.1.13.1
Taxodium distichum var. *imbricarium* …… 4.1.13.2
Taxotrophis macrophylla …… 4.2.190.1
Taxus cuspidata …… 4.1.34.1
Taxus wallichiana …… 4.1.34.2
Taxus wallichiana var. *chinensis* …… 4.1.34.3
Taxus wallichiana var. *mairei* …… 4.1.34.4
Tectona grandis …… 4.2.136.1
Terminalia catappa …… 4.2.55.1
Terminalia nigrovenulosa …… 4.2.55.2
Ternstroemia gymnanthera …… 4.2.217.1
Ternstroemia kwangtungensis …… 4.2.217.2
Tetracentron sinense …… 4.2.307.1
Tetradium glabrifolium …… 4.2.254.2
Tetradium ruticarpum …… 4.2.254.3
Theaceae …… 4.2.301～4.2.305
Thymelaeaceae …… 4.2.306
Tilia amurensis …… 4.2.169.1
Tilia endochrysea …… 4.2.169.2
Tilia mandshurica …… 4.2.169.3
Tilia miqueliana …… 4.2.169.4
Tilia oliveri …… 4.2.169.5
Tilia tuan …… 4.2.169.6
Toona ciliata …… 4.2.179.1
Toona sinensis …… 4.2.180.1
Toona sureni …… 4.2.179.2
Torreya fargesii …… 4.1.35.1
Torreya grandis …… 4.1.35.2
Torreya yunnanensis …… 4.1.35.3
Toxicodendron succedaneum …… 4.2.14.1
Toxicodendron sylvestre …… 4.2.14.2
Toxicodendron vernicifluum …… 4.2.14.3
Trema angustifolium …… 4.2.48.1
Trema cannabinum …… 4.2.48.2
Trema cannabinum var. *dielsianum* …… 4.2.48.3
Trema orientale …… 4.2.48.4
Trevia nudiflora …… 4.2.83.1
Triadica cochinchinensis …… 4.2.82.2
Triadica sebifera …… 4.2.82.3
Trochodendraceae …… 4.2.307,4.2.308
Trochodendron aralioides …… 4.2.308.1
Tsuga chinensis …… 4.1.27.1

Tsuga dumosa …… 4.1.27.2
Tsuga forrestii …… 4.1.27.3
Turpinia affinis …… 4.2.292.1

U

Ulmaceae …… 4.2.309～4.2.311
Ulmus castaneifolia …… 4.2.310.1
Ulmus davidiana var. *japonica* …… 4.2.310.2
Ulmus laciniata …… 4.2.310.3
Ulmus macrocarpa …… 4.2.310.4
Ulmus parvifolia …… 4.2.310.5
Ulmus pumila …… 4.2.310.6

V

Vatica mangachapoi …… 4.2.66.1
Vernicia fordii …… 4.2.84.1
Vernicia montana …… 4.2.84.2
Viburnaceae …… 4.2.312
Viburnum punctatum var. *lepidotulum* ……
…… 4.2.312.1
Vitex pierreana …… 4.2.137.1
Vitex quinata …… 4.2.138.1

W

Walsura pinnata …… 4.2.181.1
Walsura robusta …… 4.2.181.2
Wendlandia uvariifolia …… 4.2.253.1
Wrightia laevis …… 4.2.18.1
Wrightia pubescens …… 4.2.18.2

X

Xanthophyllum hainanense …… 4.2.223.1
Xylosma congesta …… 4.2.269.1
Xylosma longifolia …… 4.2.269.2

Y

Yulania denudata …… 4.2.152.6
Yulania liliiflora …… 4.2.152.7

Z

Zelkova schneideriana …… 4.2.311.1
Zelkova serrata …… 4.2.311.2
Zelkova sinica …… 4.2.311.3
Zenia insignis …… 4.2.109.1
Ziziphus incurva …… 4.2.232.1
Ziziphus jujuba …… 4.2.232.2